



# پیشرفت در تولید الیاف پلیمری بلور مایع


ترجمه و تلخیص: مهندس شاهین کاظمی\*

## مقدمه

الیاف مصنوعی برای اولین بار از پلیمرهای آمورفی نظیر پلی آمیدها و پلی استرها در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ تولید شدند. پلیمرهای آمورف از قابلیت ریسندگی بسیار مناسبی برخوردار هستند و در فرایندهای ذوب ریسی می توان آنها را به راحتی به الیاف مصنوعی تبدیل نمود، به همین دلیل در طی چند دهه گذشته این پلیمرها توانسته‌اند استفاده‌های متعددی در فرایندهای نساجی بیابند. اما در چند سال گذشته علاوه بر پلیمرهای آمورف

استفاده از پلیمرهای بلوری نیز در تولید الیاف مصنوعی رایج شده است. الیاف تولید شده از این پلیمرها در مقایسه با پلیمرهای آمورف هم خانواده خود ۳-۴ برابر قوی‌تر و مستحکم تر می باشند. اولین الیاف با استحکام بسیار بالا از پلی آمیدهای آروماتیک تولید شدند و تحت نام کلی آرامیدها به بازار عرضه گشتند و پس از آن الیاف دیگری نظیر الیاف پلی اتیلن با مدول بسیار بالا (UHMPE) نیز به بازار عرضه گشتند. بسیاری از الیاف با استحکام بالا را از پلیمرهای بلور مایع (LCP) تولید می کنند. از واژه پلیمرهای بلور مایع در صنایع تولید صفحات نمایشگر نیز استفاده می شود، اما در صنعت نساجی معنی این واژه متفاوت می باشد. آرایش نواحی بلوری در پلیمرهای بلور مایع مورد استفاده در صنعت تولید نمایشگرهای تصویری تحت میدان الکتریکی تغییر می نماید، اما در پلیمرهای بلور مایع مورد استفاده در تولید الیاف مصنوعی هنگامی که پلیمر در فاز مایع قرار می گیرد (به صورت محلول یا مذاب)



نواحی بلوری در آن آرایش می یابند. تشکیل و آرایش یافتگی نواحی بلوری در این پلیمرها منجر به افزایش استحکام، مدول، مقاومت حرارتی و سایر خصوصیات فیزیکی در مقایسه با الیاف تولید شده از هم خانواده‌های آمورف آنها می شود. بهترین مثال در مورد الیاف تجاری تولید شده از پلیمرهای بلور مایع عبارتند از کولار (از خانواده آرامیدها) که از محلول اسیدی پلیمر بلور مایع لایوتروپیک ریسیده شده است و وکتران (از خانواده آر-استرها) که به روش ذوب ریسی از مذاب پلیمر بلور مایع ترموتروپیک ریسیده شده است.



شکل ۲- فرمولاسیون تولید آرامید در دهه ۱۹۶۰



شکل ۱- فرمولاسیون تولید نایلون ۶۶ در دهه ۱۹۴۰




شکل ۶- سطح مقطع الیاف دوجزئی جزیره در دریا و تولید الیاف میکرو


گرمانرم به وسیله آرایش نواحی بلوری آنها ارتقای قابل ملاحظه ای می یابد (شکل ۵). همانگونه که گفته شد الیاف Vectran الیاف پلی استر آروماتیک (آر-استر) معادل الیاف آرامید تولید شده از پلی آمیدهای آروماتیک می باشند. با توجه به اینکه این الیاف از خانواده کلی پلی استرها می باشند و شیمی ساختمان آنها شباهت زیادی به شیمی پلی استرها دارد در مقایسه با الیاف آرامیدی که دارای شیمی ساختمانی مشابه به نایلونها است از مزایایی نظیر استحکام بیشتر، ثبات ابعادی بالاتر و رطوبت بازیافتی بسیار پایین در حد صفر برخوردار می باشند. البته الیاف آرامیدی در برابر درجه حرارت های بالا نظیر تماس مستقیم با شعله پایداری بهتری نسبت به آر-استرها دارند.

#### پیشرفتهای جدید

شرکت کیوراری به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیت تولید این الیاف را دوبرابر نموده و به ۱۰۰۰ تن در سال برساند. این افزایش ظرفیت در هر دو کارخانه این شرکت در ژاپن و آمریکا اجرا خواهد شد. مهمترین عرصه های ارتقای کیفی الیاف پلیمری بلور مایع Vectran تولید این شرکت عبارتند از: کاهش اندازه فیلامنتها، تولید الیاف خودرنگ، تولید نخهای ریسیده شده و اجرای عملیات تکمیلی



شکل ۷- نمودار ارتباط استحکام و ظرافت الیاف




شکل ۵- نحوه آرایش نواحی بلوری در فرایند ذوب ریزی

#### پلی استرهای آروماتیک

پلی اتیلن ترفتالات (PET) که تحت نام عمومی پلی استر شناخته می شود نیز یکی از رایج ترین پلیمرها جهت صنعت تولید الیاف مصنوعی می باشد. این پلیمر یک پلیمر نیمه بلوری بوده که از واکنش بین یک اسید دی اویک آروماتیک نظیر ترفتالیک اسید خالص و اتیلن گلیکول تولید می شود (شکل ۳). در این مورد گروه اتیلن گلیکول از لحاظ رزونانسی پایدار نمی باشد (زیرا هیچگونه اشتراک الکترونی در طول این پیوند وجود ندارد) به همین دلیل مولکول می تواند حالت دورانی و لولایی به خود بگیرد و کمتر متمایل به ایجاد حالت سخت میله ای شکل و در نتیجه تولید بلور در حالت مایع شود.

اولین پلی استر کاملاً آروماتیک پلیمر Vectra بود که توسط شرکت سلانز در دهه ۱۹۸۰ تولید شد و در اوایل دهه ۱۹۹۰ به صورت الیاف تحت نام تجاری Vectran به بازار عرضه گردید. این پلیمر در حقیقت معادل آرامید در خانواده پلی استرها بود. در این ترکیب گروه اتیلن به وسیله نفتالات که دارای ۲ حلقه بنزنی است جایگزین گردیده است به همین دلیل ساختار این ترکیب به صورت صفحه ای پایدار درآمده و در نتیجه استحکام، مدول و پایداری حرارتی آن در مقایسه با پلی استرهای استاندارد به میزان قابل توجهی افزایش یافته است (شکل ۴).

در فرایند ذوب ریزی در اثر تنش برشی بسیار زیاد فرایند خواص فیزیکی پلیمرهای بلور مایع




شکل ۳- فرمولاسیون تولید پلی استر در دهه ۱۹۵۰


#### پلی آمیدهای آروماتیک

پلی آمیدها (نایلون) یکی از اولین پلیمرهایی بودند که در دهه ۱۹۴۰ به صورت تجاری جهت تولید الیاف مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند. به عنوان مثال پلی آمید ۶۶ در یک واکنش پلیمری شدن تراکمی بین یک اسیددی اویک و یک دی آمین و تولید زنجیره ای از کربن های آلیفاتیک که با پیوندهای آمیدی به یکدیگر متصل شده اند تولید می شود (شکل ۱).


اولین ترکیب آرامیدی مشتق از پلی آمیدها نیز در دهه ۱۹۶۰ توسط کوولک و همکارانش در مرکز تحقیقات دوپونت به وسیله جایگزینی زنجیر کربنی آلیفاتیک با حلقه ۶ کربنی آروماتیک تولید شد (شکل ۲). سپس مولکول حاصله به وسیله به اشتراک گذاشتن الکترون بین حلقه های کربنی مجاور در اطراف پیوند آمیدی پایدار گردید. به همین دلیل حلقه های کربنی در این ساختار به صورت هم صفحه بوده و در نتیجه می توانند حالت میله ای و یا روبانی به خود بگیرند. زمانیکه گروهی از این مولکولها در حالت مایع در کنار یکدیگر قرار می گیرند تمایل دارند به یکدیگر متصل شده و همانند الوار در کنار یکدیگر منظم شوند و به عبارت دیگر به حالت بلوری درآیند. پلیمر حاصله در این روش بسیاری از خصوصیات بسیار ویژه پلیمرهای بلور مایع نظیر افزایش استحکام، سختی و مقاومت حرارتی را دارا هستند.



شکل ۴- فرمولاسیون تولید آراستر در دهه ۱۹۸۰



شکل ۹- خصوصیات فیزیکی الیاف صنعتی مختلف



شکل ۸- الیاف خودرنگ در شیدهای مختلف

خصوصیات ویژه در آنها می شود بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله سعی شد تا حد امکان ویژگی های شیمیایی این الیاف در قیاس با سایر هم خانواده های آنها نظیر الیاف پلی استر معمولی و با الیاف آرامیدی تشریح شود.

همانگونه که گفته شد، الیاف Vectran دارای ساختار بلور مایعی بر پایه شیمی ساختمانی پلی استرها است که از خصوصیات ویژه ای نظیر ثبات ابعادی بالا، رطوبت بازیافتی بسیار پایین و مقاومت بسیار عالی در برابر نیروی خمشی و اصطکاکی برخوردار است.

پیشرفتهای جدید در عرضه الیاف با قطرهای مختلف، رنگی، با طول برش کوتاه و ... توانسته است بازار مصرف این الیاف را به سرعت گسترش دهد.

#### پی نوشت:

\* دانشجوی دکتری مهندسی شیمی نساجی و

علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- 1- Ultra High Modulus Poly Ethylene
- 2- Liquid Crystal Polymer
- 3- Kevlar
- 4- Vectran
- 5- Celanese
- 6- Kuraray

#### ماخذ:

Sloan, F., "New developments in Vectran LCP fiber", Chemical Fibers International, 4/2008, pp. 231-233.

مصنوعی مجعد نموده و در طول مورد نظر برید تا در فرایندهای ریسندگی به نخهای ریسیده شده تبدیل شود. از طرف دیگر آزمایشاتی نیز جهت تولید نخهای ریسیده شده از آنها در اختلاط با سایر الیاف مصنوعی نظیر پلی استر و نایلون نیز انجام شده است.

#### تکمیل کاربردی

همانند سایر انواع الیاف تولید شده از پلیمرهای بلور مایع، الیاف Vectran نیز از ظاهر نسبتاً سختی برخوردار هستند و ضریب اصطکاک آنها بسیار زیاد است. به همین دلیل عملکرد آنها در کاربردهایی که در معرض اصطکاک نخ با نخ می باشد وابسته به نوع روغن و تکمیل انجام شده بر روی منسوج می باشد. اما از طرف دیگر در انواع دیگری از کاربردها نظیر تولید کامپوزیتها به تکمیل های خاصی جهت بالا بردن چسبندگی آنها نیازمندیم.

#### الیاف با طول کوتاه

الیاف Vectran را می توان در طولهای بسیار کوتاه (۰/۵ میلیمتر) نیز برید تا بدین وسیله نسبت سطح به حجم آنها را افزایش داد. بدین ترتیب می توان از این الیاف به عنوان پرکننده در صنایع تولید پلاستیک استفاده نمود. پلاستیک های تقویت شده با این الیاف از پایداری حرارتی بسیار بالایی برخوردار هستند و علاوه بر این مقاومت ضربه پذیری آنها نیز در حد قابل توجهی ارتقا می یابد.

#### جمع بندی

در هنگام استفاده از الیاف فنی با خصوصیات ویژه آگاهی از پایه شیمیایی که منجر به ایجاد

کاربردی بر روی آنها.

#### اندازه فیلامنتها

قطر الیاف Vectran استاندارد با ظرافت ۵/۶ دسی تکس برابر است با ۲۳ میکرومتر. شرکت کیوراری ژاپن که از ژوئن سال ۲۰۰۷ به عنوان تنها تولیدکننده تجاری این الیاف شناخته می شود تحقیقات بسیار زیادی جهت کاهش اندازه قطر این الیاف جهت استفاده در صنایع خاص انجام داده است. یکی از روشهای آزمایش شده توسط این شرکت استفاده از تکنولوژی تولید الیاف دوجزئی جزیره در دریا می باشد. در این روش الیاف آر-استر به صورت جزایری در بستر پلیمری قابل حل می باشند که با حل شدن بستر در حلال آزاد می شوند (شکل ۶).

علاوه بر این، شرکت کیوراری تحقیقاتی نیز جهت تولید الیاف با قطرهای بسیار زیاد جهت کاربردهای ویژه نیز داشته است به همین دلیل این شرکت در حال حاضر می تواند الیافی با قطر ۰/۵ الی ۵۶ دسی تکس عرضه نماید که در آنها استحکام مستقل از قطر لیف تقریباً ثابت می باشد (شکل ۷).

#### الیاف خودرنگ

جهت تولید الیاف رنگی و خودرنگ نیز این شرکت اقدام به تولید و عرضه پیگمنت های جدیدی نموده است. البته باید توجه داشت که قطر الیاف خود رنگ کمی بیشتر از الیاف متداول است و از ثبات رنگی بسیار عالی، استحکام بالا و مقاومت سایشی خوبی برخوردار هستند (شکل ۸).

#### نخهای ریسیده شده

الیاف Vectran را می توان همانند سایر الیاف