



الیاف

اصلاح شیمیایی پلی استر

ترجمه: مهندس عبدالمهدی یوسفیانپور*

مقدمه

پلی استرها، پلیمرهایی هستند که بوسیله واکنش پلیمری شدن تراکمی، مولکولهای کوچک تشکیل و از اتصال این مولکولها، گروههای استری بوجود می آیند. پلی استرها معمولاً از برهم کنش یک اسید دو عاملی و یک الکل دو عاملی تشکیل می شوند. این الیاف دارای متوسط وزنی ۱/۳۹ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشند و در مقایسه با نایلون، الیاف نسبتاً سختی هستند. به همین دلیل مواد الیاف پلی استر به عنوان کالای نازک و سبک ساخته می شوند. شایعترین الیاف نساجی یا الیاف پایدار و محکم، پلی استر پلی اتیلن ترفتالات است.

فلسفه تهیه الیاف پلی استر اصلاح شده

معمولاً پلیمرهای اصلاح شده جهت چیره شدن بر نواقص و اشکالاتی چون جذب کم آب، الکتروسیسته ساکن و چرک پذیری می باشند. این سه نقص با آبدوست کردن پلی استر وابسته و بهم پیوسته است. با ایجاد خصلت آبدوستی می توان بر این ضعف ها غلبه نمود. بدین گونه که یک لیف آبدوست، خاصیت بالای بازیافت رطوبت را خواهد داشت. پوشاک تولید شده از الیاف آبدوست، عرق بدن را جذب خواهند کرد و احساس راحتی برای شخص ایجاد می کنند. اشکال دیگر الیاف پلی استر، پرزدار شدن و رنگرزی خیلی سخت و مشکل آنها است. جهت نگه داشتن

ظاهر زیبا و ظریف الیاف پلی استری برای مدت زمان طولانی، نیازمند الیاف کم پرز می باشد. این الیاف کم پرز دارای استحکام کمتری نسبت به الیاف پلی استر معمولی است. بنابراین اگر چه پرزها در این کالاها تشکیل می شوند ولی با شستشو و سایش کم از بین می روند.

اصلاح الیاف پلی استر

اخیراً الیاف پلی استر اصلاح شده در زمره سازندگان الیاف پدید آمد و در بازاری که الیاف پلی آمید و اکریلیک قبلاً بوجود آورده بودند راه و مسیر خود را پیدا کردند. الیاف پلی استر مورد استفاده در کاربردهای نساجی مزایا و ضعفهای ملموسی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است. اختلاط الیاف با دنیر پایین همراه با پنبه، استحکام بالاتر در سطح تابندگی کم نسبت به نخ های بافندگی ۱۰۰ درصد پنبه ای را ایجاد می کنند.

مشخصات خواص پلی استر مستقیماً توسط طراحان لباس مشخص شده است. الیاف پلی استر پارچه هایی با پایداری ابعادی، مقاومت در برابر سایش، خواص مراقبت آسان در هنگام استعمال، نگاه داشتن ظاهر و آراستگی پارچه های تزئین شده برای مدت زمان طولانی نسبت به کالاهای ساخته شده از الیاف طبیعی ارائه می دهند. رشد سریع الیاف پلی استر ناشی از ایجاد خواص فیزیکی برجسته، مقاومت شیمیایی،

خواص ملایم، آسان و مقاوم در برابر حشرات مودی، کپک و میکروارگانیزمها می باشد. علیرغم این کارایی و عملکرد برجسته، برخی کاستی ها در PET وجود دارد. از جمله این کاستی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- خصلت آبگریزی

- چرک پذیری

- ایجاد الکتروسیسته ساکن

- تمایل به پرزدهی

- فقدان سایت های پذیرنده مواد رنگزا


تحقیقات بسیاری جهت چیره شدن برعیوب و نواقص اشاره شده در فوق انجام گرفته شد. این قبیل تغییرات فیزیکی و شیمیایی، به تولید الیاف پلی استر اصلاح شده منجر شده است.

اصلاح پلی استر معمولی توسط روشهای ذیل انجام شده بود:

- تغییر ترکیب شیمیایی مولکول PET با اضافه کردن منومر سوم یا چهارم در زنجیره پلیمر در حین فرآیند پلیمری شدن

- استفاده از افزودنی های مشخص (پرکننده های خاص، رنگدانه های پلیمری) در فاز مذاب قبل از مرحله اکستروژن

- اصلاح ساختاری در حین فرآیند ذوب ریسی همچون پروفایلهای توخالی متنوع و الیاف با دنیر در حد میکرون برای کاربردهای خاص



فرآیندی گوناگون قرار می‌گیرند که این عوامل ممکن است در حین تولید و در طول مراحل تهیه منسوج باشند. تلاشهایی در جهت بهبود رنگ پذیری الیاف پلی استر و تهیه CFDP از طریق اعمال تغییرات معینی در فرآیند ذوب ریزی، کشش، عملیات تثبیت حرارتی انجام شده بود اما اغلب تکنیک های مهم در دسترس کشش - تکسچرایزینگ الیاف POY می‌باشد.

CFDP اصلاح شیمیایی شده بوسیله اضافه کردن مقدار معینی از افزودنی ها شامل پلی اتیلن گلیکول، آدیپیک اسید، اسید آزلیک به صورت پلیمری شدن قطعه ای با پلی استر PET تولید می‌شوند. خواص مختلفی از جمله رنگ پذیری خوب در دمای 100°C ، خواص فیزیکی و استحکام کشش بهتر در مقایسه با الیاف پلی استر معمولی ادعا شده است. دمای انتقال شیشه‌ای همه این الیاف حدوداً 10°C پایین تر از پلی استر معمولی است که این تحرک بالای زنجیره ها را موجب می‌شود و باعث می‌گردد که نرخ نفوذ رنگزا به درون الیاف در دمای پایین تر افزایش یابد و می‌توان شیده‌های رنگی عمیق در نقطه جوش و حتی در غیاب کریس انجام پذیرد. مزایایی که این الیاف نسبت به الیاف پلی استر متداول ارائه می‌دهند شامل:

- رقم کشی بهتر در شرایط اتمسفر یک
- راندمان رنگری بالاتر
- زمان رنگری پایین تر
- کاهش هزینه های رنگری
- حذف هزینه های ناشی از کریس
- صرفه جویی در انرژی
- حفظ محیط زیست و مزایای اکولوژیکی
- قابلیت رنگری مخلوط پشم/PET و اکریلیک/PET.

پلی استر با قابلیت رنگری بدون کریس بر پایه (PET-B-PEG)

ساده ترین و متداولترین روش تهیه پلی استر اصلاح شده، ترکیب کردن یک عامل اصلاح کننده در حین فرآیند استری شدن ترانس، پلیمری شدن تراکمی و یا در حین فرآیند اختلاط می‌باشد. با در نظر گرفتن طبیعت قطعه ای که وارد مولکول می‌شود معیارها و ضوابط ذیل بایستی در نظر گرفت:

- جهت متورم کردن الیاف در محیط های آبی، قطعه بایستی حاوی گروههای شیمیایی با خصلت آبدوستی باشد.
- الیاف واسطه تشکیل دهنده قطعه بایستی حاوی

اتر (PEG-1000) در استخوان بندی PET بدست می‌آید. الیاف کopolymerهای پلی استر ساخته شده از اختلاط اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول و دی متیل ترفتالات رنگری خوبی از خود نشان می‌دهند و به عنوان الیاف جهت پر کردن داخل منسوجات برای کیسه‌های خواب و زاکت‌های زمستانی به خوبی نمایان شده‌اند. با این حال، الیاف ساخته شده از اینگونه کopolymerها معایب و اشکالاتی چون حساسیت زیاد به واکنش تخریب حرارتی، هیدرولیز و فتوشیمیایی دارند.

مزایای رنگری عمیق عبارتند از:

- رنگ پذیری بهتر برای مواد رنگزای دیسپرس
- زمان رنگری کمتر
- افزایش سرعت ریسندگی تا ۵ درصد
- میزان برداشت و جذب آب تا ۸٪ درصد در مقابل ۴٪ درصد برای PET معمولی
- زبردست نرم و دلپذیر
- رنگ پذیری بدون حضور کریس .

پلی استر با قابلیت رنگری بدون حضور کریس (CFDP)

پلی استر CDPET آنهایی هستند که در شرایط جوش و بدون حضور کریس رنگری می‌شوند طوری که جذب رنگزا در آنها همانند شرایط رنگری در دمای بالا و فشار بالا و با شرایط نقطه جوش در حضور کریس می‌باشد.

اصلاح فیزیکی الیاف

خواص رنگری پلی استر به شدت تحت تأثیر عوامل



- اصلاح سطحی الیاف پلی استر معمولی برای ایجاد اثرات ویژه

اصلاحات برای بهبود رنگ پذیری

در حین فرآیند رنگری، رنگزاها به درون لیف نفوذ می‌کنند سپس در وهله اول توسط نواحی آمورف جذب می‌شوند. ضریب حرارتی تحرک مولکولی مسئولیت نفوذ رنگ را به عهده دارد که این میزان نفوذ به نقطه دمای انتقال شیشه ای (Tg) که با افزایش بلورینگی و میزان جهت گیری الیاف افزایش می‌یابد شدیداً بستگی دارد. ثابت شده است که کشش و تثبیت حرارتی الیاف به طور چشمگیری نرخ جذب رنگزا در الیاف را کاهش می‌دهد طوری که می‌توان با افزودن مقدار معینی از کومونومرهای آبدوست به مولکول PET میزان جذب مواد رنگزا را بهبود داد.

پلی استر PET عمیق رنگ شونده (DD-PET)

اصلاح پلیمر از طریق کاهش دمای نقطه انتقال شیشه‌ای برای افزایش نرخ رنگ پذیری حائز اهمیت می‌باشد. اغلب کومونومرهای مؤثر، آلیفاتیکی هستند. جایگزینی یک نسبت کوچک، معمولاً بین ۱۰-۵ درصد از بخش ترفتالیک اسید با یک دی کربوکسیلیک آلیفاتیکی مثل اسید آدیپیک یا اسید گلاتاریک الیافی تهیه می‌شود که در دمای جوش و بدون حضور کریس رنگری خواهند شد. بخش های آروماتیکی مشتق شده برای مثال از ایزوفتالیک اسید که به عنوان کاهنده درجه بلورینگی عمل می‌کنند، تأثیر کمتری دارند. با توجه به ارزیابی اولیه، کاهش دمای ذوب کopolymerی شدن با درصد اصلاح کننده متناسب است. بخش کومونومر با وزن مولکولی بالا بسیار مفید است.

الیاف پلی (استر-اتر)

کopolymerهای قطعه ای ساخته شده از PET و پلی الکالین گلیکولها، برای مثال پلی اتیلن گلیکول یا پلی پروپیلن گلیکول دارای وزن مولکولی ۱۰۰۰-۳۰۰۰، رنگ پذیری خوبی با رنگزاهای دیسپرس از خود نشان می‌دهند. شیده‌های رنگی عمیق را می‌توان در شرایط جوش و بدون حضور کریس در حمام رنگری به دست آورد. کopolymerهای قطعه ای حاوی PET و بخش های پلی اتیلن اکساید (PEO) سنتز شده در حضور اکسید سرب و کاتالیست های بر پایه منگنز، منیزیم، آنتیموان و قلع گزارش شده بود.

کopolymer استر-اتر بوسیله آمیخته شدن بخش



تعدادی گروه‌های انتهایی فعال همچون کربوکسیل، هیدروکسیل جهت انجام واکنش پلی‌کندانسیون باشد.

به منظور حفظ پایداری پلیمر در شرایط ذوب‌ریسی، قطعه بایستی از پایداری حرارتی در دمای $275-280^{\circ}\text{C}$ برخوردار باشد.

در شرایط موجود از پایداری شیمیایی برخوردار باشد.

شرایط فوق‌الذکر انتخاب اصلاح‌کننده را محدود می‌کند ولی برخی مواد پلی‌استری موجود هستند که قابل قبول و مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین مرغوب‌ترین و جذاب‌ترین اصلاح‌کننده‌های امروزی، محدوده‌ای از پلی‌اتیلن گلیکول‌های با فرمول عمومی $\text{H}(\text{OH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$ می‌باشند. پلی‌اتیلن گلیکول‌ها تمام شرایط چهارگانه فوق‌الذکر را ارائه می‌دهند همچنین میزان پراکندگی و ناپیکنواختی خیلی کمی در جرم مولکولی نشان می‌دهند.

مشکلات CFDP

رنگرزی پلی‌استرهای در شرایط بدون کریربا مشکلات عدیده‌ای آمیخته شده است برخی از آنها در ذیل لیست شده‌اند:

- یکنواختی رنگرزی: در نتیجه نرخ رمق کشی بالای رنگزا مشکل تمرکز جذب رنگزا در شرایط مرزی بین سطح الیاف و محلول رنگی وجود دارد طوری که باعث ناپیکنواختی در رنگرزی می‌گردد. با نگهداشتن گرادیان غلظت به صورت یکنواخت میان الیاف و حمام رنگرزی می‌توان این مشکل را برطرف نمود، طوری که در تمام نقاط الیاف به طور سریع به چرخه محلول رنگی یا سرعت بالای پارچه دست یافت.

ثبات پارچه‌های رنگرزی شده: مشخص شده است که رنگزا بر روی پلی‌استرهای با قابلیت رنگرزی بدون کریر نسبت به نور از حساسیت بیشتری در مقایسه با الیاف معمولی برخوردار می‌باشند.

ثبات شستشویی رنگزا: ثبات شستشویی برای اینگونه پارچه‌ها تا حدودی کمتر است. بعلاوه ساختار اینگونه الیاف، مولکول‌های رنگزا به صورت مؤثر و فعال درون ساختار لیف قرار نمی‌گیرند لذا ثبات شستشویی رنگرزی برای این نوع الیاف نسبت به الیاف معمولی تا حدودی کمتر است. از طرف دیگر فاکتورهایی که نفوذ مواد رنگزا درون لیف را تسهیل می‌کنند در مواقعی که گرادیان غلظت معکوس شود این فاکتورها همچنین به خروج این مواد از درون لیف کمک می‌دهند. لذا دستورالعمل مناسبی که بایستی به مصرف‌کننده داده شود این است که کالاهای CFDP

در دماهای کمتر از 50°C شستشو گردند.

پلی‌استر با قابلیت رنگرزی کاتیونی

در پلی‌استرهای با قابلیت رنگرزی متداول و رایج، هیچگونه سایت‌های فعالی برای رنگزاهای یونی وجود ندارد. رنگزاهای دیسپرس در مقایسه با رنگزاهای یونی دارای ضرایب جذب مولکولی کوچکتر و خواص ساختمانی ضعیف‌تر می‌باشند. لذا این نوع رنگزای نمی‌تواند رنگهای عمیق، روشن و براق ایجاد نماید. علاوه بر آن ثبات تصعیدی و شستشوی رنگزاهای دیسپرس در مقایسه با دیگر کلاسهای مواد رنگزا نسبتاً ضعیف هستند. برای جلوگیری و مقابله با این مشکلات، پلی‌استر با قابلیت رنگرزی کاتیونی مطرح شد.

تهیه و ساخت CD-PET

کوپلیمریزاسیون یک ترکیب ایزو فتالیک اسید حاوی گروه اسید سولفوریک، استفاده از مواد رنگزای کاتیونی برای الیاف پلی‌استر را امکان‌پذیر می‌سازد. عموماً نمک ۵-سولفویزوفتالیک اسید به عنوان کومونمر CD بکار برده می‌شود. رنگزاهای کاتیونی یا بازی شامل گروه‌های آمینی، آمونیوم یا هتروسیکلیک نیترژن چهارگانه می‌باشند. رنگرزی CD-PET یک فرآیند استخلاف یونی می‌باشد. کاتیون‌های سدیم (Na^+) از CD-PET با کاتیون‌های رنگی بزرگتر جایگزین می‌شوند در حالی که یونهای سدیم وارد حمام رنگرزی می‌شوند. بنابراین بدین روش همانند شکل ذیل می‌توان مواد رنگزای کاتیونی را از یک ترکیب شیمیایی به الیاف متصل و PET را اصلاح شیمیایی نمود.



شکل ۱- گراف رنگرزی الیاف اکریلیک، پلی‌استر و نایلون با قابلیت رنگرزی توسط رنگزای‌های کاتیونیک



شیمی تولید PET پیچیده می‌باشد. علت این مشکل

مشخصه اسیدی Na-SIPA بخصوص در ارتباط با تبدیل هیدرولیز یا گلیگولیز می‌باشد. با توجه به اینکه واکنش تشکیل اثر توسط اسید کاتالیز می‌شود، بنابراین پس از اضافه نمودن مستقیم این نمک در مرحله واکنش استری شدن PET، دی‌اتیلن گلیگول (DEG) به حداکثر مقدار خود خواهد رسید. مضافاً اینکه مشخصه اسیدی به کلوخه شدن TiO_2 نیز کمک می‌نماید و نتیجه اینکه فرآیند ریسندگی سخت‌تر و نقطه ذوب CD-PET به حد بسیار پایین می‌آورد.

الیاف پلی‌استر PET با پرز دهی پایین

پرزدهی یکی از مشکلات جدی است که تمام الیاف سنتزی درگیر آن هستند. به منظور کاهش پرز در الیاف، پلی‌استر دارای استحکام کمتر ساخته شده است. پرزهای ناشی از مالش بوجود آمده در اینگونه الیاف بعلاوه استحکام پایین‌تر آنها، به‌راحتی کنده و از بین می‌روند. الیاف پلی‌استر دارای تمایل کم به پرزدهی را می‌توان با آمیخته شدن مواد معینی همچون ترفتالات باریوم، کلسیم، روی یا ترکیبات آلی از آنتیموان، کروم یا آهن بدست آورد. معمولاً کاهش مقاومت سایش باعث می‌شود که قبل از تشکیل پرزهای بزرگ کنده شده و از این طریق با تشکیل پرز در الیاف مقابله و جلوگیری نمود.

اصلاحات برای ایجاد خاصیت آبدوستی

برای ساخت الیاف پلی‌استر آبدوست روشهای گوناگونی شامل ریسندگی خاص، سطح مقطع غیر دایروی، ساختار چند لایه، عملیات تکمیل رنگرزی و عملیات پلاسما وجود دارد. برخی از مهمترین رویکردهای اصلاح‌کننده‌ها در ذیل بحث می‌شود. مقدار زیادی از مواد افزودنی برای ساخت الیاف پلی‌استر دارای خاصیت آبدوستی پیشنهاد شده است. شرکت ICI اضافه کردن ۱۰-۵٪ وزنی از ماده سولفات سدیم بصورت دوغاب در اتیلن گلیگول در فرآیند پلیمری شدن را پیشنهاد کرده است. سایز ذرات سولفات سدیم بایستی کمتر از ۳ میکرون باشند. فیلامنت‌های پلی‌استر دارای یک ظرفیت جذب رطوبت حداقل ۱ درصد در ۵ درصد رطوبت نسبی و ۲۱ درجه سانتیگراد و ظرفیت نگهداری آب در حداقل ۱۵ درصد را با اضافه کردن یک آلیفاتیک‌آمید قابل حل شدن در آب به پلی‌استر، رسیدن مخلوط و شستشوی امید اضافی توسط آب بسط داده شد.



مشخص شد که زاویه تماس برای آب در PET کاهش در حالیکه در سلفون افزایش یافت. چنین دما و فشار پایین عملیات پلاستما در کاهش مصرف بالای عوامل شیمیایی رطوبت گیرنده که معمولاً برای فرآیندهای شیمیایی الیاف نیاز است، بسیار موثر می باشد.

الیاف پلی استری ضد باکتری / ضد بو

امروزه راحتی و حفاظت دو جنبه بسیار مهم در الیاف می باشند. افزایش سطح توجه و نگرانی به سلامت و بهداشت مصرف کنندگان یک نیاز برای کالاها را تسریع نمود که بتوان از رشد باکتری و دیگر میکروارگانیسمهایی که سبب ایجاد بوی زشت و زننده، سوزش پوست بدن، ایجاد لکه های زشت که لباسها را از حیث زیبایی و بهداشتی غیر قابل استفاده می نمایند، جلوگیری می کند. مواد حساسیت زای معینی می تواند سبب ایجاد واکنش های حساسیت و تنگی نفس در انسانها شوند. این میکروارگانیسمها ممکن است از طریق ترشح سیالات بدن یا مایعات پزشکی پیشرفت نمایند. مواد ضد باکتری از رشد چنین باکتریها و مواد حساسیت زا جلوگیری بعمل می آورند. همچنین استفاده از مواد ضد باکتری نباید خدشه ای به عملیات ریسندگی و خواص اصلی الیاف چون رنگرزی، مقاومت سایشی و پوششی و سایر خواص مکانیکی ایجاد نماید.

مزایای الیاف ضد باکتری

- جلوگیری از رشد میکروارگانیسمهایی که باعث ایجاد آلودگی باکتریایی و بوی نامطبوع می شوند.
- ایجاد اثر بخشی سطح بالا در طول عمر مفید محصول
- موقعی که الیاف در معرض عملیات رنگرزی و تکمیل قرار گیرند، هیچ کاهشی در فعالیت ضدباکتری ایجاد نمی شود.
- ظاهر شدن مقدار بالا مواد فعال بر روی سطح
- سازگاری در هنگام اختلاط الیاف
- پایداری بالا در برابر سایش و جابجایی بدون خدشه دار کردن عملکرد
- اثربخشی و کارایی ضد باکتری با بهبود بهداشت، راحتی و خنکی از طریق بالا بردن خواص انتقال حرارت و رطوبت، تضمین می شود طوری که پوست مصرف کننده لباس را خشک و سالم باقی نگه می دارد.

تولید الیاف ضد باکتری

یک روش عمومی در بدست آوردن خواص ضد باکتری



شکل ۳- مکانیزم جذب آب در الیاف توخالی

در مرحله نخست، آب چسبیده به سطح الیاف وارد بخش مویی شکل توخالی از طریق سوراخهای نافذ وارد می شوند. در مرحله بعدی، آب از سوراخهای نافذ عبور کرده و از طریق خاصیت مویی به دو طرف سطح تو خالی راه می یابد. در مرحله نهایی، کل مقدار آب درون بخش توخالی جذب شده تا جایی که مهاجرت مویی بوسیله ایجاد تعادل تنش در دو طرف متوقف شود.

ذوب ریزی خاص (ویژه)


الیاف پلی استری کشیده شده در آب را می توان با حضور عوامل فعال کننده سطحی خاص تثبیت آبی نمود. در فرایند تثبیت آبی الیافی با ساختار حفره ای با پایداری زیاد بدست می آید. این حفرات به افزایش میزان برداشت رطوبت و ظرفیت حفظ آب کمک می نمایند.

الیاف خواص آبدوستی خود را برای یک مدت زمان قابل ملاحظه، حتی پس از پوشیدن و شستشوی مکرر حفظ می کنند. برای ساخت الیاف پلی استر با خاصیت آبدوستی و دیرسوز، یک ماده مرکب نمکی شکل به ترکیب ریسیده شده پلی استر اضافه می شود.

بکار بردن عملیات پلاستما برای اصلاح سطحی الیاف گوناگون بصورت نمونه ابتدایی آغاز شده است. بسیاری از مشکلات زیست محیطی و تولیدی را با استفاده از دمای پایین غیر تعادل پلاستما می توان حل نمود. فرآیند پلاستما یک فرآیند خشک است و به محلول آبی یا غیر آبی نیاز ندارد. بکارگیری احتمالی گاز تخلیه پلاستما برای فعال سازی واکنش شیمیایی در مایعات گزارش شده است. رطوبت گیری پلی استر با استفاده از پلاستمای اکسیژن یا نیتروژن توسعه یافته است. پلاستمای دارای گروههای قطبی، انرژی آزاد سطحی الیاف را افزایش و زاویه تماس را کاهش می دهد. پس از عملیات پلاستما در اکسیژن یا نیتروژن

الیاف پلی استر توخالی

در طول چند سال اخیر کارهای تحقیقاتی قابل ملاحظه ای بر روی تهیه الیاف پلی استر توخالی دارای سوراخهای در حد میکرونی در سطح آنها انجام شده بود. الیاف پلی استر توخالی با استفاده از صفحات رشته ساز با طراحی های ویژه ساخته شد. معمولاً ۴ نوع صفحه رشته ساز برای تولید الیاف توخالی بکار برده می شوند. شماتیک کلی آنها در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲- تصویر سطح مقطع سوراخ صفحات رشته ساز

الف) Plug in orifice

این صفحات رشته ساز دارای یک میله سخت است که از نقطه مرکزی سوراخ پشتیبانی می کند. پلیمر بصورت دایروی اکستروود می شود در این گونه طراحی صفحات رشته ساز، نیازمند افزودن یک گاز می باشد. این گاز افزودنی فضای بین هسته مرکزی الیاف را پر می کند و از متلاشی شدن آنها جلوگیری می نماید تا اینکه الیاف کاملاً بشکل جامد درآیند.

ب) Tube-in-orifice

این صفحات رشته ساز دارای کانال توخالی در مرکز منفذ است که به منظور حفظ شکل لوله ای الیاف از میان این کانال یک گاز یا مایع خنثی تزریق می شود تا اینکه الیاف جامد یا منعقد شوند.

ج) Segment arc

این صفحات رشته ساز دارای سوراخهای C شکل هستند. محلول یا مذاب پلیمر پس از اکستروود شدن از حدیده C شکل به درون یک لوله تزریق می شود می شود. گاز مورد نیاز جهت نگه داشتن الیاف بشکل توخالی از میان شکاف بالا دست الیاف اکستروود شده تا نقطه جوش، جریان داده می شود. شرکت تیجین چنین الیاف توخالی تحت نام تجاری Welkey تولید می کند. مکانیزم جذب آب یا انتقال آب توسط Welkey بصورت شماتیک در شکل ۳ نشان داده شده است. همانگونه که از این شکل مشخص است مکانیزم جذب آب دارای سه مرحله می باشد.



در الیاف سنتزی افزودن مواد آلی و آمیخته شدن آنها با الیاف در روشهای گوناگون می باشد. ولی در برخی موارد بکارگیری عوامل آلی برای ایجاد فعالیت ضدباکتری رضایت بخش نیست. این نارضایتی به علت سمیت آنها، فقدان پایداری و مقاومت کم در برابر حرارت می باشد. همچنین ترکیبات آلی مشکلاتی در هنگام تهیه الیاف و یا تماس با پوست بدن در مواقع گرم بودن آنها ایجاد می نمایند. لذا استفاده از مواد معدنی همچون زیر لایه های سرامیکی یا ژئولیتی شامل نقره یا روی پیشنهاد شده است.

الیاف پلی استر دیرسوز

حوادث آتش سوزی معمولاً تلفات جانی و مالی جبران ناپذیری را بوجود می آورند. اکثر حوادث آتش سوزی در نتیجه سوختن الیاف نساجی اتفاق می افتد. الیاف پلی استر قابل اشتعال است و در نتیجه ذوب شدن می توانند آسیب های جبران ناپذیری بوجود آورند. مخلوط های پلی استر با پنبه بشدت قابل اشتعال می باشند. اثر دیرسوزی بوسیله اضافه کردن مواد شیمیایی خاص بدست می آید. در اوایل، با اشباع کردن کالاهای تکمیل شده یا بوسیله اختلاط فیزیکی یک عامل به پلیمر، برای مثال در حین ذوب ریزی انجام می شد. قبلاً ترکیبات حاوی مواد هالوژنی در راس آنها برم بکار می رفت. اثر این مواد بر اساس آزاد شدن رادیکالهای هالوژن و توقف واکنش زنجیره ای احتراق بود. بعلت ترکیبات با سمیت بالای دی اکسین ناشی از وجود مواد هالوژنی، امروزه از ترکیبات فسفر دار استفاده می شود. ترکیبات برم دار، افزودنیهای با راندمان بالا می باشند ولی در اکثر موارد ثبات نوری اینگونه ترکیبات رضایت بخش نیست. هیدرکربنهای

کلرینات آریلاکیل و بیس ۶،۴،۲ تری کلروفنیل فتالات پیشنهاد شده بود. تعدادی از الیاف پلی استر دیرسوز امروزه به صورت تجاری تولید می شوند. تعدادی از مواد افزودنی دیرسوز در حین فرآیند واکنش استری ترانس در PET و یا گهگاهی با چپس های PET قبل از مرحله اکستروژن و ذوب ریزی مخلوط می شوند. یکی از مهم ترین مواد افزودنی دیرسوز شامل تری فنیل فسفین اکساید، ۳و۵ - دی برموترفتالات، دیکابرومودیفنیل اتر، تری برمودی فنیل، مشتقات فسفینک اسید و غیره می باشند.

پلی استر شبه ابریشم

برای قرنهای کالاهای ابریشمی در بیشتر مواد نساجی زیبا و با جلوه مورد توجه بوده اند، اما تولید الیاف ابریشمی نمی تواند جوابگوی رشد افزایش جمعیت باشد و از این رو قیمت ابریشم در حال حاضر دور از توان مالی اکثر مردم است.

وقتی که الیاف سنتزی برای اولین بار تولید شد این گمانه زنی شده بود که اینگونه الیاف قادر خواهند بود که جایگزین ابریشم شوند اما بزودی پی برده شد که این الیاف دارای درخشندگی و جلوه فلزی، احساس کاغذی و ضعف در ظرافت و زیبایی دارند. تعدادی از کارهای تحقیقاتی مهم و اساسی برای تهیه الیاف سنتزی شبه ابریشم انجام گرفت که این به تولید پارچه های پلی استر شبه ابریشمی منجر گردید. فاکتورهای ذیل جهت تولید پلی استرهای شبه ابریشمی بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند.

- سطح مقطع در بدست آوردن جلوه و درخشندگی مورد نظر
- الیاف با دنیر ظریف جهت بدست آوردن زبردست مورد نظر

نقش سطح مقطع الیاف

اصلاح سطح مقطع الیاف فرصت اعمال مهندسی خواص سطحی در نخ و پارچه را ایجاد می نماید. بیشتر شکلهای سطح مقطع در دسترس به صورت دایروی، ستاره ای، پنج پره، هشت پره، توخالی، شش ضلعی و سایر شکلهای بی قاعده می باشند. برای الیاف پلی استری شبه ابریشمی به صورت دایروی، مثلثی، مربعی، C شکل، V شکل و توخالی استفاده شده است. متداولترین سطح مقطع برای پلی استر ابریشمی، چهار گوش می باشد طوری که یک درخشندگی و جلای مناسبی شبه ابریشم ایجاد می نماید. نوعی از سطح مقطع را می توان با مقداری از دی اکسید تیتانیوم در الیاف ترکیب نمود طوری که در هنگام رنگرزی پارچه رنگ شیری ایجاد نمایند.



نقش میانگین دنیر نخ

دنیر نخ نقش اساسی در شناسایی سختی نخ ایفا می نماید. تجسم کردن اثر آن با یک مقایسه، آسان است طوری که یک لوله مویی شیشه ای نازک سفت و شکننده است ولی لوله مویی ساخته شده به شکل لیف انحن پذیرو منعطف می باشد. الیاف ابریشمی بسیار نازک در محدوده ۱/۳ - ۱/۲ دسی تکس است بنابراین نیاز است که الیاف سنتزی در همان محدوده ظرفیت تر استفاده شوند تا یک زبردست نزدیکتر به ابریشم ایجاد نمایند. استفاده از الیاف تکی ظرفیت تر در نخ، پارچه هایی با زبردست نرم تر و لطیف تر ایجاد می نمایند. تعداد زیادی از الیاف ظرفیت تر نخ باعث تهیه پارچه های حجیم تر، متراکم تر و محکم تر می گردد.

جمع بندی

پلی استر بعلت دارا بودن برخی خواص مطلوب در بین الیاف سنتزی کاملاً شناخته شده است. از جمله خواص آنها استحکام بالا، بشور و بیوش، استحکام ابعادی خوب، جلوه ظاهری جذاب، و مناسب بودن آن برای اختلاط با الیاف سلولوزی و پروتئینی می باشد. ولی پلی استرها نیز دارای معایب و نواقصی از جمله نواحی کم جاذب الرطوبه، ایجاد الکتروسیسته ساکن، چرک پذیری و مشکلات رنگ پذیری و پرزدهی می باشند. حال تعدادی از پیشرفت ها در فرآیند پلی استر به عنوان مثال پلی استرهای آبدوست رنگ پذیری آسان، پلی استر با رنگ پذیری کاتیونی و عمیق، پلی استر ضد پرز، پلی استر ضد باکتری، پلی استر شبه ابریشم، پلی استر توخالی و پلی استر دیرسوز صورت گرفته است. از مزیت خواص بالا، ایجاد احساس راحتی در هنگام پوشیدن، سهولت رنگرزی همینطور کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه های انرژی و ایجاد پوشاک با ظاهری بسیار خوب می باشد.

پی نوشت:

کارشناس ارشد مهندسی شیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، پتروشیمی شهید تندگویان

ماخذ:

اینترنت، مقاله آقای آروین پرنس
<http://www.fibre2fashion.com/industry-article/2/170/chemical-modification-of-polyester1.asp>