




مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

پارچه‌های کشباف در شرایط گوناگون محیطی



خلاصه

از زمان اهمیت یافتن دو مقوله ی بهبود کیفیت زندگی و رفاه شخصی، راحتی مواد نساجی مرکز توجه بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. هدف این مطلب شبیه سازی انتقال بخار آب از داخل پارچه های کشباف تحت شرایط محیطی گوناگون می باشد. در این پژوهش از پارچه های کشباف بافته شده از نخ های ۱۰۰٪ پنبه، ۵۰٪ پنبه / مودال، ۱۰۰٪ ویسکوز و ۱۰۰٪ تنسل^۱ با نمره ۲۰ تکس استفاده شد. اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ بخار آب در شرایط استاندارد (که در ISO 11092 ذکر شده است) و در شرایط محیطی شبیه سازی شده ی سه شهر اروپایی از مناطق جغرافیایی گوناگون، صورت گرفت. نتایج حاکی از تاثیر شرایط محیطی (دما و رطوبت نسبی) بر انتقال بخار آب که به واسطه شرایط ذکر شده پدید آمده و تاثیر نوع ماده خام بر نرخ انتقال بخار آب تحت هر جفت از شرایط محیطی توضیح داده شده، می باشد.

مقدمه

از زمان اهمیت یافتن دو مقوله ی بهبود کیفیت زندگی و رفاه شخصی، راحتی مواد نساجی مرکز توجه بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. راحتی مواد نساجی بیش از همه به انتقال گرما و بخار آب از درون ساختارهای نساجی مربوط بوده و تحقیقات اساساً به مکانیزم های انتقال حین پوشیدن معمولی یا در شرایط گذار، مرتبط می باشند. طی پوشیدن معمولی، شار گرما و بخار رطوبت باید دمای بدن را تنظیم نموده و سبب ایجاد احساس راحتی حرارتی گردد. به عبارت دیگر، وظیفه لباس تنظیم درجه حرارت بدن می باشد. در شرایط پوشیدن کوتاه (ناپایدار-گذرا) که تعریق به واسطه سطوح مختلفی از فعالیت یا شرایط آب و هوایی گوناگون صورت می گیرد، عرق ایجاد شده باید سریعاً توسط بدن هدایت گردد.

در چنین شرایطی، توانایی لباس در انتقال بخار آب، عامل مهمی در تعیین راحتی فیزیولوژیکی می باشد. اگر اجتناب از تجمع عرق در لباس ممکن نباشد، عرق باید از سطح پوست به سطح لباس زیر یا به لایه های پارچه ای که در مجموعه لباس، در سطح بیرون تری قرار دارند، انتقال یابد. پس از آنکه بدن انسان از تعریق باز می ایستد، پارچه باید بخار ذخیره شده در خود را به هوا منتقل کرده تا از رطوبت موجود بر روی پوست بکاهد. پارچه ای که اجازه عبور بخار آب را ندهد، موجبات میعان بخار آب را فراهم کرده که مستقیماً موجب احساس ناراحتی می شود.


پارچه های کشباف استفاده شده برای تولید البسه زیر در تماس با پوست بدن بوده و از این رو ایجاد احساس راحتی مناسب، ویژگی بسیار مهمی برای این نوع پوشاک محسوب می گردد. به واسطه ساختار حلقه ای این نوع منسوجات، پارچه های کشباف قابلیت کشش پذیری خوبی داشته که پارامتر مهمی در دستیابی به راحتی حسی بهینه محسوب می گردد.

در یک سطح فعالیت معین و شرایط محیطی تعریف شده، میزان راحتی مجموعه البسه کشباف به نرخی بستگی دارد که تحت آن بخار آب از پارچه عبور می کند.

تحقیقات زیادی در خصوص مکانیزم های بخار آب و انتقال حرارت از درون ساختارهای گوناگون نساجی صورت گرفته است. اغلب محققین نیز از شرایط محیطی کنترل شده برای انجام تحقیقات خود استفاده نموده اند، یعنی دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۵٪ برای پژوهش در خصوص مقاومت حرارتی و دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۰٪ برای تحقیق در خصوص مقاومت در برابر نفوذ آب.


تحقیقات همچنین برای مقایسه شرایط تعریف شده در استانداردهای گوناگون مانند ISO و ASTM انجام شدند. تعدادی از محققین تحقیقات خود را تحت شرایط آب و هوایی ویژه، مانند آب و هوای بسیار سرد در محیط گرم و مرطوب انجام دادند. به

مترجم: مهندس الهه نیازخانی





منظور فراهم نمودن معیارهایی عینی جهت تعیین راحتی حرارتی که شامل ترکیبی از عوامل متعدد تاثیرگذار بر راحتی می شوند، تحقیقات میدانی صورت گرفت. طی انجام آزمایشات، رای متوسط پیشنهادی (PMV) به عنوان شاخصی که کیفیت گرمای محیط را به صورت مقدار متوسط آراء گروه بزرگی از اشخاص که نظر خود را بر طبق مقیاس حسی هفت نقطه تعریف می کنند (۳+ داغ، ۲+ گرم، ۱+ کمی گرم، ۰ خنثی، ۱- کمی خنک، ۲- خنک، ۳- سرد)، تعیین گردید. چارت رطوبت سنجی یک تابستان نوعی (0/5cl0) که با استفاده از مدل PMV تعیین شده، در شکل ۱ ارائه شده است. محدودیت های مدل حاکی از آن است که این مدل تنها برای شرایط درونی و برای شرایط محدود که نرخ های متابولیک بین ۱/۳-۱/۰ met و سرعت هوا ۰/۲۰ متر بر ثانیه است، قابل اجرا می باشد.



شکل ۱- حدود راحتی حرارتی

هدف این مقاله شبیه سازی انتقال بخار آب از داخل پارچه های کشیاف تحت شرایط محیطی گوناگون می باشد. جهت انجام آزمایشات چهار نوع پارچه از نخ های پنبه، پنبه/مودال، ویسکوز و تنسل با نمرة ۲۰ تکس، بافته شدند. کلیه پارامترهای ساختاری یکسان در نظر گرفته شده و تنها جنس پارچه ها تغییر داده شد. بدین ترتیب امکان بررسی تاثیر نوع پارچه بر مقاومت در برابر نفوذ بخار آب فراهم شد. طیف پارچه های کشیاف تولیدی نیز طوری انتخاب شد که برای ساختارهای در تماس مستقیم با پوست (البسه زیر و پوشاک روی سبک) مناسب باشد. چنین مجموعه هایی اغلب در شرایط محیطی گرم مانند تابستان پوشیده می شوند. نتایج نشانگر تاثیر شرایط محیطی (دما و رطوبت نسبی) بر انتقال بخار آب می باشند که به واسطه شرایط ذکر شده اتفاق می افتد. این نتایج همچنین جهت بررسی تاثیر ماده خام بر نرخ انتقال بخار آب تحت هر یک از شرایط محیطی استفاده گردید.

تجربیات

برای بافت پارچه های کشیاف یک رو از نخ های پنبه، پنبه/مودال، ویسکوز و تنسل و ماشین گردباف با گيج ۲۸ استفاده گردید. طی فرآیند بافندگی، کشش ورودی روی ۳-۴ سانتی نیوتن تنظیم گردید. کد اختصاص یافته به هر یک از پارچه های کشیاف در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- کد پارچه های کشیاف

کد پارچه	توضیح
C	پنبه ۱۰۰٪
CM	پنبه/مودال ۵۰٪-۵۰٪
V	ویسکوز ۱۰۰٪
T	تنسل ۱۰۰٪

پارامترهای زیر برای کلیه پارچه ها اندازه گیری شدند: تراکم افقی، تراکم عمودی، طول حلقه، مدول حلقه، ضریب تراکم، تراکم سطح، فاکتور سفتی و وزن پارچه.

اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ بخار آب، ابتدا بر روی صفحه داغ محصور تعریق (SGHP) ۲، طبق استاندارد ISO انجام گرفت. شرایط محیطی در این استاندارد عبارتست از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۰٪. حین اندازه گیری، صفحه داغ توسط یک صفحه سلوفان نیمه متخلخل پوشانده شده و آب توسط یک دستگاه مقیاس، همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است، بر روی صفحه فلزی متخلخل ریخته شد. مقاومت در برابر نفوذ بخار آب اندازه گیری شده توسط SGHP از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:

$$R_{et} = (p_s - p_a) / (H/A) - R_{et0} \quad \text{in m}^2 P_a W^{-1} \quad (1)$$

که R_{et} مقاومت در برابر نفوذ بخار آب نمونه، p_s فشار بخار اشباع در سطح صفحه داغ، p_a فشار بخار جزئی محدود، H توان حرارتی اعمال شده به واحد اندازه گیری، A سطح واحد اندازه گیری و R_{et0} مقاومت در برابر تبخیر صفحه خالی می باشد.

مقاومت حرارتی (R_{ct}) جهت محاسبه شاخص نفوذپذیری بخار آب (imt)، محاسبه گردید. محاسبات نفوذپذیری بخار آب (W_a) و شاخص شاخص نفوذپذیری بخار آب (imt) طبق روابط زیر صورت گرفت:

$$W_a = 1 / (R_{ct} \cdot \Delta T_m) \quad \text{in gm-2h-1Pa-1} \quad (2)$$

$$imt = S R_{ct} / R_{ct} \quad (3)$$

که ΔT_m گرمای نهان تبخیر در دمای T_m واحد اندازه گیری، S نسبت R_{ct} و R_{ct} برای هوا، ثابتی معادل $60 P_a/K$ می باشد.

در گام بعدی تحقیق، پارچه های کشیاف تولید شده طی اندازه گیری با SGHP در معرض شرایط محیطی گوناگون قرار گرفتند. به منظور شبیه سازی شرایط حیات حقیقی، اطلاعاتی از شرایط آب و هوایی سه شهر اروپایی با اقلیم های متفاوت جمع آوری گردید. این سه شهر از سه منطقه جنوب (آتن)، مرکز (زاگرب) و شمال (هلسینکی) اروپا انتخاب شدند. آب و هوای مدیترانه ای آتن معروف بوده و این شهر دارای زمستان های معتدل و تابستان های خشک و داغ می باشد. در طی سال، متوسط دما در فصل تابستان و زمستان به ترتیب به ۳۲ و ۱۲ درجه سانتیگراد می رسد. آب و هوای زاگرب قاره ای بوده و دارای چهار فصل جداگانه می باشد. تابستان ها در این شهر گرم و خشک، در حالی که زمستان ها سرد می باشد. دمای متوسط در فصل زمستان، یک درجه سانتیگراد و در تابستان به ۲۰ درجه سانتیگراد می رسد. هلسینکی آب و هوای قاره ای و مرطوبی دارد، بدین معنا که دمای متوسط سردترین ماه، از بیش از ۳- درجه سانتیگراد تجاوز نکرده و تابستان ها نیز به طور دلپذیری گرم هستند؛ بیشترین دما در طول روز عموماً حدود ۱۸-۲۶ درجه سانتیگراد بوده، در حالی که دمای بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد غیر متعارف می باشند. شرایط محیطی شهرها از گزارش های پیشین و مقادیر متوسط مربوط به اکتبر ۲۰۰۷ محاسبه گردید. جزئیات شامل دمای متوسط، بیشترین و کمترین دما و نیز رطوبت نسبی متوسط، بیشترین و کمترین رطوبت نسبی، در جدول ۲ گزارش شده است.

جدول ۲- مقادیر متوسط دما و رطوبت

هلسینکی	زاگرب	آتن	دمای متوسط، سانتیگراد
۱۶	۲۰	۲۷	بیشترین دما، سانتیگراد
۲۸	۳۳	۳۶	کمترین دما، سانتیگراد
۴	۸	۱۷	رطوبت نسبی متوسط
۶۵	۵۸	۴۳	بیشترین رطوبت نسبی
۹۹	۹۴	۸۳	کمترین رطوبت نسبی
۲۶	۲۳	۱۳	

نتیجه گیری

هدف آزمایشات انجام شده، بررسی انتقال بخار آب در شرایط گوناگون از داخل پارچه های کشفاف بافته شده از مواد خام گوناگون می باشد (پنبه، پنبه/مودال، ویسکوز و تنسل).

نتایج زیر از تجربیات انجام شده حاصل شدند:

۱- انتقال بخار آب از داخل ساختارهای نساجی اساساً توسط اختلاف فشار بخار کنترل می گردد. از این رو، مقاومت در برابر نفوذ بخار آب پارچه های کشفاف که تحت شرایط گوناگون اندازه گیری می شود، به واسطه اختلاف فشار بخار میان صفحه (پوست) و هوای پیرامون، تغییر می کند. اختلاف فشار در دمای کمتر و رطوبت نسبی بیشتر (۱۶ درجه سانتیگراد و ۶۵٪ رطوبت نسبی)، بیشتر می باشد. در چنین شرایطی، پارچه ها اجازه عبور بخار آب بیشتری می دهند.

۲- پارچه های مورد بررسی اساساً برای تولید البسه سبک استفاده شده و اغلب در طول تابستان در سرتاسر اروپا و صرفنظر از شرایط جغرافیایی، پوشیده می شوند. در خصوص مقایسه شهرهای انتخابی با چارت رطوبت سنجی شکل ۱، چنین نتیجه گیری می شود که مجموعه ها برای شرایط آب و هوایی آتن بهینه می باشند. از سوی دیگر، پوشیدن مجموعه ۰/ClO۵ در شهر هلسینکی منجر به ایجاد ناراحتی در افراد می شود.

۳- پارچه های مورد از نظر ساختار و پارامترهای ساختاری مشابه می باشند، تنها تفاوت موجود، جنس آنها می باشد. لذا بررسی تاثیر جنس پارچه بر نفوذ بخار آب درون پارچه ها میسر می گردد. در خصوص مقایسه پارچه های پنبه و پنبه/مودال، چنین مشاهده شد که تفاوت چندانی میان مقاومت این دو پارچه در نفوذ در برابر بخار آب وجود ندارد. نتیجه مشابه در مورد پارچه های تنسل و ویسکوز مشاهده گردید. در بین این دو گروه، پارچه های پنبه و پنبه/مودال مقاومت بیشتری در برابر نفوذ بخار آب داشتند.

۴- نتایج حاکی از آن است که مجموعه های ویسکوز و تنسل سد خفیفی در برابر انتقال بخار آب می باشند. از این رو، استفاده از این دو نوع پارچه در مقایسه با مجموعه های پنبه و پنبه/مودال، موجب ایجاد احساس خشکی بیشتری در فرد می گردد. در مقابل، مجموعه های پنبه و پنبه/مودال احساس تری بیشتری را موجب می شوند. با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی مناطق، بهتر است مجموعه های ویسکوز و تنسل در مناطق دارای آب و هوای گرم مانند آتن که تعریق بدن زیاد می باشد، استفاده شوند.

- 1- Tencel®
- 2- Predicted Mean Vote
- 3- Sweating Guarded HotPlate


منبع

FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 2 (73)

جدول ۳- پارامترهای پارچه کشفاف

T	V	CM	C	پارامتر پارچه
۱۳/۱	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۲/۸	تراکم افقی، cm^{-1}
۲۰/۱	۲۰/۱	۱۹/۵	۱۸/۰	تراکم عمودی، cm^{-1}
۰/۷۶	۰/۷۷	۰/۷۷	۰/۷۸	فاصله ردیف، mm
۰/۵۰	۰/۵۰	۰/۵۲	۰/۵۶	فاصله رج، mm
۲/۶	۲/۷	۲/۷	۲/۹	طول حلقه، mm
۰/۶۵	۰/۶۵	۰/۶۷	۰/۷۱	ضریب تراکم
۲۶۳/۳	۲۶۱/۳	۲۵۲/۵	۲۳۰/۴	تراکم سطح، cm^{-2}
۱/۷۲	۱/۶۶	۱/۶۶	۱/۵۴	فاکتور سفتی، $\text{tex}^{1/2} \text{cm}^{-1}$
۱۲۰	۱۲۵	۱۲۶	۱۴۵	وزن پارچه، gm^2

نتایج اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ بخار آب تحت شرایط استاندارد در شکل ۳ نشان داده شده است، در حالی که نتایج نفوذپذیری بخار آب و شاخص نفوذپذیری در جدول ۴ ارائه شده است.



شکل ۲- مقاومت در برابر نفوذ بخار آب اندازه گیری شده طبق استاندارد ISO 11092

جدول ۴- نفوذپذیری بخار آب و شاخص نفوذپذیری بخار آب

T	V	CM	C	کد پارچه
۰/۴۰	۰/۳۹	۰/۳۷	۰/۳۷	نفوذپذیری بخار آب
۰/۳۴	۰/۳۳	۰/۳۴	۰/۳۴	شاخص نفوذپذیری بخار آب

نتایج اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ بخار آب در شرایط محیطی گوناگون نیز، در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۳- مقاومت در برابر نفوذ بخار آب در شرایط محیطی گوناگون