

# تولید جاذب صوتی با استفاده از ضایعات منسوجات بی بافت

وجیهه مظفری<sup>\*</sup>، حمیده اسلامی، پدram پیوندی

## چکیده

سروصدا، به عنوان "صدای ناخواسته" تعریف شده است که یکی از مهمترین عوامل زیان آور محیط زیست است. تلاش‌های زیادی برای به کارگیری روش‌های مؤثر کاهش آلودگی صوتی، صورت گرفته است. استفاده از مواد جاذب صوت به عنوان یکی از مؤثرترین راهها برای کنترل صدای ناشی از بازتابش سطوح می باشد. منسوجات بی بافت یکی از مناسبترین مواد برای کاربرد در جاذب‌های صدا می باشد. هدف از این تحقیق استفاده از ضایعات منسوجات بی بافت از جنس پلی استر و پلی پروپیلین به عنوان مواد اولیه، برای تولید مواد جاذب صوت می باشد. بعد از ساخت نمونه‌ها، برای بررسی میزان جذب صوت آنها، از نرم افزار cool edit ۱-pro ۲ استفاده شد. که توسط این نرم افزار، نمودار فرکانس - دسی بل، نمونه‌ها قابل مشاهده بود. نتایج نشان داد، نمونه‌های تولیدی به خوبی قادر به جذب صدا می باشند. همچنین مقایسه میزان جذب صوت نمونه‌های ساخته شده با منسوج بی بافت در مقایسه با پارچه و الیاف نشان داد، استفاده از منسوج بی بافت نسبت به پارچه و الیاف تفاوت چندانی ندارد. اما با توجه به ارزان تر بودن ضایعات منسوجات بی بافت، استفاده از آن در مواد جاذب صوت بهینه می باشد.

## مقدمه

جذب صدا<sup>۱</sup> یک روش برای کاهش آلودگی در مهندسی آکوستیک می باشد. مواد جاذب صدا، موادی هستند که انرژی امواج صدا را از طریق پدیده جذب کاهش می دهند. این مواد از طریق تبدیل انرژی صوت به سایر انرژی‌ها (معمولاً انرژی گرمایی) صدا را جذب می کنند. به طور کلی در هنگام برخورد امواج صدا با ماده، سه حالت اتفاق می افتد:

- (۱) قسمتی از امواج منعکس می شود.
- (۲) قسمتی از امواج از ماده عبور می کند.
- (۳) بخشی از امواج توسط ماده جذب می شود.

یکی از خصوصیات اصلی مواد جاذب صوت تخلخل آنهاست. در واقع مواد برای اینکه بتوانند صدا را جذب کنند باید ساختاری متخلخل داشته باشند تا امواج صدا بتوانند به راحتی داخل ماده حرکت کنند. خیلی از مواد پرتراکم مثل فلزات قابلیت جذب صدا را دارند، اما این نوع مواد سخت، قسمت اعظم صدای دریافتی را بازتاب کرده و با برگرداندن امواج صدا به محیط منجر به آلودگی محیط زیست می شوند. علاوه بر آن این مواد به دلیل داشتن وزن بالا و قیمت زیاد کاربرد زیادی در ساختمان و صنعت حمل و نقل ندارند. در مقایسه، مواد نساجی با داشتن ساختار متخلخل به امواج صدا اجازه عبور از داخل خود را می دهند، بنابراین می توانند به عنوان ماده جاذب صوت استفاده بشوند. امواج با ورود به داخل ماده، به الیاف اصابت کرده و آنها را به نوسان وامی دارد. پدیده نوسان میان الیاف باعث ایجاد اصطکاک شده و اصطکاک عامل تولیدکننده گرماست. بنابراین هرچه ضخامت ماده بیشتر باشد، پدیده جذب بهتر انجام می شود [۱]. استفاده از مواد نساجی برای کاهش آلودگی صوت نسبت به مواد رایج دیگر دارای دو مزیت

عمده است: (۱) وزن مخصوص کمتر (۲) قیمت پایین تر. مواد معدنی همچون شیشه، پشم سنگ یا آزیست می توانند به عنوان مواد جاذب صوت به کار روند. اما به دلیل تأثیراتی که آزیست و پشم شیشه بر روی سلامتی انسان به جای می گذارند، از این مواد استفاده چندانی نمی شود [۲]. بنابراین استفاده از الیاف مصنوعی به عنوان مواد جاذب صوت رو به افزایش است. طبق تحقیقات انجام شده بر روی خصوصیات الیاف، همچون جرم واحد سطح، نوع الیاف، مقاومت ویژه، تجعد و... الیاف پلی استر به عنوان بهترین نوع لیف شناخته شده است [۳]. تحقیقات کمی در زمینه استفاده از ضایعات نساجی در مواد جاذب صوت صورت گرفته است. به هر حال بازدهی یک جاذب به ساختار متخلخل و ضخامت لایه تولیدی بستگی دارد؛ خواه آن ماده برای اولین بار استفاده شده باشد، خواه ماده بازیافتی باشد. یکی از تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۵ انجام شد [۴]، از ضایعات لایه‌های بی بافت پلی استر و پلی پروپیلین برای تولید کامپوزیت‌های جاذب صوت استفاده شد و تأثیر دانسیته و ضخامت بر عملکرد جذب صوت آنها بررسی شد. در تحقیقی دیگر، توانایی جذب پلی استر بازیافتی به منظور جایگزینی با جاذب‌های رایج در صنعت (مانند پشم شیشه، پشم سنگ و...) بررسی شد [۵]. در زمینه بررسی خواص جذب صوت پارچه‌های حلقوی، تحقیقی در سال ۲۰۰۶ انجام شد [۶].

منسوجات بی بافت، بخش عظیمی (تقریباً ۱/۳) از صنعت نساجی را به خود اختصاص می دهند. هر ساله میزان ضایعات تولیدی در صنعت بی بافت افزایش می یابد و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد. کارخانجات تولیدکننده منسوجات بی بافت، ضایعات حاصله

را اغلب می سوزانند یا دفن می کنند. که این امر منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. بنابراین مسئولان محیط زیست درصدد هستند با بازیابی و استفاده مجدد از این نوع ضایعات، محیط زیست را از خطر آلودگی نجات بدهند. یکی از موارد مصرف این ضایعات، تولید مواد جاذب صوت می باشد. هدف از این تحقیق استفاده از ضایعات منسوجات بی بافت از جنس پلی پروپیلین و پلی استر که در مکان‌هایی نظیر بیمارستان، راه آهن و... یافت می شود، برای تولید مواد جاذب صوت می باشد.

## روش تحقیق

### مواد مصرفی

در این تحقیق از دو جنس مختلف بی بافت که بیشترین کاربرد را دارند (پلی استر و پلی پروپیلین) و همچنین از الیاف پلی استر و پلی پروپیلین و پارچه پلی استر استفاده شده است. خصوصیات مواد استفاده شده در جدول ۱ نشان داده شده است.


### روش تهیه نمونه

برای تهیه نمونه، منسوج مورد نظر را به صورت مربع‌هایی به ابعاد  $5 \times 5 \times 0.5$  cm<sup>۳</sup> خرد کرده و بعد از برداشتن وزن معینی از هر منسوج، آنها را در نسبت مورد نظر مخلوط می کنیم. سپس منسوج خرد شده را در یک کاغذ آلومینیوم به ابعاد  $10 \times 10 \times 1$  cm<sup>۳</sup> بسته بندی کرده و داخل قالب می گذاریم. این قالب به شکل دو صفحه‌ی آهنی به ابعاد  $15 \times 15$  cm<sup>۲</sup> می باشد. پس از قرار دادن نمونه در وسط

1. Absorption



شکل ۲. نمونه و قالب بعد از فشردگی



شکل ۱. نمونه بعد از بیرون آمدن از استنتر

جدول ۱. خصوصیات منسوجات استفاده شده

نوع منسوج	وزن مترمربع (G/M <sup>2</sup> )	ضخامت (MM)	نقطه ذوب (°C)	طول الیاف (MM)	ضخامت الیاف (DEN)
۱ لایه بی‌بافت PE	۴۵	۰,۳۵	۲۵۶	-	-
۲ لایه بی‌بافت PE	۶۰۰	۱۵	۲۵۶	-	-
۳ لایه بی‌بافت PP	۵۰	۰,۴۵	۱۷۳	-	-
۴ لایه بی‌بافت PP	۳۸	۰,۴۰	۱۷۳	-	-
۵ الیاف PE	-	-	۲۵۸	۳۸	۱,۴۴
۶ الیاف PP	-	-	۱۶۸	۹۰	۱۵
۷ پارچه PE	۱۳۴	۰,۳۴	۲۵۸	-	-

جدول ۲. مشخصات نمونه‌های تهیه شده

جزء ۱	جزء ۲	نسبت مخلوط (جزء ۲: جزء ۱)	وزن کل (G)	ضخامت نمونه (MM)
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	بی‌بافت PE (۴۵ گرمی)	۵۰:۵۰	۸۰	۱۵
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	بی‌بافت PE (۶۰۰ گرمی)	۵۰:۵۰	۸۰	۱۵
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	پارچه PE	۷۰:۳۰	۸۰	۱۵
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	پارچه PE	۳۰:۷۰	۸۰	۱۵
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	پارچه PE	۵۰:۵۰	۱۲۰	۱۵
بی‌بافت PP (۳۸ گرمی)	پارچه PE	۵۰:۵۰	۸۰	۱۵
الیاف PP	پارچه PE	۵۰:۵۰	۸۰	۱۵
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	الیاف PE	۵۰:۵۰	۸۰	۱۵
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	پارچه PE	۵۰:۵۰	۸۰	۱۵
الیاف PP	الیاف PE	۵۰:۵۰	۸۰	۱۵
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	پارچه PE	۵۰:۵۰	۴۰	۸
بی‌بافت PP (۵۰ گرمی)	پارچه PE	۵۰:۵۰	۴۰	۱۲



شکل ۳: شماتیکی از دستگاه

قالب، توسط پیچ، دو صفحه را به هم محکم می‌کنیم. برای رسیدن به ضخامت مورد نظر، قالب را تحت فشار قرار می‌دهیم تا نمونه داخل آن فشرده شود. بعد از تهیه نمونه آن را داخل استنتر در دمای ۲۳۰°C به مدت ۲۵ دقیقه قرار می‌دهیم. نمایی از قالب و نمونه بعد از بیرون آمدن از استنتر به ترتیب در شکل ۱ و ۲ نشان داده شده است. خصوصیات نمونه‌های تهیه شده در جدول ۲ نشان داده شده است.

### شرح آزمایش

در این تحقیق برای مقایسه میزان جذب نمونه‌ها از یک میکروفن، یک اسپیکر، رایانه و نرم‌افزار cool edit استفاده شد. ابتدا با استفاده از اسپیکر، نویز مشخصی تولید می‌شود، این نویز بعد از عبور از نمونه‌ها به میکروفن می‌رسد و سپس با استفاده از کامپیوتر، امواج صدا قابل مشاهده می‌باشد. می‌توان با مقایسه دسی‌بل نمونه‌ها، میزان جذب صوت آنها را با هم مقایسه کرد. شکل ۳ شماتیکی از دستگاه ساخته شده را نشان می‌دهد.

### نتایج و بحث

برای مقایسه نمونه‌ها از نمودار فرکانس - دسی‌بل استفاده شد. که در این نمودارها میزان دسی‌بل هر کدام از نمونه‌ها در فرکانس‌های مختلف با حالتی که هیچ نمونه‌ای استفاده نشده، مقایسه شده است. شکل ۴ تا ۱۵ نمودار فرکانس - دسی‌بل نمونه‌ها را نشان می‌دهد.

### نتیجه‌گیری


آنالیز نمودارهای حاصل نشان داد:

- ۱- افزایش ضخامت، میزان جذب را بهبود می‌بخشد.
- ۲- افزایش تراکم، میزان جذب صوت را افزایش می‌دهد.
- ۳- افزایش وزن واحد مترمربع منسوج، جذب صوت را افزایش می‌دهد.
- ۴- استفاده از الیاف در مواد جاذب صوت کارایی بهتری نسبت به پارچه دارد.
- ۵- هرچه میزان ماده پرکننده (پلی‌استر) بیشتر باشد، میزان جذب صوت افزایش می‌یابد.
- ۶- در کل استفاده از منسوج بی‌بافت نسبت به پارچه و الیاف تفاوت چندانی ندارد اما با توجه به ارزان تر بودن ضایعات منسوجات بی‌بافت، استفاده از آن در مواد جاذب صوت بهینه می‌باشد.


### پی‌نوشت:

\* mozafary\_v\_66@yahoo.com


منابع در دفتر مجله موجود است.




شکل ۵. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۲




شکل ۶. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۱




شکل ۷. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۴




شکل ۸. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۳




شکل ۹. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۶




شکل ۱۰. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۵




شکل ۱۱. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۸




شکل ۱۲. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۷




شکل ۱۳. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۱۰



شکل ۱۴. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۹



شکل ۱۵. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۱۲



شکل ۱۶. نمودار فرکانس - دسی بل نمونه شماره ۱۱