



## بهبود خاصیت حافظه شکلی

# پلی یورتان حافظه دار Tecoflex با استفاده از CNT

سمیر افرشید<sup>۱\*</sup>، محمد کریمی<sup>۱</sup>، سید احمد موسوی شوشتری<sup>۱</sup>

### چکیده:

مواد حافظه دار مختلفی مانند ژل ها، سرامیک ها، آلیاژها و پلیمرها وجود دارد. اما در این میان آلیاژها و پلیمرهای حافظه دار<sup>۱</sup>، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. پلیمرهای حافظه دار نوعی از پلیمرهای هوشمند هستند که بعد از تغییر شکل، قابلیت بازگشت به شکل اولیه را دارند [۱]. معمولاً این پلیمرها به حرارت حساسند ولی تلاش های زیادی جهت تولید پلیمرهای با حساسیت به جریان الکتریکی، نور مادون قرمز و میدان مغناطیسی و غیره انجام گرفته است. پلیمرهای حافظه دار معمولاً از پلیمرهای دسته ای مانند پلی یورتان ها ساخته می شوند که دارای دو دمای انتقال  $T_g$  و  $T_b$  هستند به طوری که  $T_g < T_b$ . در واقع می توان یک شکل دائم در ساختار پلیمر ایجاد کرد که بعد از هر تغییر شکل موقت قادر است، مجدداً شکل دائم خود را بازیابی کند [۲]. در سال های اخیر، تلاش های زیادی جهت بهبود خاصیت حافظه شکلی پلیمرهای حافظه دار انجام گرفته است که از آن جمله می توان به استفاده از نانولوله های کربن اشاره کرد [۳]. در این تحقیق اثر نانولوله های کربن و حلال های مختلف پلیمر بر روی خاصیت حافظه شکلی پلیمر و همچنین اثر دمای ایجاد تغییر شکل بر روی درصد بازیابی و تثبیت شکل بررسی می گردد.

### مقدمه

اگرچه آلیاژهای حافظه دار کاربردهای مختلفی دارند، ولی پتانسیل کاربرد پلیمرهای حافظه دار در مصارف مختلف، بیشتر است. تغییر خواص فیزیکی این مواد در اثر تغییر فاز، باعث کاربردهای مختلف پلیمرهای حافظه دار می شود.

برای مثال می توان به پارچه های هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، وسایل پزشکی برای کشت سلولی، لوازم ساختمان سازی، نخ ماهیگیری، وسایل سرگرمی و اسباب بازی و مواد صنعتی اشاره کرد.

بیشترین کاربرد این مواد به علت تغییر در خواص فیزیکی مثل مدول یانگ، شکل و ثابت دی الکتریک آنها در اثر تغییرات محیطی است [۱]. چندین مزیت برای کاربرد پلیمرهای حافظه دار در صنعت نساجی و پوشاک و تولیدات مشابه، نسبت به مواد حافظه دار دیگر وجود دارد. بالا بودن گستره دمایی بازیابی شکل، ازدیاد طول برگشت پذیر بالا (حدود ۴۰۰٪) و هزینه ی پایین ساخت آنها، از جمله ی این موارد می باشد [۴].

### مواد و روشها

#### مواد

برای انجام این تحقیق از پلی یورتان Tecoflex EG-72D ساخت شرکت Lubri-zol استفاده شده است. از نانولوله های کربن چند دیواره<sup>۲</sup> با قطر ۲۰-۱۰ nm، طول ۵-۱۵  $\mu\text{m}$ ، خلوص ۹۵٪ و از  $N_2, N$ - دی متیل استامید ( $C_4H_9NO$ )، تتراهیدروفوران ( $C_4H_8O$ ) و  $N_2, N$ - دی متیل فرمامید ( $C_3H_7NO$ ) تولید مرک آلمان بعنوان حلال در تهیه فیلم پلیمری استفاده شده است.

#### آزمایشات

در این تحقیق خاصیت حافظه شکلی پلیمر به روش کششی بررسی گردید. ابتدا دمای پلیمر به دمایی بالای دمای گذار ( $T_g$ ) افزایش داده شد تا تغییر شکل مورد نظر ایجاد شود. سپس برای تثبیت شکل، دمای نمونه تا دمای پایین دمای گذار کاهش داده شد. برای محاسبه درصد بازیابی شکل، دما دوباره به  $T_g$  رسانده می شود تا نمونه به شکل اولیه خود برگردد. در ادامه نتایج آزمایشات بیان می شود.

### نتایج


تأثیر غلظت نانولوله های کربن و دمای تغییر شکل بر درصد تثبیت شکل پلیمر

شکل ۱ درصد تثبیت شکل در غلظت های مختلف نانولوله های کربن در سه دمای متفاوت در حلال تتراهیدروفوران را نشان می دهد. شکل ۲ و ۳ درصد تثبیت شکل در غلظت های مختلف نانولوله های کربن در سه دمای متفاوت در حلال های  $N_2, N$ - دی متیل استامید و  $N_2, N$ - دی متیل فرمامید نشان می دهند. همانطور که در نمودارها مشاهده می شود درصد تثبیت شکل در دمای  $50^\circ\text{C}$  و  $110^\circ\text{C}$  با افزایش نانولوله های کربن افزایش می یابد. نانولوله های کربن به علت ایجاد محدودیت فضایی برای حرکت زنجیرهای پلیمری باعث افزایش درصد تثبیت شکل می شود. اما در دمای  $80^\circ\text{C}$  نمونه بدون نانولوله های کربن درصد تثبیت بالایی دارد و افزودن نانولوله های کربن اثر قابل توجهی بر روی تثبیت شکل ندارد. علت پایین بودن درصد تثبیت شکل در دمای  $50^\circ\text{C}$ ، عدم روان شدن کامل رنجیره های پلیمر در بخش نرم می باشد. به دلیل این که شکل موقت در اثر حرکت روان زنجیره های پلیمر در بخش نرم حاصل می شود و دمای  $50^\circ\text{C}$  میزان گرمای لازم برای این حرکت را ندارد. ولی در دمای  $80^\circ\text{C}$  پلیمر به طور کامل بالای دمای  $T_g$  زنجیره های مولکولی نرم قرار دارد و به راحتی می تواند دچار تغییر شود.

تأثیر غلظت نانولوله های کربن و دمای تغییر شکل بر درصد بازیابی شکل پلیمر

شکل ۴، ۵ درصد بازیابی نمونه ها در سه دمای مختلف و غلظت های متفاوت نانولوله های کربن به ترتیب در حلال های تتراهیدروفوران،  $N_2, N$ - دی متیل استامید و  $N_2, N$ - دی متیل فرمامید را نشان می دهند. در این منحنی نیز بیشترین درصد بازیابی مربوط به دمای  $80^\circ\text{C}$  می باشد. دمای  $110^\circ\text{C}$  به علت تغییر در ساختار بخش سخت، میزانی از بخش سخت را تخریب کرده و باعث کاهش درصد بازیابی می شود. به علت اینکه عامل بازیابی شکل، مناطق سخت می باشند و در صورت تخریب آنها درصد بازیابی کاهش می یابد. میزان بازیابی شکل در دمای  $50^\circ\text{C}$  نیز پایین تر از بازیابی در دمای  $80^\circ\text{C}$  می باشد. علت این امر آن است که در دمای  $50^\circ\text{C}$  زنجیره های بخش نرم، همچنان سخت بوده و تغییر شکل اعمالی به هر

1. Shape memory polymer (SMP).  
2. Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNT).




نرم در تثبیت شکل و مناطق سخت در بازیابی شکل اثر گذار هستند، هر چقدر مناطق نرم و سخت از هم جداتر باشند، عملکرد هر کدام در تثبیت شکل و بازیابی آن بهتر می‌گردد.

#### پی‌نوشت


۱. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران

\*samira@gmail.com.farshid


منابع در دفتند مجله موجود می‌باشد.



شکل ۳. درصد تثبیت شکل پلیمر در غلظت‌های مختلف نانولوله‌های کربن در سه دمای متفاوت در حلال DMF.



شکل ۴. درصد بازیابی شکل پلیمر در غلظت‌های مختلف نانولوله‌های کربن در سه دمای متفاوت در حلال THF.



شکل ۵. درصد بازیابی شکل پلیمر در غلظت‌های مختلف نانولوله‌های کربن در سه دمای متفاوت در حلال DMF.


دو بخش سخت و نرم وارد می‌شود و باعث جابه‌جایی مناطق سخت نیز می‌شود. این تغییر شکل ایجاد شده در بخش سخت، باعث کاهش درصد بازیابی می‌شود. افزودن نانولوله‌های کربن در حلال تتراهیدروفوران (N,N-دی‌متیل فرمامید) باعث افزایش درصد بازیابی می‌شود. این موضوع به چند علت می‌تواند باشد.

از آنجایی که نانولوله‌های کربن برهم‌کنش‌هایی با بخش نرم و سخت، به خصوص بخش سخت دارند، آنها می‌توانند برای ذخیره‌سازی و آزادسازی تنش داخلی حاصل از تغییر شکل به بخش سخت کمک کنند و باعث افزایش درصد بازیابی شوند. در مورد دی‌متیل استامید کاهش درصد بازیابی در میزان ۰.۱ نانولوله‌های کربن به علت عدم پراکندگی یکنواخت آنها می‌باشند. در این حلال در دو دمای ۵۰ و ۱۱۰ در غلظت ۰.۳٪ کاهش در بازیابی شکل مشاهده می‌شود که کمترین بازیابی شکل را دارند درصد بازیابی در آنها حتی از نمونه بدون نانولوله‌های کربن نیز کمتر می‌باشد.


#### بحث و نتیجه‌گیری

نتایج آنالیز حرارتی نشان داد که حلال و نانولوله‌های کربن هر دو بر رفتار حرارتی پلیمر مؤثر هستند. جدایی فازی در حلال تتراهیدروفوران بیش از N,N-دی‌متیل استامید و آن نیز بیش از N,N-دی‌متیل فرمامید می‌باشد. به طور کلی افزایش غلظت نانولوله‌های کربن باعث افزایش جدایی فازی می‌شود. در دمای ۸۰°C دمای ایجاد تغییر شکل، بیشترین درصد بازیابی و درصد تثبیت شکل حاصل شده است.

در مورد سه حلال تتراهیدروفوران، N,N-دی‌متیل استامید و N,N-دی‌متیل فرمامید می‌توان گفت که با افزایش میزان جدایی فازی درصد بازیابی افزایش می‌یابد. از آنجایی که مناطق



شکل ۱. درصد تثبیت شکل پلیمر در غلظت‌های مختلف نانولوله‌های کربن در سه دمای متفاوت در حلال THF.



شکل ۲. درصد تثبیت شکل پلیمر در غلظت‌های مختلف نانولوله‌های کربن در سه دمای متفاوت در حلال DMAc.