



نانو تکنولوژی

جذب سطحی رنگ اسیدی قرمز از پساب رنگ توسط هیدروکسید جفت لایه ای Zn₂Al-NO₃ و منبع لجن جاذب به عنوان نانوفیلتر برای پلی پروپیلن

پوریا نوروز کرمانشاهی^۱، مریم محمدی^{۲*}، نیوشا باقری^۳

در این همکاری، ما برای اولین بار حذف رنگ اسید قرمز ۹۷ از پساب شبیه‌سازی شده با استفاده از جاذب هیدروکسیدهای جفت لایه‌ای (LDHs) Zn₂Al-NO₃ و منبعی از لجن جاذب هیدروکسید جفت لایه‌ای به عنوان نانو فیلتر برای پلی پروپیلن را گزارش داده‌ایم. هیدروکسیدهای جفت لایه‌ای Zn₂Al-NO₃ بدست آمده توسط پراش برتو X و آنالیزهای میکروسکوپ اسکن الکترونی به منظور تصدیق خلوص و مسطح بودن نانو ذرات هیدروکسیدهای جفت لایه‌ای بررسی شد. اثرات زمان جذب و غلظت رنگ اولیه بر زدایش اسید قرمز ۹۷ از پساب به صورت سیستمی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که هیدروکسیدهای جفت لایه‌ای Zn₂Al-NO₃ در زدودن اسید قرمز ۹۷ بسیار موثر است. ظرفیت جذب اشباع شستشوی آبی و شستشوی استنی هیدروکسیدهای جفت لایه‌ای (Zn₂Al) به ترتیب ۲۰۴،۴ و ۲۹۹،۵ mg/g می‌باشد. در انتها لجن جاذب هیدروکسید جفت لایه‌ای به روش مخلوط حلال اصلاح شده به داخل پلی پروپیلن اضافه گردید. آنالیز غلظت دمائی و آنالیز جذب برتو فرابنفش نانو کامپوزیت‌های هیدروکسید جفت لایه‌ای پلی پروپیلن/رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) نشان داد که هیدروکسید جفت لایه‌ای پلی پروپیلن/رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) توانایی بهبود مقاومت دمایی و حفاظت از پلی پروپیلن در برابر برتو فرابنفش را دارا می‌باشد. این اطلاعات ثابت کرد که منبعی برای کثیفی جاذب رنگ به عنوان نانو فیلترهای چند کاربردی برای پلیمرها بسیار محتمل است.

مقدمه

اگر چه چاپ و رنگرزی دو عامل مهم صنعتی در اقتصاد ملی می‌باشد، پساب‌های حاصله از آنها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی و انهدام محیطی می‌باشد و مصرف رنگ باعث بوجود آمدن یک مشکل محیط زیستی سراسری می‌شود. پساب رنگ با حجم بالا، وجود مواد آلی، رنگ تیره، پیچیدگی ساختار و سایر خصوصیات می‌تواند به طور مستقیم به ساختار آب آسیب رسانده و تهدیدی برای سلامتی انسان باشد. بنابراین تقاضای فزاینده‌ای برای عمل‌آوری موثر پساب رنگ وجود دارد. اخیراً روش‌های گوناگونی از قبیل انعقاد-ته‌نشینی، فیلتر کردن، ته‌نشینی الکتریکی و جذب توسط جاذب جامد به منظور زدایش رنگ‌ها از پساب‌ها توسعه یافته است. در بین تکنولوژی‌های مختلف عمل‌آوری آب، جذب به عنوان یکی از روش‌های موثر و کم‌هزینه ناشی از کارایی، سادگی و قابل اجرا بودن آن می‌باشد. کربن فعال شده‌ی دانه دانه، دی‌اتم‌های فعال شده و رزین‌ها، بیشترین استفاده متعارف را برای جاذب‌ها دارند. اصلی‌ترین مشکلات روش جذب جامد، ظرفیت جذب پایین و سختی دوباره استفاده کردن است. هیدروکسیدهای جفت لایه‌ای (LDHs) کاربرد وسیعی در نوع خاک آنیونی

با فرمول کلی $[M_2^{2+}_x M_3^{3+}_y(OH)_z]^{x+} [A^{n-}]_{z/n}$ دارند. mH₂O که در آن M²⁺ و M³⁺ یون‌های مثبت فلزی هستند مانند: Zn²⁺, Mg²⁺, Mn²⁺, CO²⁺, Ni²⁺, Ca²⁺, Cu²⁺, Co³⁺, Cr³⁺، Al³⁺ و یا Fe³⁺، An⁻ برای آنیون‌های غیرآلی مانند SO²⁻₄، PO²⁻₄، Cr²⁻₄، I⁻، Br⁻، F⁻، NO⁻₃ یا CO²⁻₃ یا آنیون‌های مختلف آلی، که حجم X مستقیماً بر روی حالتی از تولیدشان تاثیر می‌گذارد، عموماً سنتز هیدروتالسیت خالص X به بازه $0/17 \leq x \leq 0/34$ نیاز دارد و m شمارگی از مولکول‌های آب واقع در لایه‌ی درونی همراه با آنیون‌ها می‌باشد. با رشد X تعداد آب بلوری کاهش می‌یابد. به دلیل خاصیت تبادل آنیون‌های لایه‌ی داخلی توزیع سطح اتمی کاتیون‌های فلزی، LDHs توجه فزاینده‌ای را در زمینه‌های مختلف مثل کاتالیست‌ها، رباینده‌ها برای آلاینده‌ها، بازدارنده‌های شعله‌ای، پایدارکننده‌های دمایی، جاذب اشعه‌ی فرسرخ، جاذب اشعه‌ی فرابنفش، مواد دارویی و همچنین نانوفیلترها در نانو کامپوزیت‌های پلیمر/ هیدروکسید جفت لایه‌ای متوجه ساخته است.

در سال‌های اخیر LDHs به عنوان جاذب‌های بسیار موثر برای زدایش رنگ‌های آنیونیک از پساب رنگ به دلیل ظرفیت بالای تبادل




۵۰۰nm مشخص شد. لجن LDH بدست آمده به عنوان رنگ اسید قرمز ۹۷ (Zn₂Al) نامیده شد.

نانوکامپوزیت‌های LDH پلی پروپیلن/رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) با استفاده از روش اختلاط حلال ساخته شدند. ۵gr پلی پروپیلن، LDH شستشوی استتی آماده شد و ۱۰۰mL زایلن به داخل یک بالن مدور ۲۵۰ml افزوده شد. مقداری LDH به پلی پروپیلن مطابق با درصد وزنی به ترتیب ۰.۲، ۰.۴، ۱، ۲، ۴، ۱۰ اضافه شد. مخلوط تقریباً در ۱۴۰°C برای ۲ ساعت بازبایی شد. بعد از پایان عمل بازبایی، محلول زایلن داغ حاوی محلول پلی پروپیلن و نانوذره‌های LDH با پراکندگی زیاد داخل ۱۰۰ml هگزان (که روش استخراج محلول نامیده می‌شود) ریخته شد. نانوکامپوزیت‌های LDH / پلی پروپیلن بدست آمده به وسیله فیلتر شدن و خشک شدن در خلأ جمع آوری شدند.

خصوصیات LDHs و نانوکامپوزیت‌های LDH / پلی پروپیلن

تفرق اشعه X: آنالیز تفرق اشعه X برای Zn₂Al-NO₃ و الگوهای نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلن / اسید قرمز ۹۷ (Zn₂Al) روی همه ترکیبات آلی و پرتو X به وسیله دستگاه، در مدل و روش منعکس شدنشان با پرتو α ثبت شده‌اند. ولتاژ شتاب به مجموعه گروه در ۴۰kV با جریان ۴۰mA (λ=۱.۵۴۲Å) در ۰.۱۱۳ °S⁻¹ از ۳۰ تا ۷۰° با یک سایز شکاف با درجه ۱/۱۶ گذاشته شده است. یکروسکوپ اسکن الکترونی (SEM): آنالیز SEM توسط یک میکروسکوپ اسکن JSM JEOL 6100 با ولتاژ شتاب ۲۰kV انجام داده شد. نمونه‌های پودری بر روی نوار کربن که به صفحه SEM قرار دارد، چسبانده می‌شود. قبل از مشاهده، نمونه‌ها با یک لایه پلاتین نازک برای جلوگیری از شارژ شدن و بهبود کیفیت عکس، پوشانده شدند. نالیز غلظت حرارتی (TGA): دوام حرارتی نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلن/رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) با بازیگری‌های مختلف LDH که با استفاده از آنالیز الماس پریکین-TG/DTA از ۰°C به ۶۰۰°C با ۱۰@min/°C در هوا مورد بررسی قرار گرفت. طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR): طیف FT-IR توسط یک اسپکتوفتومتر FTS FT-IR 3000 MX در یک بازه از ۴۰۰-۴۰۰۰ cm⁻¹ ثبت شدند. برای هر آنالیز ۱۰۰ بررسی با تفکیک ۴ cm⁻¹ جمع آوری شد. UV - مرئی: طیف انعکاسی منتشر شده UV - مرئی توسط یک طیف سنج ۷۵۰S پرتو فرابنفش انجام شد. نمونه‌ها در ابتدا به درون گلوله‌های نازک قبل از آزمایش متراکم شدند.



شکل ۱- ساختار مولکولی اسید قرمز ۹۷

آنیون‌هایشان و چگالی لایه‌های بالایی، مورد قبول واقع شده است. هر دو ترکیب، فعل و انفعال قدرتمندی با آلاینده آنیونیک نشان می‌دهد. با استفاده از خاصیت تبادل یونی عالی LDHs دارای نیترات، رنگهای آنیونیک زیادی مانند متیل اورانژ، ریمازول قرمز 3BS، بنزوئیل سبز F₂B، ایرانز آبی، اسید آبی ۹، بنزو روناس 4B و اسید نارنجی و غیره... می‌توانند جذب شوند و بنابراین از پساب رنگ حذف می‌شوند. به هر حال، همانند انواع دیگر جاذب‌ها، منبع رنگها نیز مشابه جاذب‌ها هنوز یک مشکل بزرگ می‌باشند. چگونگی مقابله توسط لجن جاذب علاقه مندی بزرگی برای پژوهش‌های علمی و کاربرد عملی است.


از آنجا که نانوکامپوزیت‌های پلیمری / LDH به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی در شیمی مواد شناخته شده است و توجهات زیادی را هم از صنعت و هم از آزمایشگاه به خود جلب کرد. ما یک طرح جدید از منبع پساب جاذب LDH به عنوان نانوفیلتر برای پلیمر پیشنهاد دادیم. مولکول‌های رنگ جذب شده نه تنها فقط سازگاری بین پلیمر و LDHs را افزایش می‌دهند بلکه همچنین توانایی جذب UV را بهبود می‌بخشند. بعلاوه، LDH شناخته شده از نوع نانوفیلتر می‌تواند پایداری حرارتی و میزان ویژگی رئولوژیکی پلیمر را بهبود بخشد. به منظور اثبات عملی بودن استفاده از LDHs به عنوان جاذب کارآمد و منابع لجن جاذب به عنوان نانوفیلتر برای پلیمر، در کار حاضر، Zn₂Al-NO₃ برای جذب یک رنگ آنیونیک اسیدی قرمز ۹۷ که دارای فرمول C₃₂H₂₀N₄Na₂O₈S₂ است و در شکل ۱ نشان داده شده، سنتز و ارزیابی شده است. LDH لجن جاذب رنگ اسیدی قرمز (Zn₂Al) به پلی پروپیلن (PP) با استفاده از روش اختلاط حلال که توسط گروه ما به تازگی توسعه یافته است، اضافه شد. نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلن/رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) بدست آمده بیشتر توصیف شدند و خواصشان با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.

بخش آزمایشگاهی


۱-۲- سنتز نمونه‌ها

در مرحله اول، Zn₂Al-NO₃ با استفاده از روش هم‌رسوبی سنتز شده بود. محلول پیش ماده فلزی حاوی Zn(NO₃)₂.H₂O و ۷.۴۶۵gr و ۴.۷gr سدیم نیترات به میزان ۱.۲۵ gr (۰.۰۲۵mol) در ۵۰ml H₂O به صورت قطره‌ای اضافه شد، در این بین، pH در ۱۰ به وسیله یک محلول ۴ مولار سدیم هیدروکسید نگه داشته شد. مخلوط برای یک مدت شبانه روز در دمای اتاق باقی ماند و به وسیله عمل سانترفیوژ و شستشو با pH نزدیک به ۷ کنترل شد. در انتها LDH با استون قبل از خشک کردن در ۶۵°C برای مدت یک شبانه روز شستشو داده شد.


سرعت جذب اسید قرمز ۹۷ که بالاتر از Zn₂Al-NO₃ بود به وسیله ۰.۰۵gr از محلول نمونه در ۱۰۰ml از اسید قرمز ۹۷ سنجیده شد. هنگامی که مقدار pH اولیه آن حدود ۷ نشان می‌داد، غلظت اولیه اسید قرمز ۹۷ در محلول برابر ۱۰۰mg/L بود. عمل جذب در خارج از دمای اتاق با تکان دهنده مغناطیسی برده شد. غلظت اسید قرمز ۹۷ توسط اسپکتروفتومتری مرئی در



شکل ۳: آنالیز میکروسکوپ اسکن الکترونی LDHs Zn₂Al-NO₃ شستشوی استنی



شکل ۴: بازده جذب سطحی اسید قرمز ۹۷ در ۲ ساعت با غلظت های مختلف رنگ اولیه



شکل ۵: مقدار جذب سطحی اسید قرمز ۹۷ بیش از LDHs شستشوی استنی و آبی به عنوان تابعی از زمان

نتایج و بحث


خصوصیات Zn₂Al-NO₃ LDHs

اولین تجزیه و تحلیل از LDH Zn₂Al-NO₃ سنتز شده با استفاده از آنالیز تفرق اشعه X، در شکل ۲ نشان داده شده است. قله های ۲۰ نزدیک به ۱۱° و ۲۳° نسبت به پراش ها به وسیله طرح های اساسی (۰۰۳) و انعکاس های (۰۰۶) مینی بر نزدیک شدن فاصله شان به ترتیب ۰/۷۸ و ۰/۳۸ nm می باشد.

اولین قله قرینه به ۲۰ از ۶۰° می باشد که ناشی از هدایتشان به وسیله جهت های طرح ۱۱۰ و فاصله شان برابر با نیمی از پارامتر شبکه است. هیچ محصول فرعی بلورین مثل اکسید روی یا پیشنهاد خلوص هیدروکسیدهای فلزی LDHs Zn₂Al-NO₂ سنتز شده، وجود نداشت. مرفولوژی LDHs Zn₂Al-NO₃ سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ اسکن الکترونی FE ارزیابی شد. شکل ۳ نشان می دهد که LDH اصلی از ذرات پلاکت به شکل متراکم و با اندازه های جانبی به طور متوسط در حدود ۲۰۰ نانومتر ساخته شده است.

جذب سطحی اسید قرمز ۹۷

اثر زمان برخورد بین محلول رنگ اسیدی قرمز ۹۷ و LDH (Zn₂Al) در شکل ۴ نشان داده شده است. ما توانستیم مشاهده کنیم که مقدار جذب رنگ به سرعت طی اولین ۴۰ دقیقه افزایش یافت و سپس در نزدیکی همان غلظت باقی ماند. زمانی که غلظت رنگ اسیدی قرمز ۹۷ ۵۰ mg/L است، یک تعادل بعد از ۱۰۰ دقیقه تماس بوجود آمده و بازده جذب سطحی تقریباً ۱۰۰٪ بدست می آید. ما می توانیم نتیجه بگیریم که حذف گونه های جاذب در ابتدا سریع است و نزدیک به تعادل افت می کند. همانطور که به خوبی شناخته شده است، به خاطر مقدار زیادی از جای خالی قابل دسترس برای جذب سطحی روی سطح در طول اولین زمان به خوبی شناخته شده است. در حالی که باقیمانده مکان اشغال نشده است و برای جذب سطحی کم تر در دسترس اند، زیرا دفع نیرو بین جاذب و



شکل ۲: آنالیز تفرق اشعه X LDHs Zn₂Al-NO₃ شستشوی استنی



مولکول‌های آزاد در یک زمان رخ داده است.

ایزوترم‌های جذب (شکل ۴) رنگ اسیدی قرمز ۹۷ بر LDHs در غلظت‌های اولیه از ۵۰ تا ۱۵۰ mg/L در دمای اتاق مشخص شد. درصد حذف رنگ اسیدی قرمز ۹۷ با افزایش غلظت اولیه به تدریج کاهش یافت. وقتی که غلظت اولیه رنگ اسیدی قرمز ۹۷ کم است، حذف بسیار سریع و دسترسی به تعادل در ظرف کمتر از ۴۰ دقیقه است. درصد حذف رنگ اسیدی قرمز ۹۷ با افزایش غلظت رنگ اولیه کاهش می‌یابد. چرا که نسبت تعداد مول‌های اولیه رنگ اسیدی قرمز ۹۷ به سطح موجود در غلظت اولیه بالا و بالاتر می‌باشد. برای دوز داده شده جاذب، تعداد کل مکان‌های جذب قابل دسترس، در نتیجه‌ی جذب تقریباً همان مقدار رنگ ثابت هستند.

علاوه بر این ۰/۰۵g شستشوی استنی و آبی LDHs- Zn₂Al در داخل محلول رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (۲۰۰mg/L) ۲۵۰ml به منظور دستیابی به ظرفیت جذب مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل ۵ مقدار جذب رنگ اسیدی قرمز ۹۷ شستشوی استنی و آبی LDHs- Zn₂Al-NO₃ نسبت به زمان را نشان می‌دهد. واضح است که هر دو ظرفیت جذب و سینتیک جذب سطحی برای نمونه شستشوی استونی سریع‌تر از نمونه‌های شستشوی آبی شده است. بعد از ۳ ساعت جذب سطحی اشباع، شستشوی آبی LDHs- Zn₂Al، این مقدار ۲۰۴/۴mg/g و برای شستشوی استنی LDHs- Zn₂Al این مقدار ۲۹۹/۵ mg/g است. ظرفیت جذب بیشتر ناشی از مرحله شستشو با استون است که می‌تواند باعث پخش شدن بیشتر و مساحت سطح وسیع تری برای LDHs شود.

سینتیک جذب سطحی

مکانیسم جذب سطحی به مشخصات فیزیکی و شیمیایی جاذب همانند فرآیند انتقال جرم وابسته است. نتایج بدست آمده از آزمایشات به منظور مطالعه سینتیک جذب اسید قرمز ۹۷ استفاده شده اند. نسبت سینتیک جاذب سطحی اسید قرمز ۹۷ روی LDHs با استفاده از مدل‌های شبه مرتبه اول و دوم و مدل صفر آنالیز شد و نتایج در شکل ۶ (b-d) و جدول ۱ نشان داده شده اند. واضح است جذب سطحی اسید قرمز ۹۷ توسط شستشوی آبی و استنی LDHs- Zn₂Al که هر دو پیرو سینتیک شبه مرتبه دوم با ضریب همبستگی بالا به ترتیب ۰/۹۸۴۵ و R²=۰/۹۸۹۱ هستند، از این رو مدل شبه مرتبه دوم بهتر سینتیک جذب سطحی را شرح می‌دهد و بیان می‌دارد که مرحله محدود کننده ی سرعت اسید قرمز ۹۷ بر روی LDHs، مرحله جذب شیمیایی می‌باشد.

خصوصیات نانو کامپوزیت‌های LDHs اسید قرمز ۹۷ (Zn₂Al) و LDH پلی پروپیلن / اسید قرمز ۹۷ (Zn₂Al)

شکل ۷ طیف فروسرخ تبدیل فوریه LDHs Zn₂Al-NO₃، اسید قرمز ۹۷ و LDHs اسید قرمز ۹۷ (Zn₂Al) را نشان می‌دهد. باند جذبی محدوده‌ی ۳۴۴۶cm⁻¹ را نشان می‌دهد. در طیفی از LDHs Zn₂Al-NO₃ ماده جدید تشکیل شده می‌تواند ارتعاش کششی گروه‌های هیدروکسیل لایه‌های

LDH و لایه داخلی مولکول‌های آب را تعیین کند. باند نوک تیز حدود ۱۳۸۴ cm⁻¹ مربوط به ارتعاشات کششی گروه‌های NO₃ می‌باشد. قله‌ها در دو مقدار ۶۲۶ و ۵۴۴cm⁻¹ می‌توانند نسبت به Zn-OH و Al-OH ارتعاش پیدا کنند. در شکل ۶b تعدادی از مشخصه‌ی قله‌های اسید قرمز ۹۷ در طیف مشاهده شدند، یک باند عریض منسوب به ارتعاش کششی OH- دارای اشتراک با ارتعاش کششی N-H در نزدیکی ۳۴۰۴cm⁻¹ می‌توان مشاهده کرد. پیوندهای جذبی در ۱۵۵۵، ۱۶۱۹ و ۱۴۹۹cm⁻¹ متناظر با پیوندهای ارتعاشی گروه‌های فنیل است.





ارتعاش متقارن و نامتقارن گروه SO₃⁻ به ترتیب در ۱۱۹۲ و ۱۰۲۹cm⁻¹ مشاهده می‌شود. در شکل ۶c طیف فروسرخ تبدیل فوریه LDH اسید قرمز ۹۷ (Zn₂Al) نشان داده شده است. داده‌ها، خصوصیات مواد مشابه LDH را همراه با خصوصیات فرکانس‌های مرتبط با حضور آنیون‌های اسید قرمز ۹۷ اثبات می‌کنند. باند عریض در حدود ۳۴۵۲cm⁻¹ متمرکز شده است که ناشی از ارتعاش کششی OH از لایه داخلی آب، گروه‌های هیدروکسیل روی لایه‌ها و آنیون‌های AG282 و ارتعاش کششی NH آنیون‌های اسید قرمز ۹۷ است. باند جذبی در ۱۵۵۵، ۱۶۱۹ و ۱۴۹۹cm⁻¹ به ارتعاش گروه‌های فنیل تخصیص داده شده است. باندهای جذبی ارتعاش متقارن و نامتقارن گروه‌های SO₃⁻ به ترتیب با مقدارهای ۱۱۹۲ و ۱۰۲۹cm⁻¹ به نظر می‌رسد. باندهای جذب مشخصه‌ی مواد LDH در منطقه فرکانس پایین مشاهده شدند. ارتعاش خمیدگی M-OH می‌تواند در ۶۱۴ و ۵۴۴cm⁻¹ دیده شود.

نانو کامپوزیت‌های LDH پلی پروپیلن / اسید قرمز ۹۷ (Zn₂Al) توسط تفرق اشعه X پودری مشخص شدند. در محدوده‌ی غلظت کمتر (۰/۲-۲٪) فاز بلورین رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) یافت نشد، که اشاره بر اختلال هیدروکسید جفت لایه به داخل پلی پروپیلن دارد. با افزایش بارگیری LDH، بازتاب ویژگی به تدریج ظاهر شد، که بیانگر این است که نانوذره‌های LDH به داخل ماتریس پلی پروپیلن با موفقیت معرفی شدند.

به منظور مطالعه مرفولوژی نانو کامپوزیت‌های پلی پروپیلن / رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) بدست آمده، آنالیز میکروسکوپ اسکن الکترونی برای نانو کامپوزیت‌های LDH پلی پروپیلن / رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) با بارگذاری LDH مختلف با ۰/۲، ۲، ۴ و ۱۰٪ درصد وزنی در شکل ۹ نشان داده شده‌اند. ذره‌های کروی برای همه نمونه‌ها تشکیل شدند، که به سبب رسوب سریع کامپوزیت پلیمر در هگزان بود. وقتی که بارگذاری کم است (۰/۲-۱٪ درصد وزنی)، ذرات LDH متراکم شده کمتر دیده می‌شوند، که نشانگر پخش شدن مناسب به اندازه ماتریس پلی پروپیلن است. اگرچه با افزایش بارگذاری LDH از ۲ تا ۱۰ درصد وزنی، صافی سطح نانو کامپوزیت‌ها کاهش یافته اما بیشتر نانو ذره‌های LDH را می‌توان به وضوح دید.

آزمایشات کارائی نانو کامپوزیت‌های پلی پروپیلن / هیدروکسید جفت لایه‌ای

ظرفیت جاذب سطحی پرتو فرابنفش از نانو کامپوزیت‌های پلی پروپیلن /





شکل ۶: مقدار جذب سطحی اسید قرمز ۹۷ شستشوی استنی و آبی LDHs (Zn₂Al) (a) و اطلاعات مناسب به وسیله شبه مرتبه اول (b) شبه مرتبه دوم (c) و مدل صفر (d) مدل‌ها.

نشان دادند. بعد از معرفی LDH رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al)، همه‌ی نانوکامپوزیت‌ها به طور قابل توجهی توانایی حفاظت در برابر پرتو فرابنفش را نشان دادند و جذب سطحی آن به وضوح با افزایش بارگذاری هیدروکسید جفت لایه‌ای از ۰/۲ تا ۱۰ درصد وزنی افزایش یافت. این نتیجه به روشنی ثابت کرد که توانایی حفاظت در برابر پرتو فرابنفش پلی پروپیلن می‌تواند با معرفی مقدار کمی از LDH رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) به طور قابل

LDH سنتز شده با بارگذاری‌های مختلف (۰.۲، ۰.۶، ۱، ۲، ۴، ۱۰ درصد وزنی) در شکل ۱۰ نشان داده شده‌اند که ارزیابی اولیه بودند. با بارگذاری LDH ۰/۲ درصد وزنی، نانوکامپوزیت ظرفیت جذب سطحی UV بسیار کمی دارند. اگرچه افزایش آبیون‌های اسید قرمز ۹۷ درج شده لایه داخلی نانوکامپوزیت‌های LDH پلی پروپیلن / رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) جذب سطحی پرتو فرابنفش عالی را در تمام محدوده‌ی ۲۰۰-۶۰۰nm


جدول ۱: ثابت‌های سینتیکی برای جذب سطحی رنگ اسیدی ۹۷ بر روی شستشوی استنی و آبی LDHs (Zn₂Al) آنالیز شده توسط مدل‌های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم و مدل‌های صفر

مدل	معادله	شستشوی آبی	شستشوی استنی
شبه مرتبه اول	$dq_t/dt = k_1(q_c - q_t)$	$R^2 = 0.9213$	$R^2 = 0.8014$
شبه مرتبه دوم	$dq_t/dt = k_2(q_c - q_t)^2$	$R^2 = 0.9845$	$R^2 = 0.9891$
صفر	$dq_t/dt = \alpha \exp(-\beta q_t)$	$R^2 = 0.9777$	$R^2 = 0.9667$




شکل ۸: آنالیز تفرق اشعه X نانو کامپوزیت‌های LDHs پلی پروپیلن / رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al)


شکل ۷: منحنی‌های طیف‌بینی فروسرخ تبدیل فوریه برای LDHs Zn₂Al-NO₃ (b) و LDHs Zn₂Al-NO₃ (c) و رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al)



شکل ۹: تصویر میکروسکوپ اسکن الکترونی (a) با درصد وزنی ۰/۲ (b) با درصد وزنی ۲ (c) و درصد وزنی ۴ (d) و درصد وزنی ۱۰ نانو کامپوزیت‌های پلی پروپیلن / رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al)



شکل ۱۱: منحنی TGA برای نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلین/رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) با بارگیری‌های مختلف



شکل ۱۰: جذب سطحی پرتو فرابنفش نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلین/رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) با بارگذاری‌های مختلف LDHs با درصد وزنی (۰/۲، ۰/۶، ۱/۲، ۲/۴، ۴/۸، ۸/۱۶)

سطحی، امکان منابع یابی لجن جاذب LDH به وسیله سنتز نانوکامپوزیت پلی پروپیلین/رنگ اسیدی قرمز (Zn₂Al) نشان داده شد. آنالیزهای تفرق اشعه X و میکروسکوپ اسکن الکترونی نشان دادند که LDH معرفی شده به داخل پلی پروپیلین با یک پاشیدگی خوب موفقیت‌آمیز بوده است. تجزیه و تحلیل UV نشان داد که توانایی محافظ در برابر UV از پلی پروپیلین می‌تواند به طور قابل توجهی با معرفی مقدار کمی از رنگ اسیدی قرمز ۹۷ LDHs-Zn₂Al افزایش یابد. تجزیه و تحلیل TGA نشان داد که پایداری حرارتی را می‌توان به طور قابل توجهی با بارگذاری بیش از ۰/۴ درصد بهبود داد. بنابراین، می‌توان LDH را بسیار امیدبخش دانست و به عنوان نانوفیلرها برای پلیمر و داشتن پتانسیل زیاد برای برنامه‌های کاربردی به کار برد.

پی‌نوشت

- ۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه، یزد، ایران
- ۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، یزد، ایران
- ۱- دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه پیام نور، مشهد

* Email: mohamadi_m78@yahoo.com

منبع

Tianshan Xue, Yanshan Gao, Zhang Zhang, Ahmad Umar, Xingru Yan, Xi Zhang, Zhanhu Guo, Qiang Wang, Adsorption of acid red from dye wastewater by Zn₂Al-NO₃ LDHs and the resource of adsorbent sludge as nanofiller for polypropylene. Journal of Alloys and Compounds, 587(2014), p99-104

توجهی افزایش یابد.

ثبات حرارتی نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلین/رنگ اسیدی قرمز (Zn₂Al) در هوا با بارگذاری‌های مختلف توسط TGA آزمایش شد. (شکل ۱۱) اطلاعات دمای کاهش وزن ۱۰٪ و ۵۰٪ (T_{0.1}) و (T_{0.5}) به وضوح نشان داد که ثبات دمایی، فشاری کمتر از ثبات حرارتی LDH رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) که درون نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلین قرار گرفته در مقایسه با پلی پروپیلین خالص را نشان می‌دهد. با افزایش مقدار LDH از ۰/۴ تا ۱۰ درصد وزنی T_{0.5} به تدریج افزایش یافت. در مقایسه T_{0.5} پلی پروپیلین خالص که برابر ۳۶۱/۳°C بود، T_{0.5} نمونه‌ای که حاوی ۱۰ درصد وزنی رنگ اسیدی قرمز ۹۷ (Zn₂Al) بود ۲۲/۱°C افزایش یافت. این موضوع اشاره بر این دارد که ویژگی‌های مانع شدن نانوکامپوزیت‌های پلیمری که شامل مانع حرارتی و مانع انتقال می‌باشد، پاسخگوی بهبود خصوصیات حرارتی مشاهده شده است. این اطلاعات اظهار داشت که استفاده از جاذب پساب هیدروکسید جفت لایه‌ای به عنوان نانوفیلر در پلیمرها ضروری بوده و پتانسیل زیادی برای عملیات کاربردی دارد.

نتیجه گیری

بطور خلاصه، Zn₂Al-NO₃ توسط روش هم رسوبی که یک نوع از جاذب مؤثر برای اسید قرمز ۹۷ است، سنتز شد. LDHs تهیه شده برای حذف رنگ آنیونیک اسید قرمز ۹۷ با یک زمان تعادل جذب کمتر از ۵۰ دقیقه و بیشترین ظرفیت جذب سطحی در ۲۹۹/۵mg/g بسیار مؤثر و مقرون به صرفه است. شستشوی استنی Zn₂Al-LDHs ظرفیت جذب بالایی نسبت به اسید قرمز ۹۷ با شستشوی آبی LDHs-Zn₂Al نشان داد. سینتیک جذب سطحی که از مدل شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند، نشان می‌دهد که مرحله محدودکننده سرعت رنگ اسیدی قرمز ۹۷ بر LDHs-Zn₂Al ممکن است جذب شیمیایی باشد. بعد از جذب