

تأثیر اشکال مختلف نانو ذرات اکسید روی

بر روی خواص مسدود کنندگی UV و ضد باکتری پارچه پنبه ای

مترجم: عباس حاجی پور

چکیده

اشکال مختلف ZnO (چند گلبرگی، میله‌ای، کروی) تهیه شدند و سپس بر روی پارچه پنبه‌ای به منظور خواص مسدود کنندگی UV و ضد باکتری بکار برده شدند. ذرات ZnO با استفاده از XRD و SEM بررسی شدند. سوسپانسیون تهیه شده بر روی پارچه‌های پنبه‌ای از طریق فرآیند pad-dry-cure در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد بکار برده شد. مشخصات روکش پارچه بوسیله XRD، SEM و اسپکتروسکوپی جذبی اتمی (AAS) بررسی شدند. مسدود کنندگی موثر UV با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-Vis اندازه‌گیری شد در حالیکه فعالیت ضد باکتری با استفاده از روش AATCC 147 تعیین شد. نتایج XRD و SEM بر روی پودرهای ZnO نشان می‌دهد که ما می‌توانیم اشکال مختلف ZnO را تولید کنیم. بررسی بوسیله SEM و AAS به وضوح نشان داد که ZnO به صورت موثر بر روی سطح پنبه رسوب داده شده است و چسبندگی آن پس از ۱۰ شستشو حفظ شد. پارچه‌های روکش شده با ZnO به شکل کروی و ZnO به شکل چند گلبرگی (multi-petals) خاصیت مسدود کنندگی UV نشان می‌دهند. تمام نمونه‌های تکمیل شده، فعالیت ضد باکتری خوب در مقابل استافیلوکوک اورئوس نشان دادند. شکل ZnO هیچ تأثیر قابل توجهی بر روی خواص ضد باکتری نشان نمی‌دهد.

مقدمه

کاربرد نانو فناوری در نساجی به طور قابل ملاحظه‌ای توجهات را در چند سال اخیر به خود جلب کرده است. دلیل این امر این می‌باشد که نانو ذرات مساحت سطح بالا دارند و می‌توانند پایداری بالایی برای پارچه‌ها فراهم کنند. تحقیقات مختلف بر روی کاربرد تکمیل مسدود کنندگی UV به پارچه انجام شده است. در میان نانو ذرات اکسید فلزی، دی اکسید تیتانیوم به طور وسیعی به عنوان ماده روکش برای پارچه‌های نساجی جهت فراهم کردن عملکردهایی از قبیل فعالیت ضد باکتری، محافظت در برابر UV و خود تمییز شوندگی مورد بررسی قرار گرفته است. اکسید روی (ZnO)، یک نیمه هادی با نوار ممنوعه وسیع ۳/۳۷ eV، به عنوان نانو ماده امیدوار کننده برای محدوده وسیعی از کاربردها از قبیل فیلترهای موج صوتی سطحی، شناساگرهای نوری، سنسورهای گاز، و مسدود کننده UV مورد توجه قرار گرفته است. بعضی از شکل‌های نانو ZnO سنتز شده‌اند و بر روی پارچه‌های پنبه‌ای جهت دستیابی به خاصیت مسدود کنندگی UV عالی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. عوامل ضد باکتری مربوط به تعدادی از بخش‌های صنعتی از قبیل تغذیه، منسوجات سنتزی، بسته بندی، مراقبت بهداشتی، و همچنین ساختمان می‌باشند. آنها می‌توانند به دو نوع آلی و غیر آلی تقسیم بندی شوند. مواد غیر آلی، اکسیدهای فلزی از قبیل TiO_2 ، ZnO ، MgO و CaO ، از آنجا که آنها نه تنها تحت شرایط فرآیند بد پایدار می‌باشند، بلکه عموماً به عنوان ماده‌ای ایمن برای انسان‌ها و حیوانات مورد توجه می‌باشند، بسیار مورد توجه می‌باشند. نشان داده شد که پارچه تکمیل شده با نانو TiO_2 می‌تواند محافظتی موثر در مقابل باکتری به دلیل فعالیت فوتوکاتالیستی TiO_2 فراهم کند. نانو ZnO نیز خاصیت فوتوکاتالیستی موثر فراهم می‌کند و فعالیت ضد باکتری به منسوجات ارائه می‌دهد. تکنیک‌های مختلفی جهت تولید نانو ZnO بکار برده شده است و روش سل-ژل به دلیل سادگی، هزینه کم و موثر بودن مورد توجه می‌باشد. با این حال، کنترل مورفولوژی رشد نانو ذرات امری بسیار مهم در پژوهش‌های نانو فناوری می‌باشد. محدود گسترده نانو ساختارهای ZnO (میله‌ای، نواری، دمبلی، لوله‌ای، چند گلبرگی) فعالیت‌های پژوهشی را بر روی نقش شکل و اندازه به منظور کاربرد آنها در مواد عامل دار جلب کرده است. در این پژوهش، ما ۳ نوع نانو ZnO: ذرات ZnO چند گلبرگی، ZnO میله‌ای، ZnO کروی تهیه

کردیم. تمام سوسپانسیون‌های ZnO بر روی پارچه‌های پنبه‌ای از طریق فرآیند pad-dry-cure در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد بکار برده شدند. خواص مسدود کنندگی UV و ضد باکتری شکل‌های مختلف ZnO بر روی پارچه پنبه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند.

بخش تجربی

تهیه سوسپانسیون ZnO چند گلبرگی

۰/۲۱۹۵ گرم (۱ میلی مول، غلظت نهایی ۰/۰۲ مول بر لیتر می‌باشد) $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ و $\beta\text{-CD}$ (۰/۵ میلی مول، غلظت نهایی ۰/۰۱ مول بر لیتر می‌باشد) در ۴۰ میلی لیتر آب حل شدند، پس ۳۰ دقیقه هم‌زدن با استفاده از همزن مغناطیسی، ۱۰ میلی لیتر از محلول NaOH (۱ مول بر لیتر) به صورت قطره‌ای اضافه شد. رسوب سفید رنگی به زودی نمایان شد، در حالیکه NaOH به تدریج اضافه می‌شد، محلول دوباره به صورت شفاف تبدیل شد. پس از آنکه دما تا ۹۰ درجه سانتیگراد با استفاده از حمام روغنی بالا برده شد، رسوب‌های سفید نمایان شدند که نشان داد که ZnO شکل گرفته است. محلول در این دما برای مدت ۱ ساعت نگه داشته شد و سپس تا دمای اتاق سرد شد.

تهیه سوسپانسیون ZnO میله‌ای

$\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (6.8×10^{-3} mol) در آب مقطر (۴۰ میلی لیتر) حل شد. مقدار مناسبی از آمونیاک (۲۵/wt) به صورت سریع تحت هم‌زدن مغناطیسی برای مدت ۱۵ دقیقه اضافه شد تا pH در بالای ۹ حفظ شود. مخلوط واکنش در بشر تیره شد، در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۱۲ ساعت حرارت داده شد، و سپس در هوا خشک شد.

تهیه سوسپانسیون ZnO کروی


۲/۰۵ گرم از $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ در ۵۰ میلی لیتر محلول اتانول حل شد، پس از هم‌زدن مغناطیسی در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۲۰ دقیقه، مونو اتانول آمین (MEA) (نسبت وزنی MEA:ZnAc (۱:۱) به صورت قطره‌ای به محلول اضافه شد. پس از هم‌زدن این محلول با آهنربای میله‌ای در ۴۰



مثبت تشخیص داده شد، بنابراین اتصال هیدروژنی بین β -CD و صفحه (۰۰۱) نمی‌تواند تشکیل شود. در نتیجه، صفحات بلوری دیگر کناری صفحه (۰۰۱) بوسیله β -CD پوشیده شده‌اند، تنها صفحه (۰۰۱) آزاد می‌باشد، از اینرو، رشد بلور ZnO در این جهت بسیار سریعتر خواهد بود و رشد صفحات دیگر بسیار آهسته‌تر می‌باشد. از آنجایی که میله‌های کوچک تمایل به جذب با یکدیگر در امتداد محور c دارند، چند گلبگی ساختار ZnO نمایان می‌شود. در شکل ۲(b) بلورهای ZnO شکل کروی بی‌نظمی دارند که کروی‌های ZnO نامیده می‌شود. آنها قطر متوسط ۱۲۰ نانومتر دارند در شکل ۲(c)، میله ZnO به طور مناسب بوسیله این واکنش در مقادیر pH بالا سنتز شد. ZnO به صورت دارای تمایل به رشد در ساختار میله‌ای شکل در امتداد جهت (۰۰۱) توصیف می‌شود. بیشتر میله‌های ZnO نوک تیز تمایل به مخلوط شدن با یکدیگر در لبه دارند. ساختار ZnO میله‌ای تنها، می‌تواند بوسیله سونیکیت شدن در آب برای مدت ۳ دقیقه بدست آورده شود. قطر متوسط میله ZnO ۲۸۰ نانومتر می‌باشد و طول در محدوده ۲ میکرومتر می‌باشد.

تشکیل ZnO بر روی پارچه پنبه‌ای

الگوهای XRD پارچه پنبه‌ای روکش شده با ZnO در شکل ۳ نشان داده شده است. عموماً پارچه پنبه‌ای بیک الگوهای XRD در ۲θ برابر با ۱۶/۳، ۱۴/۷ و ۲۲/۵ نشان می‌دهد. در این شکل، بیک‌های کوچک می‌توانند در ۲θ برابر با ۳۴/۶ و ۴۴/۳ مشاهده شوند که چسبندگی ZnO بر روی سطح را نشان می‌دهد. مقدار ZnO بر روی سطح پارچه پنبه‌ای می‌تواند بوسیله اندازه‌گیری مقدار Zn بوسیله AAS ارزیابی شود، و نتایج در جدول ۱ نشان داده شده است. جدول ۱ نشان می‌دهد که پارچه روکش شده با ساختار میله‌ای ZnO مقدار حداقل Zn بر روی سطح داشت. این امر می‌تواند به دلیل نوک تیز میله‌های ZnO باشد و منجر به سوب کم بر روی سطح پارچه پنبه‌ای می‌شود. سطوح نمونه‌های روکش شده با ZnO چند گلبگی و ZnO کروی هیچ تفاوت چشمگیری در مقدار Zn نشان نمی‌دهد. سطوح پارچه‌های روکش شده بوسیله SEM مشاهده شدند که در شکل ۴ نشان داده شده است. باید توجه کرد که تمام شکل‌های ZnO به صورت عالی بر روی سطح پراکنده شده‌اند، اگرچه باز هم مقداری تجمع‌های نانو ذرات مشاهده می‌شود. بیشترین تجمع‌ها، مربوط به میله‌های ZnO می‌باشد، شکل ۴(c)، که چسبندگی کمتر به سطح را نشان می‌دهد.



شکل ۱. الگوهای XRD اکسید روی ZnO (a) چند گلبگی (b) ZnO کروی و (c) ZnO میله‌ای

درجه سانتیگراد برای مدت ۳۰ دقیقه، دما تا ۹۰ درجه سانتیگراد افزایش داده شد و در این دما برای مدت ۱ ساعت نگه داشته شد؛ سرانجام محلول تا دمای اتاق خنک شد.

تکمیل پارچه پنبه‌ای با استفاده از سوسپانسیون ZnO

پارچه پنبه‌ای آهارگیری شده و شسته شده (۱۴۰ گرم بر متر مربع) در تمام این بررسی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه پارچه پنبه‌ای در ۲ گرم بر ۱۰۰ میلی لیتر از سوسپانسیون ZnO هر ساختار غوطه‌ور شد و سپس با فشار $1/5 \text{ kg/cm}^2$ با استفاده از پد کننده اتوماتیک پد شدند و در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۳ دقیقه خشک شدند. پس از خشک کردن در هوای آزاد، پارچه پنبه‌ای در ۱۵۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۱ دقیقه با یک خشک کننده کوچک پخت شد.

ارزیابی و توصیف

پودر ZnO و ساختارهای بلور ZnO با استفاده از پراش اشعه X (JDX-3530) و شناسایی شدند. مورفولوژی‌های پودر ZnO و مورفولوژی‌های بولر ZnO تشکیل شده بر روی سطح پارچه پنبه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (JSM-6301 F SEM با عمل در ۱۰ kV) بررسی شدند. طیف‌های انتقالی UV نمونه‌ها با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-VIS تعیین شدند. مقاومت کششی پارچه‌های عمل شده بر طبق روش استاندارد ASTM D 5034:2001 انجام شد. فعالیت ضد باکتری با استفاده از استاندارد AATCC 147 تعیین شد. شستشوی نمونه‌های پنبه‌ای روکش شده ۱۰ بار بر طبق استاندارد AATCC انجام شد. مقدار روی بر روی سطح نمونه‌های پنبه‌ای بر طبق EPA3052:1996 با استفاده از اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS، Ana-Perkin Elmer dyst 700) اندازه‌گیری شد. نمونه پارچه ۰/۵ گرمی در ۵ میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ حل شد. نمونه و اسید در محفظه مایکروویو پلیمری خنکی مناسب قرار داده شدند و در مایکروویو با دمای 5 ± 180 درجه سانتیگراد برای مدت ۱۵ دقیقه حرارت داده شد. پس از خنک کردن، محتوا به حجم رسانده شد و با استفاده از AAS بررسی شد.

نتایج و بحث

تشکیل ZnO

الگوهای پراش اشعه X اشکال مختلف ZnO در شکل ۱ نشان داده شده است. اشکال مختلف بیک‌های الگوهای XRD را در ۲θ برابر با ۱۶/۳، ۱۴/۷، ۲۲/۵، ۳۴/۶، ۴۴/۳، ۵۶/۵، ۶۲/۸، ۶۷/۹، ۶۹/۰، ۷۲/۴ و ۷۶/۹ نشان می‌دهند. تمام بیک‌های پراش مربوط به ZnO نوع ورتزیت (شماره کارت JCPDS: ۱۴۵۱-۳۶، $a = 0.3253 \text{ nm}$ ، $c = 0.5215 \text{ nm}$ ، شش گوش) بودند.

شکل‌های بلورهای ZnO با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شدند، و نتایج در شکل ۲ نشان داده شده است. شکل ۲(a) چند گلبگی ZnO را نشان می‌دهد که شامل β -CD در فرآیند آماده سازی بودند.

در فرآیند رشد بلور، β -CD نیز می‌تواند اتصال هیدروژنی با ZnO تشکیل دهد، اما اتصالات مختلف برای صفحات بلوری مختلف بوجود آمد. برای صفحات بلور کناری ZnO از قبیل صفحات (۱۰-۱۰)، (۱۰-۰۱) و غیره، هر O^{2-} تنها یک اتصال سست دارد، در حالیکه برای صفحه (۰۰-۱)، هر O^{2-} این صفحه ۳ اتصال سست دارد، بنابراین می‌تواند اتصال هیدروژنی با β -CD آسانتر از صفحات کناری تشکیل دهد. برای صفحه (۰۰۱)، یون‌های Zn^{2+} با بار




Sample	Zn content (mg/kg)	
	Before washing	After washing
Multi-petals shaped ZnO coated cotton fabric	1,961.2	19.8
Sphericals-shaped ZnO coated cotton fabric	1,897.2	35.8
Rods-shaped ZnO coated cotton fabric	659.6	24.7


جدول ۱. مقدار Zn بر روی سطح پارچه پنبه‌ای قبل و بعد از ۱۰ بار شستشو

در محدوده UVA (۳۱۵ تا ۳۷۰ نانومتر) به دلیل قابلیت جذب UV کسید روی انتقال UV کم می‌باشد، اما محافظت برای طول موج‌های بلندتر از ۳۷۰ نانومتر فراهم نمی‌باشد. با توجه به شکل ۵، پارچه پنبه‌ای روکش شده با ZnO کمترین مقدار انتقال را دارد. این شکل نشان می‌دهد که این نوع از ZnO بهترین خاصیت مسدود کنندگی UV برای پارچه پنبه‌ای را نشان می‌دهد. پارچه روکش شده با ZnO چند گلبرگی نیز مسدود کنندگی UV خوب در محدوده UVB و UVA نشان می‌دهد، در حالیکه پارچه وکش شده با ZnO میله‌ای مسدود کنندگی UV کمتر نسبت به بقیه نشان می‌دهد. یکی از دلایل این می‌باشد که مقدار کمتر ZnO میله‌ای بر روی سطح پارچه روکش شده می‌باشد یا توزیع آرایش یافتگی این شکل کم می‌باشد. بنابراین، ZnO کروی پتانسیل کاربرد در لباس را دارد، زیرا می‌تواند نور با انرژی $h\nu$ را جذب کند که مطابق با گاف انرژی در محدوده UV طیف خورشید می‌باشد.

همانطور که از جدول ۲ می‌توان مشاهده کرد، تمام پارچه‌های روکش شده با ZnO فعالیت ضد باکتری بالایی بدون تفاوت‌های قابل توجه مربوط به شکل ZnO دارند. بررسی قبلی نشان داد که فعالیت ضد باکتری ZnO به مساحت سطح و غلظت بستگی دارد، در حالیکه ساختار بلوری و اندازه ذرات تأثیر کمی دارند. مکانیزم‌های رفتار ضد باکتری از آسیب دیواره غشای باکتری به دلیل برهمکنش تقریباً مستقیم بین ZnO و دیواره سلول حاصل می‌شود یا ZnO فضاهای اکسیژن فعال تولید می‌کند که می‌تواند دیواره سلول را تخریب کند. ذرات ZnO نیز جهت محدود کردن باکتری گرم مثبت و گرم



شکل ۴. تصاویر SEM اکسید روی بر روی سطح پارچه پنبه‌ای (a) ZnO چند گلبرگی (b) ZnO کروی و (c) ZnO میله‌ای




شکل ۲. تصاویر SEM بلورهای ZnO (a) ZnO چند گلبرگی (b) ZnO کروی و (c) ZnO میله‌ای

اثر خواص محافظت در برابر UV و ضد باکتری پارچه‌های پنبه‌ای تکمیل شده

مسدود کنندگی UV پارچه به تعداد زیادی از فاکتورها از قبیل مقدار لیف، الگوی بافت، تخلخل، مقدار رطوبت، غلظت رنگزا، فرآیندهای تکمیلی، وجود مواد اضافی بستگی دارد. محافظت در برابر خورشید پارچه‌ها می‌تواند به روش‌های زیادی از قبیل استفاده از فیلم‌های نازک نانو ذرات ZnO فرآیند سل-ژل افزایش یابند. تأثیر شکل‌های ZnO بر روی مسدود کنندگی UV پارچه پنبه‌ای روکش شده در این پژوهش بررسی شدند.

شکل ۵ طیف‌های انتقالی UV اشکال مختلف ZnO روکش شده بر روی پارچه‌های پنبه‌ای را نشان می‌دهد. برای پارچه پنبه‌ای خالص، درصد انتقال در حدود ۱۰۰ می‌باشد. کاربرد ZnO، انتقال UV تمام نمونه‌ها را کاهش می‌دهد. پارچه روکش شده با ZnO در محدوده UVB (۲۵۰ تا ۳۱۵ نانومتر) و



شکل ۳. الگوهای XRD پارچه پنبه‌ای روکش داده شده با ZnO (a) ZnO چند گلبرگی (b) ZnO کروی و (c) ZnO میله‌ای



جدول ۲. قطر ناحیه پاک پارچه پنبه‌ای روکش شده با ZnO قبل و بعد از ۱۰ بار شستشو

Sample	Diameter of clear zone (mm)	
	Before washing	After washing
Cotton fabric	5	5
Multi-petals shaped ZnO coated cotton fabric	11	7
Sphericals-shaped ZnO coated cotton fabric	11	8
Rods-shaped ZnO coated cotton fabric	10	7

جدول ۳. مقاومت کششی پارچه‌های پنبه‌ای روکش شده


Samples	Tensile strength (N)	
	Warp yarn	Weft yarn
Pure cotton fabric	498.1	218.3
Multi-petals shaped ZnO coated cotton fabric	490.6	249.7
Sphericals-shaped ZnO coated cotton fabric	497.5	240.4
Rods-shaped ZnO coated cotton fabric	491.5	237.7

نتیجه‌گیری


شکل ۳ ZnO (چند گلبرگی، میله‌ای، کروی) تهیه شدند و بر روی سطح پارچه پنبه‌ای با استفاده از روش pad-dry-cure روکش شدند. نمونه‌های روکش شده با ZnO به شکل چند گلبرگی و ZnO به شکل حلقوی مقدار بیشتری محتوای Zn بر روی سطح نسبت به ZnO به شکل میله‌ای نشان می‌دهند.

بکار بردن تمام شکل‌ها ZnO انتقال UV نمونه‌ها را بخصوص در محدوده UVB (۲۵۰ تا ۳۱۵ نانومتر) کاهش می‌دهند. پارچه‌های روکش شده با ZnO کروی و ZnO چند گلبرگی، انتقال UV کم در محدوده UVB نشان می‌دهند که در حدود ۳۰٪ می‌باشد.

تمام نمونه‌های تکمیل شده فعالیت ضد باکتری خوب در مقابل استافیلوکوک اورئوس نشان دادند، اما شکل ZnO تاثیر کمی بر روی این فعالیت دارد. پس از ۱۰ بار شستشو، مقدار Zn بر روی سطح پارچه به طور قابل توجهی کاهش یافت، اما با این حال خاصیت مسدود کنندگی UV هنوز هم قابل قبول می‌باشد. فعالیت ضد باکتری پارچه شسته شده کمی کمتر از پارچه‌های شسته نشده می‌باشد. بررسی‌های بیشتر اخیراً جهت بهبود چسبندگی سوسپانسیون ZnO تهیه شده بر روی سطح منسوج در حال انجام می‌باشد.



شکل ۷. طیف‌های انتقالی UV/Vis پارچه پنبه‌ای روکش شده با ZnO کروی (a) قبل از شستشو و (b) بعد از شستشو




شکل ۵. طیف‌های انتقالی UV/Vis پارچه پنبه‌ای روکش شده با شکل‌های مختلف ZnO (a) ZnO کروی، (b) ZnO چند گلبرگی، (c) ZnO میله‌ای و (d) تکمیل نشده

منفی موثر می‌باشند. مقادیر مقاومت کششی پارچه پنبه‌ای روکش شده با نانو ذرات ZnO در جدول ۳ نشان داده شده است. مشاهده شد که تفاوت قابل توجهی مقاومت کششی بین روکش ZnO و پارچه پنبه‌ای خالص وجود ندارد.

تاثیر شستشو بر روی خواص پارچه‌های پنبه‌ای

از جدول ۱ و شکل ۶ می‌توان دریافت که پس از ۱۰ بار شستشو، مقدار Zn بر روی سطح پارچه به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. این بدین دلیل است که نانو ذرات ZnO به صورت کووالانت با سطح پارچه متصل نمی‌شوند.

روش‌های مناسب دیگر به منظور افزایش مقدار ZnO در ساختار پارچه پس از شستشو باید مورد بررسی قرار گیرند. با این حال، با استفاده از روش ساده pad-dry-cure، تاثیر محافظت در برابر پرتو UV پارچه شستشو شده هنوز هم در حدود انتقال ۵۰٪ می‌باشد (شکل ۷). فعالیت ضد باکتری کمی کمتر از پارچه شستشو نشده می‌باشد (جدول ۲).



شکل ۶. تصاویر SEM اکسید روی بر روی سطح پارچه پنبه‌ای پس از ۱۰ بار شستشو (a) ZnO چند گلبرگی، (b) ZnO کروی و (c) ZnO میله‌ای.