

## چکیده

هدف این تحقیق شناسایی نانوسلولز استخراج شده از لینترهای پنبه است. نانوسلولز توسط میکروسکوپ الکترونی، آنالیز حرارتی، پراش پرتو ایکس، پراکندگی نور و زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفت. خواص نانوسلولز تفاوت قابل ملاحظه‌ای با لینتر دارد. هیدرولیز اسیدی که برای استخراج نانوکریستال‌ها انجام شد، بلورینگی و آبدوستی را افزایش و ثبات حرارتی را کاهش داده است. به طور میانگین، در اندازه‌گیری با میکروسکوپ، طول نانوکریستال‌ها ۱۷۷ نانومتر، عرض آن‌ها ۱۲ نانومتر و نسبت طول به قطر ۱۹ بود. نتایج پراکندگی نور با ابعاد کریستال همسان بود. لینتر پنبه منبعی بالقوه برای کریستال‌های نانوسلولز، به خصوص برای استفاده در تولید نانوکامپوزیت‌های آبدوست است. استخراج نانوسلولز از پنبه خام نیازی به خمیر کردن ندارد.

## مقدمه

لینتر محصول جانبی مهمی در صنعت نساجی است. لینتر پنبه، الیاف کوتاهی هستند که در پروسه نساجی قابل استفاده نیستند. زمانی که الیاف عادی پنبه در پروسه پنبه پاک‌کنی جدا می‌شوند، لینتر، متصل به پوشش دانه باقی می‌ماند. دانه پرزدار باید تحت یک پروسه اضافه قرار بگیرد تا به صورت مکانیکی لینتر جدا شود. مقدار لینتر تولیدی در سطح جهان با در نظر گرفتن تولید ۴۲ میلیون تن الیاف بلند در سال ۲۰۱۰، حدود ۲/۵ میلیون تن است. محصولات معمول تولید شده از لینتر عبارتند از: پنبه جاذب، کاغذهای مخصوص، نیترات سلولز و استات سلولز. در بعضی موارد، لینتر از دانه جدا نمی‌شود (زمانی که برای روغن‌کشی استفاده می‌شود) یا به صورت شیمیایی حل می‌شود (برای کاشت دانه). تولید نانوسلولز استفاده جالبی از لینتر است. نانوکریستال‌های سلولز با قطرهایی بین ۲ تا ۲۰ نانومتر و طول‌هایی بین ۱۰۰ نانومتر تا ۲/۱ میکرومتر، ویسکوز، نانوویسکوز یا نانوفیبریل نام دارند و از الیاف طبیعی زیادی تولید می‌شوند. الیاف طبیعی به دلیل ارزان، فراوانی، تجدیدپذیری و زیست تجزیه‌پذیر بودن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

## مواد و روش‌ها

### ماده خام

نمونه مورد استفاده از پنبه کشت شده در برزیل در سال ۲۰۱۰ انتخاب شد. لینتر برش‌خورده اولیه به دلیل تمیزتر بودن نسبت به لینتر برش‌خورده ثانویه و یا لینتر آسیاب‌شده استفاده شد.

### آماده‌سازی نانویسکوز

لینتر به وسیله آسیاب، پودر شده و بدون هیچ‌گونه عملیات مقدماتی هیدرولیز شد. روش هیدرولیز اسیدی با تغییرات کمی به کار گرفته شد. لینتر با نسبت ۱:۲۰ (وزنی/حجمی) به همراه سولفوریک اسید (۶۰٪ وزنی/وزنی) و ماده دیسپرس‌کننده، به صورت مکانیکی در دمای  $45^{\circ}\text{C}$  و به مدت ۶۰ دقیقه مخلوط شد. تعلیق نانو ویسکوز به مدت ۱۵ دقیقه و با سرعت ۱۳۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس رسوب به دست آمده بار دیگر به وسیله آب مقطر به صورت تعلیق درآمد و با اضافه کردن آب شیر، pH آن در محدوده ۶-۷ ثابت شد.

### شناسایی شیمیایی

محتوی رطوبت، خاکستر، عصاره‌ها، لیگنین، همی سلولز و آلفا سلولز موجود در لینتر خام اندازه‌گیری شد.

### میکروسکوپ الکترونی

مورفولوژی لینتر پنبه به وسیله میکروسکوپ الکترونی آنالیز شد. الیاف توسط آسیاب پودر شد و در آون و در دمای  $40^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲۴ ساعت خشک شد. سپس به مدت ۱۵ دقیقه در دستگاه Emitech K550 به همراه آرگون به عنوان گاز حامل، با طلا پوشش داده شدند. لینتر پوشش داده شده توسط میکروسکوپ Zeiss DSM 940A و با الکترون‌های با انرژی ۱۵ کیلو ولت اسکن شد. عرض ۳۱ تک لیف اندازه‌گیری شد و میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان نیز محاسبه شد. ابعاد نانوسلولز به وسیله میکروسکوپ الکترونی انتقالی اندازه‌گیری شد. تعلیق نانوسلولز ۴٪ به مدت ۳۰ دقیقه در حمام اولترا سونیک قرار گرفت و ۱ میلی لیتر از این محلول روی توری نیکل پوشش داده شده با پلیمر Formvar<sup>®</sup> ریخته شد. بعد از ۲ دقیقه، آب اضافی به وسیله کاغذ واتمن شماره ۲ گرفته شد و سپس توری برگردانده شد و به مدت ۵ دقیقه در تماس با یورانیل استات ۲٪ قرار گرفت. این پروسه ۳ مرتبه تکرار شد و سپس توری به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق خشک شد. توری به وسیله میکروسکوپ Morgani 268D و با قدرت تشخیص ۰/۲

نانوکریستال‌ها می‌توانند به عنوان پرکننده در کامپوزیت‌ها استفاده شوند چون آن‌ها خواص مکانیکی جالبی مانند نفوذپذیری پایین در برابر گاز و ظرفیت بالا بردن سختی را دارا هستند. آن‌ها همچنین می‌توانند به عنوان تقویت‌کننده برای چسب‌ها، اجزای دستگاه‌های الکترونیکی، بیو مواد، فوم‌ها، اרוژل‌ها و منسوجات استفاده شوند. مناطق کریستالی و آمورف در الیاف سلولزی با نسبت‌های مختلفی که تابع گونه‌های گیاهی است وجود دارد. به همین دلیل، شناسایی (به خصوص ابعاد) مواد نانوسلولزی تا حد زیادی به ماده خام وابسته است.

با وجود اینکه تمام نانوکریستال‌ها از یک بیوپلیمر تولید می‌شوند، مواد خام مختلف می‌توانند برای تولید نانویسکوزهای مناسب برای نیازهای خاص استفاده شود. لیف پنبه منبعی متداول برای نانوساختارهای سلولزی است. اما ترکیب شیمیایی آن می‌تواند توسط فاکتورهای زیادی مانند نژاد و محیطی که گیاه در آن رشد کرده است تحت تاثیر قرار گیرد.

با این حال، در مطالبی که در مورد نانوکریستال‌های پنبه وجود دارد، اطلاعات کمی در مورد اینکه پنبه در کجا و چگونه تولید شده است وجود دارد. استفاده از الیاف بلند پنبه نیز می‌تواند منجر به تولید محصولی متفاوت از آنچه با لینتر به دست می‌آید شود. شناخت خواص اصلی ماده خام برای استفاده مطمئن از این نانوساختارها مهم است. هدف این تحقیق استخراج و شناسایی نانویسکوزهای سلولزی به دست آمده از لینتر پنبه خام تولیدشده در برزیل است.



ذرات در حال حرکت براونی و تبدیل آن به اندازه ذرات و توزیع آن‌ها استفاده می‌کند. این دستگاه همچنین با استفاده از میکرو الکتروفورز داپلر لیزر، یک میدان الکتریکی در دیسپرسیون ذرات ایجاد می‌کند که باعث حرکت آن‌ها با سرعتی متناسب با پتانسیل زتا می‌شود. اندازه ذرات با استفاده از الگوریتم اسمولوچفسکی محاسبه شد.

### نتایج و بحث

#### شناسایی شیمیایی

بیش از ۸۰٪ لیتر پنبه، هولو سلولز است که بیشتر از ۷۵٪ آن را آلفا سلولز تشکیل می‌دهد (جدول ۱). این مقدار سلولز در محدوده نرمال برای لیتر پنبه قرار می‌گیرد. با این حال، کمتر از ۹۷٪ سلولز موجود در پنبه هیدروفیل است.

لیتر منبع جذابی برای نانو ویسکوز است به این دلیل که مقدار سلولز موجود در آن بیشتر از دیگر مواد مورد استفاده مانند سیسال، موز، نیشکر، تفاله نیشکر، بامبو و پوست نارگیل است. علاوه بر این، به این دلیل که لیتر محصول جانبی صنایع نساجی است، به مقدار زیاد در دسترس است. بکارگیری لیتر به مقدار زیاد برای تولید تجاری نانو ویسکوز، نیازمند منبعی با تغییرات کم در محتوی سلولز و ناخالصی پایین است.

#### میکروسکوپ الکترونی

حالتی تخت و پریچ و خم در تصاویر SEM لیتر مشاهده شد (شکل ۱a). سطح مشاهده شده، زیر به همراه تعدادی حفره بود. میانگین عرض ۲۳/۰۴ میکرومتر با فاصله اطمینان ۱/۰۱ میکرومتر بود (شکل ۱b) که مطابق با گزارش‌های قبلی ارائه شده است. این حالت پریچ و خم باعث افزایش سطح شده و در نتیجه آن‌ها از ایف پنبه واکنش پذیرتر هستند. حالت تخت این ایف باعث افزایش سطح مخصوص و تمایل به انجام واکنش‌های شیمیایی مانند هیدرولیز اسیدی می‌شود.

تعلیق نانو سلولز، ظاهری ژل مانند و سفید رنگ دارد (شکل ۱a). دسته‌های کریستال نیز در تصاویر TEM مشاهده می‌شود (شکل ۱b). به طور میانگین، طول نانو ویسکوزها ۱۷۷ نانومتر (بین ۱۶۱ و ۱۹۳ نانومتر)، عرض آن‌ها ۱۲ نانومتر (بین ۱۰ و ۱۳ نانومتر) و نسبت طول به قطر نیز ۱۹ (بین ۲۰ و ۳۴) بود. تصاویر TEM همچنین تراکم دسته‌های نانوسلولز را نشان می‌دهد که توسط کریستالیت‌های دیسپرس شده و کریستال‌های تک احاطه شده است. ابعاد نانوکریستال‌ها تحت تاثیر شرایط هیدرولیز یا عملیات مقدماتی است. با این حال، مواد خام به عنوان مهم‌ترین فاکتور تاثیرگذار پذیرفته شده است.

جدول ۱. نسبت اجزای سازنده لیتر پنبه

مقدار (w/w، %)	جزء سازنده
۶/۳۳ ± ۰/۰۶	رطوبت
۲/۳۲ ± ۰/۰۴	خاکستر
۵/۵۹ ± ۱/۹۱	عصاره
۰/۶۸ ± ۰/۳۵	لیگنین
۸۱/۵۱ ± ۴/۱۲	هولو سلولز
۴/۶۰ ± ۰/۶۰	همی سلولز
۷۶/۹۱ ± ۷/۱۹	آلفا سلولز

نانومتر آنالیز شد. طول و عرض ۱۰۰ کریستال به وسیله نرم‌افزار Gimp 2.6 محاسبه شد. میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان نیز محاسبه شد.

#### آنالیز حرارتی

پایداری حرارتی لیتر خام و نانو ویسکوز توسط دستگاه Mettler Toledo TGA/SDTA 851 آنالیز شد. ۵ میلی‌گرم در اتمسفر نیتروژن با نرخ جریان گاز ۵۰ mL/min، نرخ افزایش دمای 10°C/min و محدوده دمایی ۲۵°C تا ۸۰۰°C آنالیز شد.

#### آنالیز FTIR

آنالیزهای FTIR توسط اسپکترومتر Agilent Cary 640 انجام شد. نمونه لیتر، خشک و آسیاب شد و توسط KBr به صورت قرص در آمد. تعلیق نانوسلولز ۴٪ به KBr اضافه شده بود. این مخلوط در دمای ۶۵°C در آن به مدت یک شب خشک شده و به صورت قرص درآمده بود. طیف‌ها در محدوده ۴۰۰۰ cm<sup>-1</sup> تا ۴۰۰ cm<sup>-1</sup> و با قدرت تشخیص ۴ cm<sup>-1</sup> ثبت شد و ۱۰۰ اسکن برای هر نمونه انجام شد.

#### پراش پرتو X

پراش پرتو X نمونه‌ها توسط پراش سنج Xpert MDP با لوله کبالت در ۴۰ کیلو ولت و ۳۰ میلی آمپر انجام شد. شاخص بلورینگی (ICr) سلولز از رابطه زیر به دست آمد.

$$\%ICr = \left( 1 - \left( \frac{I_{am}}{I_{002}} \right) \right) \times 100 \quad (1)$$

که در آن،  $I_{am}$ ، کمترین شدت پراش ماده آمورف است که در زاویه ۲θ بین ۲۱° و ۲۳° مشاهده شده است و  $I_{002}$ ، بیشترین شدت پراش پیک شبکه (۰۰۲) در زاویه ۲θ بین ۲۶° و ۲۷° است.

#### زاویه تماس


یک قطره آب روی سطح لیتر خام، شیشه و شیشه پوشش داده شده با نانوسلولز ریخته می‌شود. برای لیتر خام، لایه‌ای با سطح ۵ cm<sup>2</sup> و ضخامت ۰/۵ cm تهیه و قطره روی آن ریخته شد. زاویه تماس برای شیشه با انداختن قطره آب روی لام با ابعاد ۲۶×۷۶ mm اندازه‌گیری شد. در مورد نانوسلولز، ۱ میلی‌لیتر از تعلیق ویسکوز ۴٪ روی لام ریخته شد و به کمک یک لام دیگر روی سطح به طور مساوی پخش شد. سپس لام در آن و در دمای ۶۰°C به مدت ۵ دقیقه خشک شد و زمانی که دمای آن به دمای محیط رسید اندازه‌گیری انجام شد. زاویه تماس به کمک نرم‌افزار و با ۷ بار تکرار برای دو نمونه تهیه شده از هر یک از مواد محاسبه شد. آنالیزهای آماری به وسیله نرم‌افزار SisVar© و با طراحی کاملاً راندوم انجام شد.

#### محاسبه اندازه ذرات و پتانسیل زتا



تعلیق نانوسلولز ۴٪ با نسبت ۱:۱۰۰ (وزنی/وزنی) با آب رقیق شد و به مدت ۳۰ دقیقه در حمام اولتراسونیک مدل USC-1400 (فرکانس ۴۰ kHz و قدرت ۱۳۵ وات) قرار گرفت. محاسبات توسط دستگاه Malvern 3000 Zetasizer NanoZS انجام شد. این دستگاه از پراکنندگی نور دینامیک برای محاسبه نفوذ



شدت  $17/423^\circ$  (صفحه ۱۰۱)،  $19/169^\circ$  (صفحه ۱۰۱) و  $26/518^\circ$  (صفحه ۰۰۲) نشان می‌دهد. لیتتر خام الگوی بلوری بسیار شبیه به سلولز استاندارد دارد، اما تصاویر تار است که می‌تواند به دلیل حضور مواد آمورف غیر سلولزی مانند عصاره الیاف باشد.



شکل ۱. تصاویر SEM لیتتر پنبه



شکل ۲. (a) تعلیق نانوسلولز. (b) تصویر TEM نانو ویسکرزهای لیتتر سلولز


نسبت طول به قطر کریستال‌های استخراج‌شده از لیتتر با پوست نارگیل، تفاله نیشکر، سیسال، الیاف پنبه معمولی، سلولز میکرو بلوری و کتان تفاوت دارد. نسبت طول به قطر نانو ویسکرزهای لیتتر با هیچ یک از مواد لیست شده اشتراک ندارد و این ماده خام، اگر نانو کریستال‌هایی با ابعاد خاص در صنعت مورد نیاز باشد، انتخاب مناسبی است.

### آنالیزهای حرارتی و FTIR

الگوی تجزیه لیتتر خام در شکل ۳ نشان داده شده است. چندین کاهش وزن کوچک در محدوده دمایی  $45-50^\circ\text{C}$  مشاهده شده که مربوط به رطوبت است. دمای شروع برای لیتتر خام  $312/92^\circ\text{C}$  بود و پیک در دمای  $340/29^\circ\text{C}$  مشاهده شد. در مورد نانوسلولز (شکل ۳b)، دمای شروع تا  $200/95^\circ\text{C}$  و پیک اصلی نیز تا  $219/00^\circ\text{C}$  کاهش یافته است. همچنین دو کاهش وزن دیگر با پیک‌های  $287/5^\circ\text{C}$  و  $367/67^\circ\text{C}$  نیز مشاهده شد که می‌تواند نتیجه سولفودار کردن سلولز باشد. این تفاوت می‌تواند ناشی از حذف واکس‌ها و لیگنین از لیف، و همچنین قرار گرفتن گروه‌های سولفات در باقی‌مانده‌های گلوکز باشد (شکل ۳c). کاهش تعداد پیک‌ها و افزایش قدرت تشخیص طیف در منحنی FTIR نانوسلولز در مقایسه با طیف FTIR لیتتر دیده می‌شود. پیک‌هایی بین  $750\text{ cm}^{-1}$  و  $1000\text{ cm}^{-1}$  و پیک‌های دیگری در حدود  $1350\text{ cm}^{-1}$  و  $1175\text{ cm}^{-1}$  وجود دارد که حضور سولفونات در نانوسلولز را نشان می‌دهد. دمای شروع کاهش یافته در کریستال‌های نانوسلولز استخراج شده از روغن نخل، پوست نارگیل، الیاف پنبه معمولی و تفاله نیشکر نیز مشاهده شد. در مورد پنبه معمولی، کاهش از  $250-280^\circ\text{C}$  به  $205-200^\circ\text{C}$  اتفاق افتاد، به این دلیل که گروه‌های سولفات اضافه شده باعث پایین آمدن انرژی فعال‌سازی برای شروع تجزیه حرارتی می‌شود.

### پراش پرتو X

همانطور که در شکل ۴ دیده می‌شود، نتایج پراش لیتتر و نانوسلولز، پیک‌هایی مرتبط با صفحات بلوری سلولز، مطابق با زوایای براگ (۲θ) با



شکل ۳. طیف FTIR لیتتر خام (بالا) و نانو ویسکرزهای لیتتر (پایین)




جدول ۲، زوایای تماس لیتر خام، شیشه و شیشه پوشش داده شده با نانوسلولز

ماده	زاویه تماس
لیتر خام	$70.6 \pm 3.4^\circ$ a
شیشه	$30.6 \pm 3.3^\circ$ b
شیشه پوشش داده شده با نانوسلولز	$23.2 \pm 4.0^\circ$ c

### محاسبه اندازه ذرات و پتانسیل زتا

پتانسیل زتا، مقدار میانگینی برابر  $45/3 \pm 1/4$  mV دارد. تعلیق نانوسلولز به این دلیل که قدر مطلق آن بیشتر از 25 mV است پایدار تلقی می‌شود. توزیع اندازه ذرات به 3 گروه اصلی تقسیم‌بندی شد: 0/9% ذرات حدود 9/2 nm، 8/6% حدود 179/3 nm و 10/6% حدود 2/336 nm بودند (شکل ۶). اندازه ذرات محاسبه شده با استفاده از پراکندگی نور نمی‌تواند به طور دقیق به قطر بلورها و طول ابعاد دسته‌های آن‌ها نسبت داده شود. با این حال، گروه‌های اول و دوم مشابه نتایج به‌دست آمده از TEM است. اگر عملیات ریاضی مناسبی استفاده شود، تکنیک پراکندگی نور می‌تواند جایگزین TEM برای تخمین زدن ابعاد نانو کریستال‌ها باشد. برای نانو ویسکرزهای لیتر، الگوریتم اسمولوچفسکی متداول برای اندازه‌گیری ابعاد بلورها کارآمد بود.




شکل ۶، توزیع اندازه ذرات نانو ویسکرزهای لیتر

### نتیجه‌گیری

نانو کریستال‌های سلولز با موفقیت و به وسیله هیدرولیز لیتر پنبه خام استخراج شدند. نانو کریستال‌های لیتر دارای نسبت طول به قطر 19، بلورینگی 91% و آبدوستی بالا می‌باشد. ابعاد آن‌ها با استفاده از TEM با دقت بالا قابل محاسبه است، اما تکنیک‌های پراکندگی نور نیز می‌تواند برای تخمین زدن ابعاد به کار گرفته شود. استخراج نانوسلولز از لیتر پنبه خام نیازی به پروسه خمیر کردن قبل از هیدرولیز ندارد.

منابع در دفتر مجله موجود است.




شکل ۴، پراش پرتو X لیتر خام (بالا)، نانو ویسکرزهای سلولز (وسط) و نمونه استاندارد پنبه (پایین)

پراش نانوسلولز وضوح خوبی دارد و پیک شبکه (002) بزرگتری دارد که افزایش بلورینگی را نشان می‌دهد. بلورینگی بیشتر با اندازه‌گیری شاخص بلورینگی که برای لیتر 64/43% و برای نانوسلولز 90/45% است تأیید می‌شود. بلورینگی لیتر حدود 40% افزایش داشته است، درحالی که این افزایش برای دیگر مواد خام بین 4/6% برای پنبه معمولی تا 10/5% برای الیاف موز قرار می‌گیرد. بنابراین، نانوسلولز لیتر بلورینگی بالایی دارد که این خاصیت اهمیت بالایی در کامپوزیت‌هایی که با این ماده ساخته می‌شود خواهد داشت.

### زاویه تماس

لیتر خام آبدوستی کمی دارد (جدول ۲). این مشخصه توسط ترکیب شیمیایی لیتر و همچنین سطح زیر آن قابل توضیح دادن است که ممکن است در اثر حبس شدن حباب‌های هوا زیر قطره آب باعث افزایش زاویه تماس شود. لایه نازک نانوسلولز به طرز قابل توجهی باعث افزایش آبدوستی سطح شیشه می‌شود (شکل ۵). بعضی دلایل برای این افزایش، خارج‌سازی ترکیبات غیرقطبی، ایجاد گروه‌های قطبی سولفات و در معرض قرار گرفتن گروه‌های OH موجود در ساختار سلولز است.



شکل ۵، زاویه تماس لایه لیتر (چپ)، شیشه (وسط) و شیشه پوشش داده شده با نانوسلولز (راست) (خط تیره = 1 cm)