



اثر عملیات پلاسمای فشار اتمسفری و به دنبال آن پیوند زدن با کیتوسان، بر روی ضدندمی شدن و رنگ پذیری پارچه پشمی

مسعود هاشمی

چکیده

اثر کیتوسان روی ضدندمی کردن و رنگ پذیری پارچه پشمی در ابتدا عمل شده با تخلیه سد دی الکتریک (DBD)، تحت ارزیابی قرار گرفت. ما از تخلیه سد دی الکتریک، در فشار اتمسفر هوا برای عملیات مقدماتی پارچه پشمی استفاده کردیم. کیتوسان با استفاده از تکنیک پد-خشک-پخت، بر روی پارچه پشمی از پیش عمل شده، بکار برده شد. خواص ضدندمی نمونه های پشمی مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داد که رفتار مقاومت در برابر جمع شدگی و ضدندمی پشم بوسیله عملیات مقدماتی با تخلیه سد دی الکتریک و سپس پیونددهی با کیتوسان بطور قابل توجهی بهبود یافت. علاوه بر این رنگ پذیری پارچه های پشمی بعد از عملیات پلاسمای کیتوسان بهبود یافت. برخی ابزار تجزیه و تحلیل مثل طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای بررسی ویژگی های مختلف پارچه عمل شده مورد استفاده قرار گرفتند.

مقدمه

پشم، لیفی از پشم گوسفندان اهلی می باشد. پشم یک پروتئین طبیعی، بافت سلولی چندگانه و الیافی کوتاه می باشد. دانسیته پشم g/cm^3 $1/31$ می باشد، که آن را یک پارچه با وزن متوسط می سازد. لیف پشم مجعد، ظریف تا ضخیم و منظم می باشد. پشم ظریف ممکن است در هر سانتی متر بیشتر از ۱۰ موج داشته باشد، در حالیکه پشم ضخیم دارای کمتر از ۴ موج در ۱۰ سانتیمتر است.

لیف پشم دارای ساختار شاخص هسته-پوسته (Core-shell) شامل یک هسته پروتئینی داخلی به نام کورتکس و پوسته خارجی یا سطحی به نام کوتیکل می باشد. کوتیکل شامل چندین لایه می باشد. لایه بالایی، اپی کوتیکل، شامل لیپوپروتئین یا پروتئین های چرب است. قسمت لیپوئید پروتئین های چرب توسط پیوند سولفواستر به قسمت پروتئینی متصل شده است. پروتئین های چرب با لایه بالایی آگزوکوتیکل متصل هستند. آگزوکوتیکول توسط اتصالات دی سولفیدی پیوند عرضی داده است. مورفولوژی سطحی پشم نقش مهمی در فرآوری پشم بازی می کند، بطوریکه طبیعت آگریز کوتیکول و دانسیته پیوند عرضی بالا در خارجی ترین نقطه سطح لیف، یک طبیعت مانع یا سد نفوذ ایجاد می کند، که بر خواص جذب سطحی اثر می گذارد. بنابراین پشم بایستی قبل از فرایندها، برای بهبود آبدوستی، رنگ پذیری و ضدندمی شدن، اصلاح شود. کیتوسان، از کیتین دومین پلیمر طبیعی فراوان در جهان تهیه می شود (شکل ۱). کیتوسان اصولاً از گلوکز آمین و باقیمانده های N-استیل گلوکز آمین با پیوند بتا ۱,۴ تشکیل شده است.

کیتوسان می تواند توسط دی استیله کردن کیتین بدست آید، که از پوست خرچنگ ها، حشرات و دیگر منابع تولید می شود. کیتوسان یک پلیمر طبیعی غیر سمی، زیست تخریب پذیر، و سازگار با محیط زیست است و می تواند در دامنه وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار گیرد. کیتوسان بطور طبیعی ضد میکروب، بندآورنده یا منعقد کننده خون، و سازگار با محیط زیست است و بطور گسترده ای اعتقاد بر این است که خواص شفادهنده خوبی دارد. کیتوسان برخلاف دیگر مواد، به دلیل گروه های هیدروکسیل و آمینوی آن که در PH های کمتر از ۶/۵ حامل بار مثبت هستند، بسیار واکنش پذیر می باشد.

در دهه گذشته، کاربردهای نساجی کیتوسان محققان زیادی را به خود جذب کرده بود. کیتوسان کاربرد وسیعی در رنگرزی و تکمیل منسوجات دارد، بطوریکه به عنوان جانشین برای مواد شیمیایی گوناگون در فرایندهای نساجی استفاده شده بود. این پلیمر طبیعی به عنوان عامل عملیات مقدماتی در رنگرزی پنبه استفاده شده بود. همچنین، بطور گسترده ای برای تکمیل های ضد میکروبی منسوجات بکار گرفته شده بود. گزارش شده بود که کیتوسان دارای پتانسیل زیادی برای جذب یون های فلزی و رنگزها می باشد.

برای بهبود جذب کیتوسان روی پارچه پشمی و افزایش یکنواختی توزیع آن، این امر لازم می باشد که گروه های آمینوی روی سطح پشم گسترش یابد. بنابراین، برای بهبود پیوند یا اتصال کیتوسان، این امر می تواند مفید باشد که تشکیل گروه های آمینوی جدید روی لیف بیشتر شود و انرژی سطحی الیاف پشم افزایش یابد. برای دستیابی به این



بطور جزئی حذف می‌کنند و پیوندهای دی‌سولفیدی را می‌شکنند و هم بطور فیزیکی و هم شیمیایی با زمینه پیوند می‌دهند. تحقیقات گوناگون درباره اثر عملیات LTP روی الیاف پشم، نشان داد که خواص کارایی و فرآوری مثل ضدندمی شدن، رطوبت‌پذیری، چسبندگی پلیمر به سطح، و رنگ‌پذیری می‌تواند بهبود یابد.

هدف کلی این مطالعه، مطالعه اثر عملیات پلاسمای DBD، و به دنبال آن عملیات محلول کیتوسان بر روی خاصیت ضدندمی شدن و رنگ‌پذیری پارچه‌های پشمی می‌باشد.

تجربیات


آماده‌سازی پارچه‌های پشمی

پارچه‌های پشمی با بافت ساده (کمپانی ایران مریوس) که در این مطالعه استفاده شدند، با نخ‌های تار و پود ۲۰ دینری متشکل از ۳۶ فیلامنت در هر اینچ مربع بافته شده بودند. قبل از عملیات پلاسمای با دمای پایین یا LTP، برای آماده‌سازی نمونه، آهار باقیمانده و آلودگی یا ناخالصی روی پارچه‌ها بوسیله فرایندهای شستشوی مرسوم زدوده شدند و پارچه‌ها با ۰/۵ گرم بر لیتر کربنات سدیم و محلول ۰/۵ گرم بر لیتر درجنت غیر یونی (نسبت رقیق‌سازی به آب = ۱:۱۰) در ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۸۰ دقیقه شسته شدند. شستشو دو بار با آب مقطر در ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه و یک بار در دمای محیط برای ۱۰ دقیقه انجام شد. گازهای هوا (خلوص بالا) توسط کمپانی هوا (ایران) تأمین شد. اسید استیک از کمپانی فولکا تهیه شد. ما از رنگ اسیدی (C.I acid red 151) برای فرایندهای رنگ‌رزی استفاده کردیم. کیتوسان (درجه دی‌استیلاسیون ۸۵ درصد) از کمپانی مرک تهیه و استفاده شد. دیگر مواد شیمیایی دارای درجه تجاری خلوص بودند.

عملیات تخلیه سد دی‌الکترونیک

در این مطالعه تحقیقاتی، ما اثرات عملیات تخلیه سد دی‌الکترونیک را روی پارچه‌های پشمی مطالعه کردیم. نمونه‌ها بوسیله تخلیه سد دی‌الکترونیک تا ۱۰ دقیقه عمل‌آوری شدند. تجهیزات آزمایشگاهی در شکل ۲ نشان داده شده‌اند. این دستگاه برای عمل‌آوری مواد مسطح در فشار اتمسفر بکارگرفته می‌شود. راکتور اساساً حاوی الکتروود سرامیک Al_2O_3 (ناحیه فعال ۲۵ × ۹ سانتی‌متر) و واحد تغذیه با توان بالا (۵۰۰ وات) می‌باشد. الکتروود توسط سیستم گردش روغن خنک می‌شود که توسط پمپ به کار انداخته می‌شود.

بعد از مجموعه‌ای از آزمایشات مقدماتی طولانی، مناسب‌ترین شرایط تجربی برای عملیات پلاسمای DBD سطح پارچه بدست آمد و نمونه‌ها با بهترین شرایط پلاسمای عمل‌آوری شدند. شرایط منتخب برای راه‌اندازی دستگاه، ولتاژ (AC) ۲۰ کیلوولت و توان ۳۰۰ وات به مدت ۷ دقیقه بود. فاصله بین الکتروودها می‌توانست در محدوده ۰/۵ تا ۲/۵ میلی‌متر تنظیم شود. سیستم در هوا و در فشار اتمسفر کار می‌کرد، هرچند امکان استفاده از انواع مختلف گازها نیز به عنوان



شکل ۱- تهیه کیتوسان

امر، یکی از روش‌های مورد استفاده عملیات LTP (پلاسمای با دمای پایین یا پلاسمای سرد) پشم می‌باشد.

تکنیک عملیات پلاسمای یک روش اصلاح سطحی مؤثر برای کاهش هزینه فرایند و اجتناب از مشکل آلودگی زیست‌محیطی می‌باشد. تکنولوژی‌های پلاسمای که در بسیاری از فرایندهای صنعتی استفاده می‌شوند بسیار معروف هستند و مزایای تکنولوژی‌های پلاسمای بیشتر می‌باشند: انرژی مؤثر برای اصلاح خواص سطحی هر ماده‌ای (همچنین مواد غیرفعال)، به اندازه کافی ملایم (گاز پلاسمای در دمای اتاق) برای استفاده به منظور عامل‌دار کردن مواد آلی، بیشتر فرایندهای خشک، امکان استفاده از گازهای زیاد مختلف و اثر کم زیست‌محیطی. وابستگی بر مخلوط گاز مورد استفاده برای تولید فرایندهای مختلف پلاسمای از قبیل لایه‌نشانی فیلم، خوردگی یا لایه‌برداری سطحی، پلیمریزاسیون و اسپاترینگ یا کندوپاش می‌تواند به منظور اصلاح لایه‌های سطحی ابتدایی مواد انجام شود.

اخیراً، اصلاح سطحی با استفاده از عملیات پلاسمای فشار اتمسفری بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است و می‌تواند در هوا بدون سیستم خلاء تحقق یابد. علاقه روز افزونی در بررسی کاربردهای صنعتی تکنولوژی تخلیه سد دی‌الکترونیک ایجاد شده است. این نوع تخلیه دارای مزایایی نسبت به دیگر انواع تخلیه می‌باشد، بطوریکه تخلیه سد دی‌الکترونیک به سیستم خلاء نیازی ندارد و می‌تواند برای فرآوری نمونه‌های بزرگ نیز استفاده شود.

پشم به دلیل خارجی‌ترین بخش لیف (اپی کوتیکل) که از لایه‌های چربی و گروه‌های عاملی قابل تبدیل به یون تشکیل شده است، یک زمینه یا بستر جالب‌توجه برای اصلاح با پلاسمای می‌باشد. گونه‌های فعال موجود در سطح اکسایش‌یافته با پلاسمای، لایه چربی آبگریز را



۸۰ درجه سانتیگراد، و حفظ کردن دما به مدت ۳۰ دقیقه در ۸۰ درجه سانتیگراد. ۲ گرم بر لیتر اسید استیک برای تنظیم PH، برای فرایند رنگرزی آبیونی اضافه شد. نمونه با آب شیر آبکشی شد و در دمای اتاق خشکانده شد.

شدت‌های رنگی پارچه‌های رنگرزی شده، با استفاده از اسپکتوفتومتر انعکاسی UV VIS-NIR (Varian, Carry 500)، روی محدوده ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر اندازه‌گیری شدند و شاخص یا ضریب انعکاس (R) بدست آمد. سپس قدرت‌های رنگی (مقدار K/S) طبق رابطه کیوبلاک-مانک، که K و S به ترتیب ضرایب جذب و انتشار هستند، به دست آمدند:

$$K/S = (1 - R)^2 / 2R$$

رابطه (۱)

ضدندمدی شدن

پارچه قبل از اندازه‌گیری تحت شرایط موردنظر قرار گرفت و جمع‌شدگی در طول در امتداد تار و پود سنجیده شد در نهایت مساحت جمع‌شدگی محاسبه شد. درجه جمع‌شدگی در طول و تغییر مساحت (بر حسب درصد) به ترتیب طبق معادلات ۲ و ۳ محاسبه شدند.

$$\text{رابطه (۲)} \quad \text{تغییر طول} = [(L_f - L_o) / L_o] \times 100$$


$$\text{رابطه (۳)} \quad \text{تغییر مساحت} = [(A - O) / O] \times 100$$

که در اینجا L_f طول نهایی بعد از عملیات (میلی‌متر)، L_o طول اصلی قبل از عملیات (میلی‌متر)، A مساحت نهایی بعد از عملیات (میلی‌متر مربع) و O مساحت اصلی قبل از عملیات (میلی‌متر مربع) می‌باشند.

نتایج و بحث

طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) برای تجزیه و تحلیل گروه‌های عاملی نمونه‌های عمل‌آوری نشده، عمل‌شده با کیتوسان، و عمل‌شده با پلاسمای DBD/کیتوسان استفاده شد. همانطور که نشان داده شده است بعد از عملیات DBD، یک افزایش در باند جذبی در 1720 cm^{-1} مربوط به گروه C=O و $1680-1300 \text{ cm}^{-1}$ مربوط به گروه C-O ملاحظه شد. پیک موجود در 3357 cm^{-1} در ناحیه پهن $3100-3470$ ، می‌تواند مربوط به کشش OH، NH یا NH_2 باشد. باندهای OH و NH در ناحیه 3400 cm^{-1} دچار همپوشانی شده‌اند. این گروه‌های عاملی توسط واکنش بین گونه‌های فعال تولیدشده توسط پلاسمای در فاز گازی و اتم‌های سطحی پارچه، روی پارچه ایجاد شده‌اند. پیک موجود در 1545 cm^{-1} به دلیل وجود تغییر شکل‌های NH_2 و NH در آمیدها ظاهر شده است. همچنین ما می‌توانیم ببینیم که پیک جذبی گروه‌های نیتریل در $2240-2270$ ، بعد از عملیات DBD/کیتوسان برجسته می‌باشد. پیک‌های



شکل ۲- تجهیزات آزمایشگاهی

واسطه تخلیه وجود داشت. نمونه‌ها بوسیله یک مکنده خلاء، به یک حامل متحرک متصل شدند. حامل متحرک که جابه‌جایی خطی را تأمین می‌کند، مسئول حرکت نمونه برای تماس با پلاسمای می‌باشد.

عمل‌آوری پارچه پشم با کیتوسان

برای آزمایش پیوندزدن یا اتصال، پودر کیتوسان در آب دیونیزه حاوی ۳ درصد اسید استیک حل شد. غلظت نهایی محلول کیتوسان ۳ و ۶ درصد وزنی بود. بلافاصله بعد از عملیات DBD، کیتوسان با استفاده از روش پد-خشک-پخت روی پارچه پشمی اعمال شد. پارچه پشمی با محلول‌های کیتوسان با برداشت مرطوب ۱۰۰ درصد پد شد و در ۹۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه خشک شد و سپس در ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳ دقیقه تحت پخت قرار گرفت. پارچه‌های پشمی پیوند داده با کیتوسان به منظور زدودن کیتوسان پیوند داده از سطح نمونه‌ها، سپس توسط غوطه‌وری در آب دیونیزه به مدت ۵ دقیقه شسته شدند. شستشو ۲ بار تکرار شد. پارچه‌ها سپس در ۶۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه خشک شدند.

طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه Perkin-Elmer برای بررسی ساختار شیمیایی پارچه‌ها استفاده شد.

آنالیز SEM

مورفولوژی سطحی پارچه‌های پشمی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM, Philips, XL30 (هلند) با ولتاژ شتاب‌دهنده ۲۵ کیلوولت مشاهده شد. نمونه‌ها از قبل با استفاده از روکش دهنده اسپاتر ساخت سوئیس (SCDOOS, Bal-Tec) با طلا روکش داده شده بودند.

شیوه رنگرزی

برای فرایندهای رنگرزی آبیونی، محلول‌های آبکی حاوی ۳ درصد وزنی رنگ بکار رفتند. نسبت حمام ۱:۳۰ (۱ گرم لیف در ۳۰ میلی‌لیتر محلول رنگ) بود. شرایط رنگرزی ذیل اتخاذ شدند: دمای اولیه ۴۰ درجه سانتیگراد، و سپس افزایش دما با نرخ ۳ سانتیگراد بر دقیقه تا



موجود در 3451 و 1651 cm^{-1} مربوط به گروه‌های آمین و آمید کیتوسان بود.

میکروسکوپ الکترونی روبشی


اثر عملیات کیتوسان روی تغییرات مورفولوژی در نمونه‌های عمل‌آوری‌نشده و عمل‌شده با DBD در شکل ۴ نمایش داده شده‌اند. همانطور که می‌دانیم، وجود لایهٔ آَبگریز میکرو-متخلخل به نام اپیکوتیکول، سطح لیف را هنگام مرطوب‌شدن دچار اشکال می‌کند. همانطور که در پارچه‌های پیوند داده با کیتوسان دیده شد، لایهٔ پوشاننده نشان داد که نمونه‌های عمل‌آوری‌شده، تغییرات مورفولوژیکی اندکی روی سطح خود، با تشکیل الگوهای موج‌مانند، داشتند. زمانی که بعد از فعالسازی پلاسما، سطح با کیتوسان پیوند داد، سطح منسوجات پشمی تغییر کرد.

مهم‌ترین اثر عملیات DBD روی پشم، تغییر در خصلت سطح لیف پشم از آَبگریز به آبدوست و خواص ضدندمی شدن می‌باشد. این اثرات مرتبط با بهبود رطوبت‌پذیری سطح لیف پشم هستند.

همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است، ذرات کیتوسان به سطح نمونهٔ پشم متصل شده بودند. همچنین این شکل نشان داد که تعداد ذرات کیتوسان روی سطح نمونهٔ عمل‌شده با DBD بیشتر از نمونهٔ عمل‌نشده بود.

رنگ‌پذیری یا قابلیت جذب رنگ پارچه‌های پشمی

از آنجایی که پارچهٔ پشمی بطور قابل توجهی توسط کاربرد پلاسما و پیونددهی با کیتوسان عامل دار شده بود، انتظار می‌رفت که رفتار رنگرزی آن نیز اصلاح خواهد شد. قدرت رنگی نسبی (مقادیر K/S) در شکل ۵ نشان داده شده‌اند. رنگ‌های اسیدی مورد استفاده در این مطالعه، جذب رنگ خوبی روی پشم عمل‌آوری‌شده با ۶ درصد کیتوسان نسبت به نمونه‌های عمل‌آوری‌شده با ۳ درصد کیتوسان و عمل‌نشده نشان دادند. هرچند اثر عملیات پلاسما DBD و به دنبال آن پیونددهی با کیتوسان روی جذب رنگ پارچهٔ پشمی بیشتر مشخص می‌باشد. این امر می‌تواند بر اساس نیروهای دافعه و جاذبه که انتظار می‌رود در حین فرایند رنگرزی رخ دهد، شرح داده شود. این نیروها




شکل ۳- نتایج FTIR مربوط به پارچه‌های عمل‌آوری‌نشده، از پیش عمل‌شده با پلاسما DBD و عمل‌شده با کیتوسان.



به دلیل حضور گروه‌های آزاد در پشم عمل‌شده با پلاسما DBD، گروه‌های آنیونی موجود در رنگزها، یون‌های آمینوی $[\text{NH}_3^+]$ در کیتوسان، در کنار دیگر عوامل بوجود می‌آیند. در رنگرزی با رنگزهای آنیونی، گروه‌های آمینوی موجود بر روی پشم عمل‌آوری‌شده با کیتوسان، توسط گروه‌های آنیونی رنگزها جذب می‌شوند. در نتیجه، پارچه‌های عمل‌شده با پلاسما DBD/کیتوسان، بعد از رنگرزی با رنگزهای اسیدی، قدرت رنگی بالاتری را نشان دادند (شکل ۵).

جمع‌شدگی پارچه

در آزمایش جمع‌شدگی ما مشاهده کردیم که تغییرات ابعادی الیاف در امتداد تار بزرگتر از امتداد پود هستند. هنگامی که پارچه در آب بدون همزدن غوطه‌ور شد، تغییر ابعادی افت تنش یا استراحت به وقوع پیوست، بطوریکه تنش‌ها و کشش‌های ایجادشده در حین تولید پارچه بتواند رها شود. پارچه سپس خشک شد و دوباره در رطوبت نسبی ۶۵



شکل ۴- عکس‌های SEM پارچه‌های پشمی عمل‌نشده، عمل‌شده با کیتوسان و از قبل عمل‌شده با DBD / عمل‌شده با کیتوسان.



شکل ۵- مقادیر K/S برای پارچه پشمی عمل نشده، عمل شده با کیتوسان و عمل شده با پلاسمای DBD / کیتوسان.

نمونه‌های پشمی می‌باشد. به طور کلی، جمع‌شدگی پارچه پشمی با ضریب اصطکاک جزء سازنده الیاف پشم مرتبط است و گفته می‌شود که عملیات پلاسمای ضرایب اصطکاک خشک و مرطوب را در امتداد فلس و خلاف آن افزایش می‌دهد. اما، اثر فرایند پلاسمای با تغییرات متعددی روی سطح پشم، مثل تشکیل گروه‌های آلدوست جدید، حذف جزئی اسیدهای چرب پیوند کووالانسی داده متعلق به خارجی‌ترین سطح لیف، اثر لایه‌برداری سطحی، مرتبط می‌باشد و در مورد عملیات کیتوسان، می‌تواند مربوط به پوشش فلس‌ها باشد که ضرایب اصطکاک مشتقه را روی الیاف کاهش می‌دهد و بنابراین تمایل به جمع‌شدگی طبیعی را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

پلاسمای فشار اتمسفری به دلیل فرایند همراستا با امکانات، هزینه نسبتاً کم و سازگار با محیط زیست و سلامت شخصی، یک روش جایگزین جالب نسبت به دیگر روش‌های عملیات مقدماتی (مثل پلاسمای فشار کم یا عملیات شیمیایی مرطوب) می‌باشد. در گزارش پیش‌رو، ما اثرات پلاسمای DBD در فشار اتمسفری و به دنبال آن عملیات کیتوسان را روی خواص شیمیایی و فیزیکی پارچه پشمی مورد مطالعه قرار دادیم. عکس‌های SEM نشان داد که سطح پشم بعد از فعال‌سازی با پلاسمای ۳٪ کیتوسان پیوند داده بود. این عملیات‌ها سبب تبدیل سطح لیف پشم از آبگریز به آبدوست شدند. در این مطالعه هنگامی که پارچه‌ها با کیتوسان پیوند داده شدند قابلیت جذب رنگ آنها افزایش یافت و علاوه بر این پارچه‌های عمل شده با پلاسمای DBD/کیتوسان بعد از رنگ‌رزی با رنگزای اسیدی قدرت رنگی بالاتری را نشان دادند. مقاومت در برابر جمع‌شدگی و ضدندگی شدن نمونه‌های پشمی بعد از عملیات مقدماتی با پلاسمای DBD به شدت بهبود یافت. همچنین اثر پیونددهی کیتوسان روی بهبود خواص ضدندگی شدن پشم قابل توجه می‌باشد. نتایج نشان داد که جمع‌شدگی ۳/۱ درصد مربوط به نمونه عمل‌آوری نشده، به ۱/۵ درصد برای نمونه عمل شده با کیتوسان کاهش یافت. برای نمونه عمل شده با پلاسمای DBD / پیوند داده با کیتوسان، این مقدار به صفر رسید.

درصد تحت شرایط مورد نظر برای اندازه‌گیری قرار گرفت. مشاهده شد که بعد از عملیات پلاسمای DBD، هیچ تغییری در ابعاد پارچه بعد از فرایند افت تنش وجود نداشت. اما جمع‌شدگی برای پارچه پشمی عمل‌آوری نشده، همانطور که در جدول ۱ دیده می‌شود، هم در امتداد تار و هم در امتداد پود در بیشترین مقدار خود بود. تغییر ابعادی نمدی شدن یک فرایند برگشت‌ناپذیر می‌باشد که در پارچه پشمی، هنگامی که تحت آشفتگی یا همزدن در شستشو قرار گیرد، رخ می‌دهد.

مقدار بیشینه تغییر ابعادی نمدی شدن در پارچه پشمی عمل‌آوری نشده ۱۸/۴ درصد بود، که یک تغییر متوسط برای پارچه عمل نشده بود. اما هنگامی که این مقدار با پارچه عمل شده با پلاسمای DBD مقایسه شد، نشان داد که عملیات LTP می‌تواند اثرات مقاومت در برابر جمع‌شدگی و ضدندگی شدن قابل توجهی را به پارچه پشمی اعمال کند. جدول ۱ نشان می‌دهد که مساحت جمع‌شدگی، بعد از عملیات پلاسمای DBD بطور قابل توجهی کاهش یافته است و کیتوسان مورد استفاده دارای نقش مهمی در خواص مقاومت در برابر جمع‌شدگی

جدول ۱- تأثیر عملیات مقدماتی پلاسمای DBD و عملیات کیتوسان روی مساحت جمع‌شدگی نمدی شدن پارچه‌ها بعد از ۵ مرتبه شستشوی شبیه‌سازی شده.

Samples	Dimensional change (%) in warp direction	Dimensional change (%) in weft direction	Area felting shrinkage (%)
Untreated	18.4	14.2	30.1
3 % Chitosan treated	1.5	0	1.5
6 % Chitosan treated	0.7	0	0.7
DBD treated	0	0	0
DBD-3 % Chitosan treated	0	0	0
DBD-6 % Chitosan treated	0	0	0