



ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربرد فناوری نانو در رنگریزی منسوجات

۲- آمار جهانی مصرف رنگ

انتظار می‌رود حجم بازار جهانی رنگینه و رنگدانه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رشد ۳/۶٪ داشته باشد و به ۱۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ برسد. آسیا-اقیانوسیه با اقتصادهای پرورونق و تولیدهای گسترده یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان در پنج سال آینده خواهد بود. کشور چین به‌تنهایی بزرگترین مصرف‌کننده در جهان و سریع‌ترین رشد بازار جهانی را داشته است. پس از آن کشور هند، رشد سریع داشته است، اما مقدار تقاضا هنوز از چین کمتر است. چین به‌تنهایی دو پنجم از کل بازار را در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی برای رنگینه‌ها و رنگدانه‌های آلی در سال ۲۰۱۹ از ۳۰ بیلیون دلار باشد. بازار نساجی بیش از نیمی از تقاضای جهانی رنگ و رنگدانه‌های آلی را در سال ۲۰۱۴ به خود اختصاص داده است. منطقه آسیا به دلیل کثیر کارخانه‌ها تولید منسوج و محصولات پلاستیکی، بیش‌ترین مصرف‌کننده رنگینه و رنگدانه می‌باشد [۲].

نانو فناوری چیست؟
نانو فناوری مفهوم جدیدی نیست. نانو فناوری یعنی استفاده از اجزایی که حداقل یک بعد آن‌ها، در ابعاد نانو باشد. نانو فناوری دانشی است که به مطالعه و دست‌کاری مواد در سطح اتم‌ها یا مولکول‌ها می‌پردازد. این فناوری به عنوان یک فناوری بین‌رشته‌ای موجب رشد روزافزون بازار محصولات نانویی شده است.


۱- تعریف رنگریزی و سازوکار آن
رنگریزی یک فرآیند شیمیایی است که در آن رنگینه به دلیل تمایل ذاتی در سطح الیاف جذب و سپس به درون الیاف نفوذ می‌کند. بنابراین سازوکارهای نگهداری رنگینه توسط لیف بسیار حائز اهمیت است. سازوکارهای متعددی برای نگهداری رنگینه توسط لیف وجود دارد که در جدول ۱، سازوکار رنگریزی هر لیف با رنگینه ویژه مشخص شده است [۱].

جدول ۱: رنگریزی الیاف با رنگینه‌ها و سازوکار مربوطه [۱]

سازوکار	وتگیته	الیاف	سازوکار	وتگیته	الیاف
بیوند نمکی	اسیدی	الیاف	بیوند هیدروزنسی	مستقیم	الیاف سلولزی (پنبه، کتان، ویسکوز)
بیوند کرووالانسی	دندانه‌ای، راکتیو	پروتئینی (پشم و ابریشم)	بیوند کرووالانسی	راکتیو	
بیوند نمکی	اسیدی		غیر محلول کردن	خمی، گلوگردی، آزوئیکی	
بیوند کرووالانسی	راکتیو	نایلون	تشکیل محلول جاده	دیسپرس	پلی‌استر و استات سلولز
			بیوند نمکی	پازیک	آکریلیک



خوبی برای جذب مواد رنگزا با سازوکارهای ایجاد پیوندهای هیدروژنی و یا تشکیل محلول جامد می‌باشد.




شکل ۱. ساختار و ابعاد آلفا، بتا و گاما سیکلودکسترین [۱]

از این مواد برای اصلاح سطحی پارچه‌های پنبه، پلیاستر، پشم، پلیپروپیلن و غیره استفاده شده است که در همه موارد باعث افزایش جذب رنگزا توسط پارچه و افزایش ثبات شستشوی شده و در برخی موارد گزارش شده که ثبات سایشی منسوجات رنگ شده نیز افزایش یافته است [۳].

۴-درختسان

پلیمرهای شاخه‌ای را می‌توان به دو گروه پلیمرهای درختسان (ساختار شاخه‌دار یکنواخت) و فوق العاده شاخه‌دار (حالت تصادفی) تقسیم کرد. درختسان‌ها گروهی از پلیمرهای بسیار شاخه‌دار با وزن مولکولی پایین هستند که دارای گروه‌های عاملی متعدد با یک هسته مرکزی و گروه‌های انتهایی پایانی می‌باشند (شکل ۲). ماهیت گروه‌های عاملی بیرونی، تعیین کننده حلالیت و واکنش‌پذیری درختسان‌ها است.



شکل ۲. نمای کلی از درختسانها

۳- اهمیت به کار گیری فناوری نانو در رنگرزی منسوجات یکنواختی رنگرزی، میزان جذب رنگ بالا، ثبات رنگی مناسب، عدم اثر گذاری سوء روی خواص لیف و پساب رنگی غیرسمی از جمله پارامترهای مهم در انتخاب مواد رنگزا و فرآیند رنگرزی است. اشکار است که تلاش‌هایی باید برای توسعه یک روش رنگرزی جدید برای تسريع سرعت رنگرزی، افزایش جذب رنگ و ثبات رنگی، رنگرزی منسوجات فاقد گروه‌های عاملی و بهبود پساب رنگرزی صورت گیرد.

یکی از روش‌های نوین و پیشرفته در این زمینه، استفاده از فناوری نانو است. فناوری نانو می‌تواند با انتخاب مواد مناسب رنگرزی و همچنین بهینه کردن این فرآیند، گامی مؤثر در بهبود فرایند رنگرزی داشته باشد. فناوری نانو می‌تواند به روش‌های زیر در بهبود فرآیند رنگرزی منسوجات نقش مهمی داشته باشد:

- ۱- استفاده از رنگدانه‌های نانومقیاس به صورت مستقیم به عنوان رنگینه

۲- عمل نمودن سطح منسوجات با پوشش‌هایی از نانو ساختارها که آبدوستی و رنگ‌پذیری را بهبود بخشد.

۳- پوشش دادن پارچه رنگ شده با نانو لایه برای بهبود ثبات رنگی

۴- تصفیه پساب رنگ

از جمله مزایای کاربرد فناوری نانو در رنگرزی منسوجات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- افزایش عمق رنگی،

۲- کاهش مصرف انرژی و مواد،

۳- رنگ‌پذیر کردن الیاف عدم جاذب رنگینه،

۴- چندمنظوره کردن پارچه (ضد باکتری، ضد آب و غیره)،

۵- افزایش ثبات رنگی (ثبات شستشویی، نوری، سایشی و غیره)،

۶- بهبود پساب رنگرزی

استفاده از نانو موادی نظیر درختسان‌ها، سیکلودکسترین‌ها، نانو رس، کیتوسان، نانو ذرات فلزی و فناوری پلاسمما تنها گوشه‌ای از کاربردهای فناوری نانو در این شاخه از علم است که در این گزارش به بحث و بررسی این مواد پرداخته می‌شود.

۴- نانو مواد و فناوری‌های نانوی به کار رفته در فرآیند رنگرزی منسوجات

۴-۱- سیکلودکسترین‌ها

سیکلودکسترین‌ها یکی از پرکاربردترین مواد نانو در نساجی می‌باشند و به سه دسته آلفا، بتا و گاما سیکلودکسترین تقسیم‌بندی می‌شوند (شکل ۱). مشخصه اصلی سیکلودکسترین‌ها، توانایی آن‌ها در تشکیل کمپلکس جامد (کمپلکس میزبان-میهمان) با گستره وسیعی از ترکیبات جامد، مایع و گاز از طریق ترکیب مولکولی است. این مواد به دلیل برخوردی از دو قسمت آبدوست و آب‌گیریز، مکان‌های




مثبت است که در محدوده بسیار گسترده‌ای از دما و فشار وجود دارد. پلاسمای در کنار حالت‌های جامد- مایع- گاز، به حالت چهارم ماده نیز معروف است که انرژی فال‌سازی برای این حالت بسیار بالاتر از حالت‌ها مایع و گاز می‌باشد. همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، اتمسفر پلاسمای شامل الکترون‌های آزاد، رادیکال‌ها، یون‌های، پرتوهای فرابنفش و بسیاری از ذرات مختلف تهییج یافته وابسته به گاز به کاررفته می‌باشد.

ذرات گاز پلاسمای روی سطح پارچه در مقیاس نانو عمل می‌کنند و خصوصیات عملکردی پارچه را تغییر می‌دهند. برخلاف فرایندهای ترمتداول که به صورت عمیق درون الیاف نفوذ می‌کنند، پلاسمای تهییج یافته عمل می‌کند و ساختار داخلی الیاف را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. فناوری پلاسمای ساختار شیمیایی و توپوگرافی سطح مواد نساجی را تغییر می‌دهد.

اعمال پلاسمای باعث ایجاد تغییراتی همچون بهبود برخی خواص فیزیکی ماده، تغییر در میزان آب‌دostتی، افزایش واکنش پذیری سطح و تسهیل در چسبندگی می‌شود. اغلب کاربردهای مربوط به نساجی پلاسمای سبب افزایش قطبیت سطح، بالا بردن قابلیت ترشوندگی و بهبود کشش سطحی الیاف مصنوعی آب‌گیریز مانند پلی‌پروپیلن می‌شود.

با توجه به گفته‌های قبل می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این روش باعث افزایش جذب رنگ منسوجات در اثر افزایش قطبیت و چسبندگی سطح می‌شود. البته باید ذکر شود که این روش به تهییجی استفاده نمی‌شود، بلکه در تحقیقات زیادی این روش به همراه سایر مواد نانویی مانند سیکلودکسترین‌ها گزارش شده است [۸-۶].



شکل ۴. مبنای عملیات پلاسمای

پلی‌پروپیلن ایمین و پلی‌آمیدو‌آمین دو درختسان پرکاربرد هستند که دارای گروه انتهایی امین می‌باشند. وجود گروه‌های انتهایی زیاد باعث شده این مواد کاربرد زیادی در اصلاح پارچه‌ها نایلونی داشته باشند. از سوی دیگر این مواد بر روی پارچه‌های پنبه‌ای، پشمی و غیره استفاده می‌شود تا علاوه بر بهبود رنگرزی از خواص منحصر به فرد ضد میکروبی آن نیز استفاده شود. این مواد با برخورداری از اندازه مولکولی کوچک، به راحتی درون لیف نفوذ می‌کنند و رمق کشی و تثبیت رنگ‌های راکتیو روی الیاف اصلاح یافته را بهبود می‌بخشند.

۴-۳- نانو ذرات فلزی

پارچه‌های طبیعی (پنبه‌ای و پشمی) چندمنظوره نظیر پارچه‌های رنگ‌شده، ضدمیکروب و محافظ در برابر پرتو فرابنفش به طور مؤثر توسط سنتز درجای نانو ذرات نقره درون پارچه قابل تهییج است (شکل ۳). به منظور نشاندن نانو ذرات نقره درون پارچه، می‌توان پارچه موردنظر را درون محلول نیترات نقره غوطه‌ور ساخت و سپس دمای محلول را تا نقطه‌جوش بالا برد. سپس محلول تری‌سدیم سیترات را به صورت قطره‌ای به محلوت اضافه شود.



شکل ۳. نمای ترسیمی از عمل نمودن پارچه طبیعی با نانو ذرات نقره

۴-۴- نانو ذرات خاک رس

خاک رس به طور معمول دارای ساختار لایه‌ای مشکل از سیلیکات الومینیوم آبدار در ابعاد بسیار کوچک است. در نساجی به دو روش از این نانو ذرات استفاده می‌شود:

- ۱- نانو پوشش دار کردن سطح الیاف، که به علت تمایل رنگینه به نانو ذرات، جذب رنگینه از طریق پیوندهای هیدروژنی افزایش یافته و رنگینه بیشتری روی پارچه جذب می‌شود؛
- ۲- مخلوط کردن حین فرایند ذوب ریسی الیاف، که در این حالت این مواد وارد شبکه الیاف شده و به طبع باعث افزایش جذب رنگ پارچه نهایی می‌شود.

۴-۵- فناوری پلاسمای

پلاسمای یک گاز یونیزه شده با تراکم برابر از بارهای منفی و



پلی پروپیلن اصلاح شده با سیکلودکسترين با به کارگیری سه رنگینه متعلق به طبقه های مختلف (دیسپرس، اسید و راکتیو) با استفاده از فرایند رنگرزی رمق کشی ارتقاء می باید. تشکیل کمپلکس درجا میان رنگینه ها و بتاسیکلودکسترين متصل به الیاف پلی پروپیلن موجب افزایش سرعت رمق کشی رنگینه از حمام رنگرزی می شود. برهمنش های ممکن میان رنگ راکتیو و الیاف عامل دار شده با بتاسیکلودکسترين در شکل ۶ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که میزان رنگرزی به سطح اصلاح الیاف پلی پروپیلن با سیکلودکسترين وابسته است [۴].

۵- کاربرد فناوری نانو در رنگرزی

۵-۱- کاربرد سیکلودکسترين

۵-۱-۱- افزایش قدرت رنگی و یکنواختی رنگرزی در پارچه نایلونی رنگرزی پارچه های نایلونی در حضور سیکلودکسترين موجب افزایش حدود ۴ تا ۱۰ برابر یکنواختی رنگرزی و تغییر اندازی در قدرت رنگی گردیده است. نتایج نشان می دهد که حضور گاما سیکلودکسترين در مقایسه با بتا-سیکلودکسترين، به دلیل پایداری نسبی بالاتر کمپلکس سیکلودکسترين-رنگ و سرعت نسبی رهایش رنگ و نفوذ آن درون لیف منجر به یکنواختی بیشتر شده است [۹].

۵-۲- کاربرد درختسانها

۵-۲-۱- افزایش قدرت رنگی


پیش عملیات رنگرزی با درختسانها، قدرت رنگی پارچه های پنبه ای را افزایش می دهد. برای مثال، اتصال پلیمر بسیار شاخه دار با گروه انتهایی آمین به لیف پنبه سبب افزایش قدرت رنگی لیف در زمان رنگرزی بدون نمک با رنگ راکتیو می شود [۱۰]. از طرفی، در حضور اسیدسیتریک، پیش عملیات پنبه با پلیمر های بسیار شاخه دار با گروه انتهایی آمین به عنوان عامل اتصال عرضی می تواند رنگ پذیری الیاف پنبه ای با رنگ های راکتیو را ارتقاء دهد [۱۱].

۵-۲-۲- افزایش رنگ پذیری الیاف جوت

تحقیقات نشان داده است که درختسانها قادرند با یون ها و ترکیبات مختلف تشکیل کمپلکس دهنده و به عنوان یک قالب

۵-۲-۳- یکنواختی رنگرزی الیاف آکریلیک با رنگینه های کاتیونی


رنگینه های کاتیونی مهاجرت بسیار کمی الیاف آکریلیک دارند ولذا عدم یکنواختی رنگ در این دسته ایاف مشکل ساز است. استفاده از بتا-سیکلودکسترين در رنگرزی الیاف آکریلیک با رنگینه های کاتیونی، ضمن ایجاد یکنواختی، عمق رنگی را نیز افزایش می دهد (شکل ۵) [۳].



شکل ۵. تشکیل کمپلکس سازوکار تأخیری رنگ/ بتا سیکلودکسترين [۱]

۵-۱-۳- بهبود رنگ پذیری پارچه پلی پروپیلن

پارچه پلی پروپیلن را می توان با فرایند پد-خشک-پخت و از طریق واکنش اتصال عرضی با سیکلودکسترين عمل نمود. رنگ پذیری الیاف



شکل ۶. (الف) برهم کنش های مختلف میان رنگینه راکتیو Yellow Lanasol 4G و الیاف پلی پروپیلن اصلاح یافته با بتا-سیکلودکسترين و

(ب) نمونه پارچه های پلی پروپیلن شاهد و پلی پروپیلن (اصلاح یافته با درصد های مختلف سیکلودکسترين)، رنگرزی شده با سه رنگینه اسیدی، دیسپرس و راکتیو [۴].



پلیمر پلی‌آمید سبب دستیابی به پلی‌آمید سوپر جاذب با هزینه‌ای پایین می‌شود، به طوری که میزان رنگ‌پذیری برخی پلیمرهای پلی‌آمید اصلاح شده با این روش به بیش از ۳۰ برابر افزایش می‌یابد [۱۴].

برای تولید نانوذرات فلزی به کار روند. به کارگیری درختسان پلی‌آمیدوامین از نسل دوم با ۱۶ گروه سطحی و ابعاد ۲/۶ نانومتر در رنگرزی الیاف جوت، سبب بهبود رنگ‌پذیری و ثبات رنگی می‌شود [۱۲].

۳-۵- کاربرد نانوذرات فلزی

۳-۵-۱- بهبود خواص رنگی و فیزیکی الیاف طبیعی


افزودن نانوذرات نقره به پارچه‌های پنبه‌ای، ابریشمی و پشمی از طریق روش پدکردن (غوطه‌وری پارچه درون محلول نانو نقره به مدت ۱۰ دقیقه، پدکردن با برداشت ۷۰٪، خشک کردن و پخت در دمای ۱۲۰°C به مدت ۲۰ دقیقه) و سپس رنگرزی این پارچه‌ها با رنگ‌های مستقیم موجب افزایش قدرت رنگی می‌شود. ضمن اینکه عمق رنگی، ثبات شستشویی و نوری پارچه با عملیات بعدی پارچه با نانوکلوبیدها افزایش می‌یابد [۷].

از سوی دیگر با عمل نمودن پارچه پنبه‌ای با نانوذرات مس، رنگ‌پذیری لیف پنبه‌ای با رنگ‌های مستقیم افزایش یافته‌ضمن اینکه خواص ضدمیکروبی علاوه بر بهبود ثبات شستشویی و نوری کالا ارتقاء می‌یابد [۸]. به کارگیری نانوذرات به عنوان دندانه در رنگرزی الیاف پشمی با مواد طبیعی نیز از کارایی بالایی برخوردار است. عمل نمودن پارچه پشمی با نانوذرات دی‌اکسید زیرکونیوم به عنوان دندانه در رنگرزی به روش پس دندانه، سبب افزایش رنگ‌پذیری و ایجاد خاصیت کندسوزی و ضدمیکروبی در پارچه می‌شود [۱۵].

رنگرزی الیاف پشمی با رنگزای راکتیو و تترابوتیل تیتانات در یک مرحله تحت شرایط گرمایی نشان داد که یک لایه نازک از دی‌اکسید تیتانیوم با اندازه ذره کمتر از ۱۰ نانومتر به صورت یکنواخت با سطح الیاف پشمی به صورت شیمیایی متصل می‌شود. افزودن اسید استیک طی فرایند گرمایی می‌تواند درصد رمک‌کشی و قدرت رنگی لیف را بهبود بخشد [۶].

۳-۲- رنگرزی الیاف پلی‌پروپیلن


به منظور رنگرزی الیاف پلی‌پروپیلن، ابتدا درختسان آکیل دار شده با پلی‌پروپیلن مخلوط می‌شود و سپس به صورت لیف ریسیده می‌شود. زمانی که این لیف درون محلول رنگی مناسب قرار می‌گیرد رنگ درون درختسان موجود در لیف قرار می‌گیرد و لذا لیف رنگی می‌شود (شکل ۷) [۱۳].



شکل ۷. سازوکار جذب رنگ در پلی‌پروپیلن اصلاح شده [۱۳]

۴-۲- پلیمر پلی‌آمید با رنگ‌پذیری جدید

منشأ اصلی مشکلات رنگرزی پلی‌آمید، محدودیت تعداد گروه‌های آمینی موجود در طول زنجیرهای مولکولی آن‌ها است. لذا به نظر می‌رسد با افزایش تعداد این گروه‌ها، خواص رنگرزی این دسته از پلیمرها بهبود یابد. افزایش درختسان‌های پلی‌آمیدی و آمینی به



شکل ۸. نمای کلی طراحی فرایند سنتز درجای نانوذرات فلزی روی منسوج [۷]



درا جا در محیط آبی روی سطح پارچه نایلون و رنگرزی با رنگینه کرومی انجام می‌شود.

۵-۴-۴- کاربرد فناوری پلاسما

۵-۴-۱- الیاف پروتئینی

عملیات پلاسما روی الیاف پشمی سبب بهبود رنگپذیری الیاف افزایش جذب رنگ و عمق رنگی در اثر تغییر سطح لیف می‌شود. کاهش دمای رنگرزی الیاف پشمی و عملکرد ضد نمدی با انجام عملیات پلاسما امکان‌پذیر است [۱۵].

۵-۴-۲- الیاف پلیپروپیلن

منسوج بی‌بافت تهیه شده از الیاف متداول پلیپروپیلن قابلیت رنگرزی را ندارد.

این در حالی است که با عملیات پلاسما و گرافت کردن منسوج با آکریلیک اسید می‌توان این منسوج را با رنگینه‌های اسیدی محلول در آب رنگرزی نمود [۱۶].

۵-۴-۳- الیاف پنبه / پلیاستر

رنگرزی مخلوط الیاف پنبه/پلیاستر در یک حمام و با یک رنگینه (اسیدیتیتانیوم) از طریق عملیات تخلیه کرونا و تکمیل با کیتوسان امکان‌پذیر است [۱۶].

۵-۴-۴- الیاف پلیپروپیلن

برای رنگرزی پارچه پلیاستر با رنگزای کاتیونیک می‌توان پارچه پلیاستر را با کرونا و سپس با سوپسانیون نانوذرات رس/دی متیل فرمامید تکمیل نمود.

۵-۵- حذف رنگ از پساب

روش‌های متفاوتی برای از بین بردن رنگ پساب ارائه شده است که یکی از معروف‌ترین این روش‌ها استفاده از نانو ساختارهای دی اسیدیتیتانیوم به عنوان فوتوكاتالیست است که به علت نیاز به نور خورشید و نور مرئی از محدودیت‌هایی برخوردار است. حذف رنگ متیلن بلو (رنگینه کاتیونی پرکاربرد در صنایع نساجی) در حضور نانوذره دی اسیدیتیتانیوم در زمان ۳۰ دقیقه امکان‌پذیر است [۲۰]. نانوکاتالیست (پالادینیوم/هیدروکسپاتاید/ذرات نانو مغناطیسی اسیدی آهن) برای حذف رنگ از پساب مناسب است و برای انجام فرآیند نیازی به نور مرئی ندارد.

محققین دریافتند که با به کار بردن نانولوله‌های کربن چند جداره در محیط اسیدی می‌توان آلاینده‌های زیست‌محیطی و رنگ‌ها را از پساب حذف کرد [۲۱].

۵-۴-۳-۲- الیاف پلی استر

با آغشته‌سازی پارچه پلی استر در سدیم بورهیدرید سرد، پد کردن با محلول سولفات مس (سولفات نقره یا سولفات روی) و درنهایت پخت پارچه، نانوذرات مس (نقره یا روی) به صورت درجا روی پارچه ثبیت می‌شود (شکل ۸) [۷]. تحقیقات نشان داده است که رنگرزی منسوج با محلول رنگرزی نوبن حاوی سیلیس و رنگ مستقیم سبب افزایش ۱۰٪ قدرت رنگی و ثبات مالشی و ثبات شستشویی به ترتیب یک درجه و نیم درجه شده است.

فرایند صورت گرفته در این تحقیق سل-ژل بوده است به طوری که برای ایجاد سیلیس از اتانول، تتراتوکسی‌سیلان (TEOS)، آب و ۳-گلیسیدوکسی‌پروپیل‌تری‌متوكسی‌سیلان (GPTMS) استفاده شده است. عمل نمودن پارچه پلی استری با نانوذرات دی اسیدیتیتانیوم و رنگرزی این الیاف بدون حضور ماده سمی کریر، علاوه بر ایجاد فام مناسب، خواص چندگانه‌ای منحصر به کاربرد این نانوذرات نظیر خودتمیزشوندگی، آبدوستی و حفاظت در برابر پرتو ماوراء بنفس را به همراه دارد [۱۶].

با انجام عملیات فرآصوت می‌توان نانورنگ‌های دیسپرس تولید کرد که منجر به افزایش قدرت رنگی الیاف پلی استر رنگرزی شده در دمای پایین می‌شود. برای افزایش ثبات رنگی نیز می‌توان نمونه‌های رنگرزی شده با دیسپرسیون نانوذرات اسیدی روی درون پروپانول به مدت ۱۰ دقیقه غوطه‌ور کرد [۱۷].

۵-۴-۳-۳- الیاف پلیپروپیلن

یکی از جدیدترین رویکردها در تولید الیاف پلیپروپیلن، اختلاط پلیپروپیلن با نانوذرات آلی و معدنی مناسب است. این نانوذرات در حالت مذاب در داخل ماتریس پلیپروپیلن قرار داده می‌شوند و انتظار می‌رود مسیرهایی برای عبور رنگینه و نیز مکان‌هایی برای جذب آن در توده پلیمر ایجاد نمایند. مقدار برداشت رنگینه به سیله‌ای کامپوزیت پلیپروپیلن/نانوذره خاک رس رنگرزی شده با رنگینه‌های دیسپرس، با افزایش درصد نانوذره به صورت خطی افزایش می‌یابد [۱۸]. همچنین استفاده از مستریج اصلاح شده با نانوذرات خاک رس، رنگرزی الیاف پلیپروپیلن با رنگزاهای متیلن بلو و مalachیت گرین نشان داد که نانویگمنت تهیه شده با استفاده از متیلن بلو، بازده بهتری نسبت به نانویگمنت تهیه شده با استفاده از مalachیت گرین دارد [۱۹].

۵-۴-۳-۴- سنتز همزمان نانوذرات نقره همراه با رنگرزی کالای نایلون

از نیترات نقره به عنوان نمک نقره و از کلرید قلع به عنوان احیاکننده و همچنین دندانه رنگرزی استفاده می‌شود. در این فرایند، ابتدا عملیات دندانه دادن پارچه نایلونی با کلرید قلع صورت می‌گیرد و پس از آن سنتز همزمان نانوذرات نقره به صورت



شکل ۹. الیاف پلیپروپیلن رنگرزی شده با رنگزای دیسپرس

آب می‌باشد که از محصول این شرکت به عنوان جوهر چاپ چاپگرهای جوهرافشان، رنگ خودرو و پوشش‌های صنعتی استفاده می‌شود.

۵-۷-۳- نانو مستربج
شرکت چینی Co Yantai Huada Nano Materials فناوری نانو را در تهیه پیغمونت به کار برده است و پیغمونت با اندازه ذراتی حدود ۲۰۰ نانومتر تهیه کرده است. یکی از محصولات این شرکت، مستربج تک رنگ با ابعاد کوچکتر از ۳۰۰ نانومتر است که به خوبی در الیاف پلیپروپیلن و پلی استر دیسپرس می‌شود. این مستربج برای پلیپروپیلن مصرفی در الیاف YD، BCF، الیاف کوتاه و بی‌بافت اسپان باند مفید است [۲۳].

۶- جمع‌بندی
به کارگیری روش‌های متداول رنگرزی تا حدی نیازهای مصرف‌کنندگان را برآورد ساخته است، اما نیاز به ثبات‌های رنگی بالا، افزایش قدرت رنگی با کاربرد مقدار ماده کمتر، عدم آلایندگی، کاهش مصرف انرژی، رنگ‌پذیر نمودن الیافی نظیر پلیپروپیلن و غیره موجب گردید که محققان به استفاده از فناوری نانو روی پیاوند درختسان‌ها، سیکلودکسترن‌ها، نانو رس، کیتوسان و نانو ذرات فلزی از جمله نانو مواد معرفی شده برای اصلاح فرایند رنگرزی در صنعت نساجی است.

پی‌نوشت:

منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

۵-۶- رنگینه نانویی اکولوژیکی
رنگینه نانویی اکولوژیکی، یک رنگینه جدید با اندازه ذرات کوچک‌تر از ۱۰۰ نانومتر است که از ثبات نوری خوبی برخوردار می‌باشد. با این رنگینه، می‌توان مشکلات فرایند رنگرزی از قبیل پساب رنگی بالا و فرایند چاپ نظری ثبات رنگی پایین را حل نمود. رنگینه‌های متداول دارای اندازه ذرات کوچک‌تر از ۱۷۵ میکرومتر است در حالی که رنگینه نانویی در سه بعد از اندازه ذرات کوچک‌تر از ۱۰۰ نانومتر برخوردار است. این رنگینه حاوی می‌باشد و لذاز ثبات شستشوی بالایی برخوردار است. از جمله مزایای این رنگینه، ثبات رنگی عالی، عملکرد زیستمحیطی مناسب و غیراتخابی بودن برای الیاف مختلف است که این امر سبب کاربرد آن در گستره وسیعی از بازار گردیده است [۲۲].

۵-۷- محصولات تجاری

۵-۷-۱- الیاف پلیپروپیلن با قابلیت رنگرزی با رنگزای دیسپرس
شرکت FiberVisions® الیاف پلیپروپیلن با قابلیت رنگرزی تولید کرده است. در حال حاضر، لیف کوتاه پلیپروپیلن با قابلیت رنگرزی موجود است و تلاش‌های برای تولید محصولات فیلامنت و ریسنگی ایرجت نیز صورت گرفته است. از ویژگی‌های این الیاف می‌توان به سبکبودن و راحتی، نرمی شبیه پنبه، ضد چروک، عایق حرارتی و مقاوم به لکه اشاره کرد.
محصول مخلوط نخ CoolVisons® (الیاف کوتاه پلیپروپیلن قابل رنگرزی با رنگزای دیسپرس) و الیاف پشمی است که در آن ۶۰٪ الیاف مرینوس و ۴۰٪ الیاف پلیپروپیلن است. این محصول، یکی از ۱۰ نوآوری برتر سال ۲۰۱۵ معرفی شده توسط Fabriclink می‌باشد [۲۴].

۵-۷-۲- رنگ‌های نانو دیسپرس
شرکت Jetcolor از جمله تولیدکنندگان دیسپرسیون‌های نانو پایه