

کاربرد منسوجات در حوزه انرژی بارویکرد فناوری نانو



نانو تکنولوژی

بخش اول

منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

چکیده

دانش نساجی از کهن ترین علوم مورداستفاده بشر بوده است. در گذشته استفاده از این علم به رفع احتیاجات بشر به پوشش محدود بوده است. در دنیای امروز از فناوری نساجی در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی، عمران، علوم نظامی و غیره استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر فناوری نانو به عنوان یک ابزار کاربردی در علوم مختلف مورداستفاده قرار گرفته که مهندسی نساجی از این اصل مستثنا نبوده است. استفاده از فناوری نانو در تولید منسوجات نانو ساختار مورد استفاده در تبدیل، ذخیره و توزیع انرژی از جمله مواردی است که توجه محققان و صنعتگران را به خود معطوف داشته است.

مقدمه

۱-۴-۲- الیاف گرافن
گرافن به دلیل سطح مخصوص بالا در حدود $2630 \text{ m}^2/\text{g}$ ، جنبش ذاتی بالا ($200000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$)، مدول یانگ بالا (حدود 1 TPa)، رسانش حرارتی بالا (5000 W/mK) و شفافیت نوری بالا (حدود 97%) از قابلیت کاربرد فراوان در زمینه‌های مختلف برخوردار است. در پی موفقیت در تولید الیاف نانولوله کربنی، محققین در پی تولید الیاف یک بعدی حاوی صفحات گرافنی هستند. در میان روش‌ها تولید، روش ترپرسی که در آن کریستال مایع اکسید گرافن از طریق اکسترودر به حمام انعقاد وارد می‌شود، بیش از سایر روش‌ها مورد تأیید قرار گرفته است [۲].

استفاده از فناوری نانو توان لازم را برای افزایش بازده انرژی در شاخه‌های مختلف صنعتی فراهم آورده و تولید انرژی تجدیدپذیر و بهینه‌سازی فناوری تولید انرژی را از طریق به کارگیری روش‌های نوین امکان‌پذیر ساخته است. در درازمدت، فناوری نانو نقش چشم‌گیری در تامین انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست ایفا خواهد نمود. در نمودار ۱ نقش فناوری نانو در بخش‌های مختلف زنجیره انرژی نشان داده شده است [۱].

۱- کاربرد فناوری نانو در برداشت و ذخیره انرژی

انرژی در دنیای متمدن امروز از اهمیت فراوانی برخوردار است. تامین میزان مصرف فزاینده انرژی، تنها با استفاده از سوخت‌های فسیلی برگشت‌ناپذیر امکان‌پذیر نخواهد بود. کاهش میزان مصرف انرژی با استفاده از فناوری‌های با کارایی بالا و تبدیل سایر انواع انرژی به انرژی الکتریکی پیشنهادی موثری برای فائق آمدن بر بحران جهانی انرژی به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از فناوری نانو برای حل برخی مشکلات یاد شده موثر می‌باشد. برای مثال ساختارهای نانولیفی در مقایسه با ساختارهایی با ابعاد بزرگ‌تر از توان تبدیل انرژی بالاتر و بازدهی بیشتری در ذخیره انرژی برخوردار هستند. در بخش‌های بعد نمونه‌هایی از کاربرد فناوری نانو در زمینه منسوجات مورد استفاده در حوزه انرژی بیان خواهد شد.

۱-۱- نانو الیاف رسانا

۱-۴-۱- الیاف نانولوله کربن: نانولوله‌های کربنی به دلیل خصوصیات ارزشمندی نظیر رسانش الکتریکی (10^5 S/cm)، مدول یانگ (0.9 TPa)، استحکام کششی (150 GPa)، رسانش حرارتی (3500 W/mK) و خواص نوری به صورت گسترده در تولید الکترونود، محرک، فیلتر، ترانزیستور و محصولات با ساختار لیفی مورد استفاده در حوزه انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش‌های مختلفی که برای تولید الیاف نانولوله کربن وجود دارد، در شکل ۲ نشان داده شده است.

۲-۱- سلول‌های خورشیدی (Solar cells)

هرچند تلاش برای افزایش بازده سلول‌های فوتوولتائیک معدنی در حال انجام است، لیکن نفوذ این تجهیزات در بازار مصرف کماکان به دلیل قیمت زیاد در مقایسه با منابع انرژی تجدیدناپذیر به کندی صورت می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهند که معمولاً در زمان محاسبه بهای تمام شده انرژی خورشیدی، از مزیت طول عمر زیاد سامانه‌های فوتوولتائیک صرف‌نظر می‌شود. زیرا بهای تمام شده برای تولید هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سلول‌های خورشیدی سیلیکونی تقریباً $0.15-0.165$ دلار می‌باشد. این قیمت تقریباً ۳ برابر قیمت الکتریسیته تهیه شده از سوخت‌های فسیلی است. علاوه بر قیمت زیاد سلول‌های خورشیدی معدنی، افزایش بالقوه تقاضا برای مصرف کریستال‌های سیلیکونی در صنایع الکترونیک، می‌تواند منجر به بالا رفتن بهای این مواد شود. به صورت تخمینی میزان سیلیکون مورد نیاز برای تولید برق مورد نیاز یک خانوار (با مصرف متوسط ۲۰ کیلووات ساعت در روز) با استفاده از سلول خورشیدی با بازده 15% ، تقریباً ۱۰۰۰۰ برابر بیش از میزان سیلیکون مورد نیاز در یک رایانه می‌باشد. بنابراین لزوم جایگزینی سامانه‌های نوین با سلول‌های خورشیدی معدنی احساس می‌شود [۴،۳]. در حال حاضر تحقیقات بر سلول‌های خورشیدی پلیمری به عنوان جایگزین سلول‌های سیلیکونی در حال انجام است. قیمت



| منابع انرژی | تبدیل انرژی | توزیع انرژی | ذخیره انرژی | کاربرد انرژی |
|---|--|---|---|---|
| منابع تجدید پذیر | توربین های گازی | انتقال انرژی | انرژی الکتریکی | عایق گرمایی |
| فوتوولتائیک: سلولهای بهینه شده نانو (پلیمری، رنگی، نقاط کوانتومی، فیلم های نازک)، پوشش های ضدبازتابش | محافظت تپه های توربین در برابر گرما و خوردگی از طریق استفاده از نانوپوشش های سرمایهک و فلزی | انتقال ولتاژ بالا: نانویلمرها برای سیستم های عایق الکتریکی، نانومواد مغناطیسی نرم برای افزایش بازده انتقال جریان | باتری: باتری های لیتیومی بهینه شده با الکترودهای نانو ساختار و فویل های جداکننده سرمایهکی منعطف مورد استفاده در قطعات الکترونیکی موبایل، خودرو | فوم ها و ژل های نانوحفره (آئروژل، فوم های پلیمری) برای عایق بندی گرمایی ساختمان ها و تجهیزات صنعتی |
| انرژی باد: نانوکامپوزیت های سبک و مستحکم برای تپه موتور، پوشش های نفوذ ضد خوردگی و پارگی | ترموالکترونیک | آبرسانها: کریبدهای سیلیسیم بهینه دمای زیاد نانومتری برای انتقال انرژی با اتلاف ناچیز | آبچراغ: نانومواد برای الکترودهای کریبن-آئروژل، نانولوله کریبی، اسیلیمای فلزی و الکترولیت ها | سیستم های تهویه مطبوع |
| زمین گرمایی: پوشش ها و کامپوزیت های نانو برای تجهیزات حفاری | سلول های سوختی | خطوط انرژی نانولوله های کریبن: کابل های آبشار رسانا مبتنی بر نانولوله های کریبن | انرژی شیمیایی | مدیریت هوشمند نور و گرما در ساختمان با استفاده از شیشه های الکتروکرومیک، آرایه ای آینه ای میکرو و بازتاب کننده های پرتو فروسرخ |
| منابع آبی / جزر و مد: پوشش های نفوذ ضد خوردگی | غشاء ها و الکترودهای بهینه شده نانو برای استفاده در سلول های سوختی مورد استفاده در قطعات الکترونیکی خودرو و موبایل | انتقال انرژی بی سیم: انتقال انرژی از طریق ریزموج های لیزر یا رزونانس الکترومغناطیس با استفاده از نانومواد | هیدروژن: مواد نانوحفره (ترکیبات آلی فلزی، هیدریدهای فلزی) برای استفاده در سلول های سوختی میکرو در قطعات الکترونیکی موبایل و خودرو | سازه های سبک |
| زیست توده: بهینه سازی انرژی با استفاده از نانوحس گرما برای کنترل رهاش مواد مغذی) | تولید هیدروژن | توری های هوشمند | اصلاح / پالایش سوخت: نانوکاتالیت ها برای تولید سوخت بهینه (پالایش نفت، گورگزدایی) | مواد مورد استفاده در سازه های سبک متشکل از نانوکامپوزیت ها، نانولوله های کریبن، کامپوزیت های ماتریس فلزی، بتن های با کارایی زیاد و کامپوزیت های پلیمری) |
| سوخت های فسیلی | نانوکاتالیت ها و فرایندهای جدید برای افزایش بازده تولید هیدروژن (فوتوالکترونیک، الکترولیز، یابوفوتونیک) | نانوحس گر (مقاوم مغناطیسی) برای تولید توری های هوشمند و منعطف | مخازن سوخت: مخازن گلز متشکل از نانوکامپوزیت ها برای کاهش نشت هیدروکربن | فرایندهای صنعتی |
| پوشش های ضد خوردگی برای تجهیزات حفاری، نانوذرات برای افزایش بازده | موتورهای احتراق | انتقال گرما | انرژی گرمایی | مبدل های انرژی متشکل از نانوکاتالیت ها و فرایندهای خودآرا |
| انرژی هسته ای | نانوکامپوزیت ها/ نانوپوشش و نانوذرات به عنوان مکمل سوخت برای جلوگیری از خوردگی اجزای موتور | استفاده از مبدل های حرارتی نانومقیاس و رسانا مبتنی بر کامپوزیت های نانولوله کریبی در صنعت و ساختمان | مواد تغییر فاز دهنده: کپسول های حاوی مواد تغییر فاز دهنده برای سیستم های تهویه ساختمانی | روشنایی |
| نانوکامپوزیت های ضد پرتو و محافظ فردی و ابزار و راکتورها | موتورهای الکتریکی | | ذخیره سازهای جدید: مواد نانوحفره نظیر زئولیت ها برای ذخیره سازهای گرمایی برگشت پذیر در ساختمان و شبکه های حرارتی | منابع روشنایی با مصرف بهینه انرژی (LED, OLED) |

نانومتری بهره برد، امکان توسعه فوتوولتائیک های آلی به این طریق امکان پذیر می باشد. ابعاد کوچک این تجهیزات منجر به افزایش بازده جمع آوری ایفای و کاهش اتلاف انرژی در آن ها می شود [۶].


به طور کلی دو نوع ساختار نانویی تک بعدی با استفاده از روش الکتروریسی تولید می شود:

- نانوالیاف غیر آرایش مند: الکتروریسی با روش معمول سبب ایجاد یک بستر منسوج بی بافت متشکل از نانوالیاف می شود که این نوع منسوجات در مصارفی نظیر فیلتراسیون، داربست های پزشکی و فیلم های پوشش دهنده ایمپلنت (مواد قابل کاشت در بدن) مورد استفاده قرار می گیرند (شکل ۳(a)).

- نانوالیاف آرایش مند: الکتروریسی با طراحی و تجهیزات پیشرفته تر نظیر صفحات جمع آوری ایفای دوار و یا سلیندردی که سبب ایجاد نانوالیاف آرایش مند یا دسته ایفای تک محوره می شود، که از این


سامانه های پلیمری به دلیل امکان تولید انبوه با روش های ارزان نظیر فرایندهای تولید از طریق محلول نظیر اسپری، نقاشی و چاپ غلتک به غلتک در مقایسه با سامانه های سیلیکونی کمتر است. به نحوی که قیمت این سامانه ها در یک سال به سرعت کاهش یافته است (از ۳۵ یورو به ۸ یورو به ازای هر وات انرژی). هر چند طول عمر سلول های خورشیدی پلیمری در مقایسه با انواع سیلیکونی به مراتب کمتر است، لیکن قیمت کمتر، سبک تر بودن مواد پلیمری نسبت به مواد سیلیکونی، انعطاف بیشتر و قابلیت تولید مستقیم بر سطوح مختلف نظیر پلاستیک از جمله مزایای قابل توجه این سامانه ها به شمار می روند [۵].

در میان روش های موجود، تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش برای کشیدن محلول پلیمری و تبدیل آن به ایفای، انرژی مکانیکی با انرژی الکتریکی جایگزین شده است. از آنجایی که از این روش می توان برای تولید ایفای میکرو و



شکل ۱. مثال هایی از کاربردهای بالقوه فناوری نانو در بخش انرژی [۱].

برخوردار هستند، که این امر قابلیت نفوذ پلیمرهای با گرانشی زیاد (الکترولیت ژل) را فراهم می سازد. در حال حاضر، مهم ترین مشکل استفاده از نانوالیاف معدنی در سلول های خورشیدی، میزان چسبندگی اندک این الیاف به ماده زمینه پس از تکلیس است. به دلیل استفاده از دمای زیاد در این فرایند که به منظور زدودن پلیمرهای اتصال دهنده استفاده می شود، تنش زیاد ایجاد شده که سبب جمع شدگی بستر نانولیفی و جدا شدن الیاف از ماده زمینه می شود [۷].




شکل ۳. تولید الیاف اکسیدگرافن به روش ترپرسی (a)، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الیاف (b,c)، پارچه بافته شده از الیاف گرافن (d)

الیاف در تجهیزات مبدل انرژی بهره برداری می شود. (شکل ۴ (b,c)) ساختار تک بعدی الیاف اکسید فلزی به منظور هدایت بهتر بار الکتریکی و پلیمرهایی نظیر پلی استایرن (PS)، پلی متیل متاکریلات (PMMA)، پلی وینیل پیرولیدن (PVP) و پلی وینیل استات (PVAc) برای تولید این نانوالیاف در نظر گرفته می شوند.

در مقایسه با سایر پلیمرها، PVP در حلال های بی زبانی نظیر آب انحلال پذیر است و به این ترتیب محلول ریسندگی مناسبی برای الکترورسی فراهم می شود و این پلیمر برای تولید الیاف سرمایی در مقیاس انبوه پیشنهاد می شود. با جایگزین شدن الکترولیت های مایع با انواع جامد و شبه جامد، امکان تولید سلول های خورشیدی انعطاف پذیر فراهم می شود. ساختارهای نانولیفی اکسید فلزی که به روش الکترورسی تولید می شوند در مقایسه با نانوذرات اکسید فلزی از تخلخل بیشتری



شکل ۲. روش های تولید الیاف نانولوله کربن



شکل ۴. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوالیاف الکترونیسی شده به صورت تصادفی (a)، آرایش منظم تحت زاویه مشخص (b) و آرایش منظم (c)

۱-۳ سلول‌های سوختی (Fuel cells)


سلول‌های سوختی تجهیزاتی برای تبدیل انرژی حاصل از اکسیدشدن الکتروشیمیایی سوخت‌های هیدروژنی (در حضور یک کاتالیزور فلزی) به جریان الکتریکی است. این تجهیزات نیازمند شارژ مجدد یا تعویض نیستند، از این رو در سال‌های اخیر تحقیقات به افزایش بازده و ظرفیت تولید آنها معطوف شده است. سلول سوختی متشکل از یک الکترولیت است که میان آنند (قطب منفی) و کاتد (قطب مثبت) قرار می‌گیرد. نوع الکترولیت تعیین کننده نوع سلول سوختی است. غشاءهای الکترولیتی پلیمری (PEM) و سلول‌های سوختی متانولی برای حرکت خودرو و تجهیزات الکترونیکی قابل حمل نظیر دستیارهای دیجیتال شخصی (PDAs)، تلفن همراه و رایانه‌های دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سلول‌های سوختی متانولی به دلیل قابلیت کار در دمای محیط از مقبولیت زیادی برخوردار هستند. در این سلول‌های سوختی متانول به عنوان سوخت مایع در حضور کاتالیزورهای فلزی (پلاتینیوم یا پلاتینیوم/روبییدیوم) اکسید شده و به این ترتیب جریان الکتریسیته تولید می‌شود. طرح‌واره نحوه عملکرد این سلول‌های سوختی در شکل نشان داده شده است.

معمولاً سلول‌های سوختی دارای مقادیر قابل توجهی پلاتینیوم (۶۰-۲۰ درصد وزنی) به عنوان کاتالیزور آنند و لایه نازک کاهنده مقاومت الکتریکی می‌باشند. به دلیل قیمت بالای کاتالیزورهای فلزی، تحقیقات در این حوزه با هدف کاهش میزان کاتالیزور مورد نیاز (در حدود ۰/۱ میلی گرم در هر سانتی‌متر مربع) صورت گرفته است. به منظور بهبود عملکرد کاتالیزورهای آنند، مواد نگهدارنده کاتالیزور باید پایدار بوده و از توزیع یکنواخت برخوردار باشند. به این سبب استفاده از نانومواد متخلخل با نسبت سطح جانبی بیشتر به عنوان الکترود پیشنهاد شده است. نانوالیاف پلی آنیلین (PANI) به عنوان موثرترین بستر ماتریسی برای توزیع نانوذرات پلاتینیوم معرفی شده است. ساختار منفذدار نانوالیاف PANI، منجر به دسترسی آسان‌تر پیش ماده سوختی به کاتالیزور می‌شود و همچنین این الیاف از هدایت الکتریکی بسیار خوبی بهره‌مند می‌باشند. از سوی دیگر با استفاده از روش الکتروسیسی امکان تولید نانوالیاف حاوی نانوذرات کاتالیزور وجود دارد که به صورت یکنواخت و بدون استفاده از یک عامل سطح فعال و یا الگوی خاص در بستر الیاف توزیع شده‌اند.


سایز منافذ میان نانوالیاف با کنترل پارامترهای فرایند نظیر پتانسیل الکتریکی اعمال شده یا نرخ کشش در طی الکتروسیسی قابل تنظیم می‌باشد. برای مثال در سلول‌های سوختی متشکل از نانوالیاف کربن تابیده شده به عنوان آنند، نتایج بهتری نسبت به نانوالیاف کربن صاف فراهم آمده است که این امر ناشی از بهبود قابلیت توزیع یکنواخت پلاتینیوم در ساختار اول می‌باشد. از نانوالیاف حاوی نانولوله‌های کربن تک دیواره (SWCNTs) و چند دیواره (MWCNTs) نیز برای تولید آنند سلول‌های سوختی استفاده می‌شود.

۱-۴ باتری‌های یون لیتیوم (Lithium ion batteries)

تولید باتری‌های یون لیتیوم لیفی به منزله منبع انرژی تجهیزات الکترونیکی با قابلیت پوشیدن از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال ۲۰۰۵، گرند والاس و همکارانش موفق به تولید نخستین نوع از این باتری‌ها شدند. در این باتری پلی پیرول-هگزا فلوروفسفات به عنوان کاتد و پلی پیرول-پلی استایرن سولفونات به عنوان آنند در نظر گرفته می‌شود. مشاهدات انجام شده به منظور آزمون میزان انعطاف‌پذیری این باتری نشان داد که ایجاد گره در این ساختار، ظرفیت باتری را تغییر نمی‌دهد. امروزه، باتری‌های لیتیومی لیفی متشکل از نانولوله‌های کربن آرایش‌مند و الکترودهای فلزی با ظرفیت تخلیه انرژی زیاد تولید شده‌اند [۷].




شکل ۵- طرح‌واره سلول سوختی متانولی. غشاء مبادله‌کننده پروتون به عنوان الکترولیت فقط به یون‌های مثبت اجازه عبور می‌دهد و الکترون‌های دارای بار منفی در مدار خارجی به عنوان جریان الکتریسیته حرکت می‌کنند. الکترودهای متشکل از نانوالیاف کربن حاوی کاتالیزور در شکل نشان داده شده است.




شکل ۸- فرایند تولید الیاف هیبرید Si/CNT [۸].

انتها فیلم کامپوزیتی با سرعت ۱۸۰ دور بر دقیقه تاب داده می‌شود و به لیف کامپوزیتی CNT/Si تبدیل می‌شود. در شکل ۸ فرایند تهیه این الیاف به صورت طرحواره نشان داده شده است. - باتری لیفی سیلیکون/لیتیوم منگنز اکساید (LiMn_2O_4): موفقیت در تولید الیاف هیبرید نانولوله کربن/سیلیکون به عنوان الکتروود سبب فائق آمدن بر مشکل آسیب‌پذیری باتری‌های لیتیوم فلزی شد. بنابراین تولید باتری‌های متشکل از کاتد لیفی و آند لیتیومی به منظور تولید یک باتری کاملاً لیفی در دستور کار محققان قرار گرفت. لیتیوم منگنز اکساید (LMO) به دلیل ولتاژ عملکرد بالا (حدود ۴ ولت) و ثبات ساختاری (تغییر ابعادی کمتر از ۱۰٪) در باتری‌های لیتیومی به عنوان کاتد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تولید این نوع کاتد، ذرات (LMO) از یک محلول مستقیماً بر ورقه نانولوله کربنی قرار داده شده و در انتها با تاب دادن به الیاف هیبریدی



شکل ۹- تولید باتری لیتیومی لیفی بر مبنای لیف پنبه‌ای




شکل ۶- طرحواره باتری یون لیتیوم

باتری‌های یون لیتیوم لیفی که با الکترودهای لیفی متشکل از نانولوله‌های کربن آرایش‌مند عمل می‌کنند، نسل جدیدی از این باتری‌های به شمار می‌آیند. در این میان به برخی از انواع باتری‌های لیتیوم لیفی به اختصار اشاره می‌شود.

- باتری‌های لیفی دارای کاتدی اکسیدمنگنز/نانولوله کربن: در این باتری‌ها الیاف نانولوله کربنی (CNT) آرایش‌مند حاوی نانوذرات دی اکسید منگنز (MnO_2) به عنوان کاتد مورد استفاده قرار می‌گیرند. الیاف CNT از آرایه CNT با قابلیت ریسندگی با قطر کنترل شده ۳۰-۲۰ میکرون تهیه می‌شود. نانوذرات MnO_2 طی رسوبدهی الکتروشیمیایی در محلول آبی در الیاف CNT قرار داده می‌شوند. میزان نانوذرات از طریق دفعات رسوبدهی (۵/۰ تا ۶/۸ درصد وزنی) قابل تغییر است. در این باتری سیم لیتیومی به عنوان آند در نظر گرفته می‌شود. طرحواره این نوع باتری لیتیوم لیفی در شکل ۷ نشان داده شده است.

در این نوع باتری از استفاده از هرگونه جمع‌کننده جریان سیمی اضافی پرهیز شده است. باتری‌های لیفی دارای آند نانولوله کربن/سیلیکون: برخلاف نوع قبل، در این نوع از باتری‌های لیتیومی، سیلیکون در الیاف نانولوله کربنی وارد نمی‌شود. در این نوع باتری از فناوری تخییر با استفاده از پرتو الکترونی به منظور تخییر سیلیکون و رسوبدهی آن بر ورقه نانولوله کربنی استفاده می‌شود. این فیلم دوبعدی آرایش‌مند از کشیدن آرایه CNT و قرار دادن آن روی ماده زمینه تهیه می‌گردد. میزان سیلیکون با تغییر زمان کندپاش الکترونی قابل تنظیم است. در



شکل ۷- طرحواره باتری یون لیتیوم لیفی متشکل از سیم لیتیوم (آند) و کامپوزیت لیفی CNT/MnO_2 (کاتد).




شکل ۱۲. عوامل موثر بر چگالی انرژی در ابرخازن‌ها [۱۰]

همانطور که در شکل ۱۲ نشان داده شده است، چگالی انرژی ابرخازن‌ها با افزایش مساحت جانبی، بهبود رسانش الکتریکی و افزایش ولتاژ بهبود می‌یابد. نخستین انبار انرژی لیفی توسط باگمن و همکارانش در سال ۲۰۰۲ با بهره‌گیری از لیاف متشکل از نانولوله‌های کربنی تک دیواره به عنوان الکترود تولید شد. ابرخازن تهیه شده از توان الکتریکی ۵ F/g و چگالی ذخیره انرژی ۰/۶ Wh/g و طول عمر بیش از ۱۲۰۰ چرخه برخوردار بود. ابرخازن‌های لیفی سپس به عنوان نمونه به صورت یک منسوج تار-پودی بافته شد. ابرخازن‌های لیفی از مزایایی نظیر انعطاف‌پذیری، استحکام و رسانش الکتریکی مناسب، چگالی توان الکتریکی زیاد (۱۰ kW/kg)، شارژ و تخلیه سریع و طول عمر طولانی (بیش از ۱۰۵ چرخه) برخوردار هستند [۱۱].


از پلیمرهای فعال از نظر الکتروشیمیایی می‌توان به پلی آنیلین، پلی پیرول، پلی (۳،۴-اتیلن‌دی‌اکسی‌تایوفن) (PEDOT)، پلی تایوفن (PTh) و مشتقات آن‌ها اشاره کرد [۱۲].

از الکترودهای لیفی تاییده شده در تجهیزات الکترونیکی ساخته شده از لیاف استفاده می‌شود. در شکل ۱۴ به نمونه‌ای از ابرخازن‌های تهیه شده از این مواد اشاره شده است. از اکسیدهای فلزی و پلیمرهای رسانا در تولید لیاف استفاده می‌شود. ابرخازن‌هایی دارای یک ساختار تک بعدی است که می‌توان از آنها در ساختار پارچه‌های گردباف یا تار-پودی استفاده نمود. الکترولیتی که در فواصل میان الکترودها وارد می‌شود، مانع ایجاد اتصال کوتاه می‌شود.

برای مثال از نانوسیم‌های اکسید روی با سطح مخصوص بالا و قابلیت ذخیره بار الکتریکی زیاد، که در دمای کمتر از ۹۰°C سنتز می‌شود،



شکل ۱۳- طرح‌واره پارچه نانولوله کربنی با رسوب سطحی دی‌اکسید منگنز (a) ابرخازن متقارن متشکل از پارچه نانولوله کربن/دی‌اکسید منگنز. الکتروود مثبت (پایین) دی‌اکسید منگنز و الکتروود منفی (بالا) دی‌اکسید منگنز احیا شده می‌باشد



شکل ۱۰- طرح‌واره ای از یک باتری لیتیوم لیفی [۹].

تبدیل می‌شوند. باتری لیفی یون لیتیوم از طریق پیچش دو لیف هیبریدی نانولوله کربن به دور یک لیف پنبه‌ای تهیه شده و در انتها با ژل الکترولیت پوشش داده می‌شوند. باتری لیفی LiMn₂O₄-Li-4Ti₅O₁₂: جایگزین کردن لیتیوم با آندهای آلیاژی از جمله پیشرفت‌های اخیر در عرصه باتری‌های لیتیومی به شمار می‌رود. به منظور تولید این نوع باتری، ابتدا نانوذرات لیتیوم منگنز اکساید از طریق فرایند گرمایی و نانوذرات Li₄Ti₅O₁₂ به روش حالت جامد با استفاده از آسیای گلوله‌ای تهیه می‌شوند. نانوذرات ذکر شده از طریق فرایند ریسندگی همزمان درون ساختار لیاف نانولوله کربنی قرار داده می‌شوند.


در این فرایند دو ورقه نانولوله کربنی کشیده و روی یکدیگر فشرده شده و از درون محلول حاوی نانوذرات تازه تهیه شده عبور داده می‌شوند. لیاف هیبریدی تهیه شده با لایه نازکی از اکسید گرافن برای ایجاد پایداری بیشتر پوشش داده می‌شوند.

۱-۵- ابر خازن‌های لیفی (Fiber-Shaped Super capacitors)


ابرخازن‌ها که خازن‌های الکتروشیمیایی نیز نامیده می‌شوند در موارد متعددی نظیر تجهیزات الکترونیکی، خودروهای هیبریدی، تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر، منابع انرژی پشتیبان و تجهیزات قابل حمل مورد استفاده قرار می‌گیرند. براساس سازوکار انبارش انرژی، ابرخازن‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

(۱) خازن دولایه و

(۲) شبه خازن (شکل ۱۱).



شکل ۱۱. طرح‌واره دو نوع ابرخازن با سازوکار متفاوت.



شکل ۱۵- طرح‌واره ابرخازن لیفی با قابلیت ایجاد رنگ‌های متفاوت [۱۴].

ابرخازن‌ها، چگالی اندک انرژی و توان کمتر در مقایسه با ابرخازن‌های کربنی است. از آنجایی که الکترودهای لیفی تاییده شده می‌باید به صورت مجزا تهیه و سپس تاییده شوند، تولید ابرخازن‌های هیبریدی (ابرخازن‌های نامتقارن) پیشنهاد مناسبی برای تسهیل روند تولید بوده است. برای مثال از الیاف نانولوله کربنی آرایش‌مند به صورت تاییده شده پیرامون سیم تیتانیوم استفاده می‌شود.


ابرخازن‌های رنگی، پل ارتباطی میان مفهوم رنگی شدن و ابزارهای انرژی است. در میان پلیمرهای شناخته شده، پلی‌انیلین (PANI) از هر دو قابلیت ذکر شده برخوردار است. این ماده در حالت‌های گوناگون اکسید شدن به دلیل بارهای الکتریکی مختلف، رنگ‌های متفاوتی نشان می‌دهد.

پلی‌انیلین از قابلیت ایجاد رنگ زرد (در حالت اکسید شدن - leucoemeraldine)، آبی (در حالت کاملاً احیا شده و pernigraniline)، سبز (در حالت کاملاً اکسید شده emeraldine) برخوردار می‌باشد. از آنجایی که تغییر رنگ در این مواد به راحتی با چشم غیرمسلح قابل رویت می‌باشد، ابرخازن‌های رنگی گزینه مناسبی برای استفاده در حس‌گرها و ابرخازن‌های هوشمند منعطف به شمار می‌روند.

تلفیق قابلیت انعطاف‌پذیری با خصوصیات ذاتی خازن‌های سیمی امکان استفاده از محصول نهایی را در صنعت پوشاک، پزشکی و تجهیزات الکترونیک فردی فراهم می‌سازد. در حال حاضر اغلب پوشاک از یک لایه پارچه با ضخامت، انعطاف‌پذیری و تراکم ویژه تهیه می‌شوند؛ که این امر امکان استفاده از باتری و خازن‌ها (متشکل از لایه‌های نازک جمع‌کننده جریان الکتریسیته، الکترودها و مواد جداکننده) را درون ساختار لباس محدود می‌نماید و استفاده از این تجهیزات فقط در لباس‌های رو که دارای تعدد لایه‌های پارچه و ضخامت لازم باشند، امکان‌پذیر است.

بنابراین تحقیقات فراوانی برای فائق آمدن بر این چالش در حال انجام است. تولید ابرخازن‌های لیفی دو محوره (نانولوله کربن/پلی‌انیلین)، با قابلیت انعطاف لازم برای پذیرش گر، از جمله پیشرفت‌های انجام شده در این حوزه می‌باشد.

ادامه دارد ...



شکل ۱۶: انواع مختلف ابرخازن‌های لیفی تاییده شده.

(الف) نانوسیم اکسید روی پوشش داده شده بر روی الیاف بشرساخت.

(ب) الیاف پوشش داده شده با جوهر کربن فعال.

(ج) الیاف متشکل از نانولوله‌های کربنی به عنوان ابرخازن قابل شارژ با نور خورشید.

(د) الکترودهای لیفی دو لایه (۵۰ نانومتر) پلی‌کترولیت پوشش داده شده بر روی نانوالیاف.

(و) الیاف کامپوزیتی پوشش داده شده با الکترولیت [۱۳].

همراه با دی‌اکسید منگنز برای تولید الیاف کامپوزیتی با قابلیت تبدیل به ابرخازن استفاده می‌شود. از ابرخازن‌های لیفی همراه با ژنراتورهای لیفی در منابع انرژی قابل پوشیدن استفاده می‌شود. از معایب این گروه از