



نانو تکنولوژی

تهیه نانوالیاف هادی PEDOT به روش الکترورسی

تهیه و تنظیم: نسیم زرین^۱ | حسین توانایی^۲ | امیر عبدالملکی^۳ | مهدی بازرگانی پور^۴

چکیده

در این پژوهش به بررسی امکان الکترورسی نانوالیاف ۳ و ۴ پلی اتیلن دی اکسی تیوفن (PEDOT) از مونومر آن پرداخته شده است. به این منظور راهکارهای متفاوتی برای امکان پذیر کردن الکترورسی آن انجام شد. ابتدا امکان تولید نانوالیاف PEDOT به صورت خالص بررسی شد. با توجه به ناموفق بودن الکترورسی از پلی آکرلیک اسید (PAA) به عنوان پلیمر کمکی استفاده گردید.

پس از انجام آزمایشات به صورت سعی و خطا، کسب شرایط مناسب الکترورسی دو محلول EDOT/PAA با نسبت ۵۰:۵۰ و ۶۷:۳۳ نانوالیاف امکان پذیر گردید. سپس اکسید کردن وب نانوالیاف یاد شده از طریق دو روش مستقیم (جمع آوری نانوالیاف در حمام پلیمریزاسیون حاوی اکسیدان) و روش غیرمستقیم (قرار دادن وب نانوالیاف در محلول اکسیدان) مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله نانوالیاف PEDOT/PAA ۶۷:۳۳ دارای کمترین قطر ۶,۶۸۸ نانومتر می باشد. همچنین از میان نمونه های تولید شده وب ۵۰:۵۰ PEDOT/PAA اکسید شده با فریک کلراید ۶ آبه ۲ مولار دارای بالاترین رسانایی ۱۶ S/cm می باشد. رسانایی الکتریکی لایه نانوالیاف PEDOT به دست آمده با الکترولیت پلی آکرلیک اسید به عنوان پلیمر کمکی در مقایسه با الکترولیت پلی استایرن سولفونات که در تحقیقات مشابه به عنوان پلیمر کمکی به کار گرفته شده است (بدون استفاده از دوپنت) به صورت چشمگیری بالاتر می باشد.

مقدمه

پلیمرهای رسانا که از اوایل قرن بیست و یکم به صورت چشمگیر مورد توجه محققان قرار گرفته اند، زیرمجموعه ای از پلیمرهای آلی هستند که خواص نیمه هادی یا هادی از خود نشان می دهند، طبق تعریف اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی IUPAC، ابر مولکول زنجیره ای متشکل از چند (پلی) واحد تکراری می باشد.

برای مدت طولانی، پلیمرها به عنوان مواد عایق الکتریکی در نظر گرفته می شدند با این حال تحقیقات نشان داد برخی از پلیمرها خواص نیمه هادی از خود نشان می دهند. پلیمرهای رسانا دارای طیف گسترده ای از هدایت الکتریکی می باشند. رسانایی الکتریکی به مفهوم قابلیت هدایت جریان الکتریکی در یک ماده می باشد و واحد آن در سیستم استاندارد بین المللی واحدها، زیمنس بر متر (S/m) است.

رسانایی الکتریکی فلزات به تعداد الکترون های آزاد و حرکت آنها بستگی دارد. در فلزات تمام الکترون های اوربیتال آخر برای حمل بار الکتریکی آزاد هستند. در مقابل عایق ها الکترون آزاد ندارند و به این ترتیب تقریباً هیچ جریان الکتریکی در آنها شکل نمی گیرد.


پلیمرها نیز جهت داشتن خاصیت رسانایی الکتریکی باید به تقلید از یک فلز دارای الکترون های آزاد باشند و به این منظور لازم است که پلیمر از پیوندهای σ و π به صورت متناوب تشکیل شده باشد که به آن باند مزدوج هم گفته می شود. برای افزایش رسانایی پلیمرهای رسانا، لازم است حامل های بار وارد سیستم مزدوج شوند. این امر که از طریق واکنش های اکسید/احیا و الحاق یون های مقابل انجام می شود، دوپینگ یا دوپ کردن نام دارد.

مطالعات کتابخانه ای نشان داد تحقیقات انجام شده بیشتر روی پلیمرهای رسانای نوع اول مثل پلی پیرول، پلی آنیلین متمرکز بوده است و مطالعات کمتری روی پلیمرهای هادی نوع دوم مثل پلی پیرول، پلی آنیلین متمرکز بوده است و مطالعات کمتری روی پلیمرهای هادی نوع دوم مثل PEDOT شکل ۱ انجام شده است. در میان پلیمرهای رسانایی که در طول ۳ دهه اخیر گزارش شده اند؛ PEDOT به عنوان یکی از پلیمرهایی که دارای پتانسیل های فن آوری و تجاری می باشد در نظر گرفته شده است.

این امر به علت سنتز آسان، هدایت بالا، فعالیت الکترو کرومیک، زیست سازگاری و ثبات بلندمدت آن در هوا است. ۳ و ۴ پلی اتیلن دی اکسی تیوفن PEDOT یکی از پلیمرهای ذاتاً رسانایی است که ممکن است به آن PEDT هم گفته شود. پایه این پلیمر رسانا ۳ و ۴ اتیلن دی اکسی تیوفن EDOT می باشد.

سنتز PEDOT را می توان به دو روش پلیمریزاسیون شیمیایی EDOT و الکتروشیمیایی EDOT تقسیم بندی کرد.

از ویژگی های PEDOT می توان به هدایت الکتریکی بالا و پایداری عالی اشاره کرد. انواع کاربردهای مختلف PEDOT سنسور، سلول سوختی الکترو، اثر میدانی ترانزیستور، لایه هادی سلول خورشیدی و دیود ساطع کننده نور می باشد. انحلال پذیری ضعیف PEDOT در حلال های متداول، فرآیند پذیری آن را با مشکل مواجه کرده است. تولید PEDOT به شکل نانوالیاف، افزایش سطح ویژه را به صورت قابل ملاحظه در پی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان الکترورسی نانوالیاف PEDOT از مونومر آن EDOT و همچنین تولید PEDOT پس از اکسیداسیون نانوالیاف و در نهایت بررسی خصوصیات ساختاری و الکتریکی نانوالیاف نهایی می باشد.



تجربیات/تئوری

می‌شود، محلول ۲ درصد وزنی حجمی ۵۰:۵۰ EDOT/PAA در حلال دی‌متیل فرم

آمید تهیه گردید و سپس امکان الکترورسی آن بررسی شد.

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل ۳) نشان داد که با این غلظت، الکترورسی امکان پذیر نبوده و حاصل الکترواسپری می‌باشد که به تولید نانوذرات می‌انجامد. با توجه به موفق نبودن الکترورسی محلول ۲ درصد وزنی حجمی، غلظت محلول افزایش داده نهایتاً در ۲۰ درصد ۵۰:۵۰ EDOT/PAA در نانوالیاف الکترورسی شده سهم EDOT/۶۷:۳۳ به ۶۷ درصد افزایش داده شد و محلول ۲۰ درصد وزنی حجمی EDOT/۶۷:۳۳ PAA تهیه گردید و نانوالیاف بدون دانه و نسبتاً یکنواخت به دست آمد. (شکل ۴-ب) در راستای افزایش سهم EDOT در نانوالیاف نهایی در این مرحله سهم EDOT به ۸۳ درصد افزایش داده و الکترورسی محلول با غلظت ۲۰ درصد در دی‌متیل فرمامید انجام شد. از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده می‌شود الکترورسی با سهم ۸۳ درصد برای EDOT ناموفق بوده و بیشتر ذراتی که با الیاف هم مربوط می‌گردند؛ شکل گرفته است. (شکل ۵)

اکسیداسیون نانوالیاف EDOT/PAA به روش غیرمستقیم و مستقیم انجام گردید. منظور از اکسیداسیون غیرمستقیم، قرار دادن لام پوشش داده شده با نانوالیاف الکترورسی شده در محلول اکسیدان می‌باشد. براساس نتایج به دست آمده این روش برای اکسیداسیون وب نانوالیاف EDOT/PAA مناسب نمی‌باشد؛ همچنین اکسیداسیون نانوالیاف EDOT/PAA به روش مستقیم انجام شد. منظور از اکسیداسیون مستقیم، قرار دادن محلول اکسیدان فریک کلراید ۶ آبه زیر منطقه الکترورسی می‌باشد و نانوالیاف روی صفحه جمع کننده وارد حمام اکسیداسیون می‌شوند.

لازم به ذکر است برخلاف روش غیرمستقیم، تغییر رنگ نانوالیاف از سفید به سیاه بر اثر پلیمریزاسیون EDOT به PEDOT در حمام اکسیداسیون در فاصله زمانی کوتاهی شکل می‌گرفت (شکل ۴-ج و ۴-د)

نتیجه‌گیری

نانوالیاف PEDOT/PAA با دو نسبت ۵۰:۵۰ و ۶۷:۳۳ به روش الکترورسی محلول مونومر EDOT و پلیمر کمی PAA در محلول اکسیدان بدون دانه و نسبتاً یکنواخت الکترورسی شد.

کمترین میانگین قطر نانوالیاف PEDOT/PAA ۲۹۸۶ نانومتر به دست آمد. بیشترین هدایت الکتریکی مربوط به نانوالیاف PEDOT/PAA ۵۰:۵۰ S/cm ۰/۱۶ اندازه‌گیری شد که در مقایسه با پژوهش‌های انجام شده مشابه (جدول ۱) به صورت چشمگیری بالاتر می‌باشد.

پی‌نوشت

- ۱- کارشناسی ارشد گرایش الیاف پلیمری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۲- عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- عضو هیئت علمی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۴- پژوهشکده نانو تکنولوژی و مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی اصفهان

منبع:

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران (دانشگاه گیلان)

مونومر EDOT، نمک سدیم آنتراکینون-۲-سولفونیک اسید، چپس پلی (اتیلن گلیکول) با متوسط وزن مولکولی ۴۰۰۰۰۰، پودر پلیمر پلی آکریلیک اسید با متوسط وزن مولکولی ۴۵۰۰۰۰ گرم بر مول از شرکت Sigma-Aldrich آمریکا خریداری شدند.

در این پژوهش ابتدا مونومر EDOT با استفاده از فریک کلراید ۶ آبه به پلیمر PEDOT سنتز گردید؛ سپس جهت بررسی امکان الکترورسی PEDOT روش‌های متفاوتی امتحان گردید از جمله:

- الکترورسی PEDOT بدون دوپنت در اتیلن گلیکول و دی‌متیل سولفوکساید به صورت جداگانه

- الکترورسی محلول PEDOT در دی‌متیل سولفوکساید در حضور دوپنت آنتراکینون سولفونیک اسید

- الکترورسی محلول مخلوط PEDOT و پلی‌اتیلن گلیکول در حلال دی‌متیل سولفوکساید بدون دوپنت

- الکترورسی محلول مونومر EDOT و پلیمر پلی آکریلیک اسید در حلال دی‌متیل فرمامید

غلظت‌های مختلف PEDOT و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درصد وزنی حجمی جهت الکترورسی تهیه گردید. پس از اضافه کردن PEDOT به حلال، محلول پس از ۱۲ ساعت همزدن با مگنت در دمای محیط تهیه شد.

همچنین محلول EDOT/PAA در حلال دی‌متیل فرمامید به مدت ۷۲ ساعت در دمای محیط تهیه شد. از محلول به دست آمده که بی‌رنگ، شفاف و همگن می‌باشد به عنوان محلول الکترورسی استفاده شد. لازم به ذکر است که الکترورسی مذکور در ۴ سطح EDOT/PAA (۲ درصد وزنی حجمی ۵۰:۵۰ EDOT/PAA و ۲۰ درصد وزنی حجمی ۶۷:۳۳ EDOT/PAA و ۵۰:۵۰ EDOT/PAA ۸۳:۱۷) در دی‌متیل فرمامید و شرایط مختلف الکترورسی انجام شد.

در این حالت اکسیداسیون پس از الکترورسی محلول حاوی EDOT انجام گرفت تا مونومر EDOT پلیمریزه شود و پلیمر PEDOT به دست آید.

از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، مدل Philips XL 30 ساخت شرکت Philips کشور هلند جهت بررسی مورفولوژی نانوالیاف تولیدی استفاده گردید. هدایت الکتریکی به روش پروب چهار نقطه‌ای اندازه‌گیری شد که دستگاه اندازه‌گیری جریان با دقت ۱ پیکو آمپر، مدل Keithley 2400 sourcemeter، ساخت شرکت Tektronix کشور آمریکا می‌باشد.

بحث و نتایج

با توجه به آزمایش‌های انجام گرفته به طور کل نتیجه‌گیری شد که الکترورسی پلیمر PEDOT سنتز شده امکان پذیر نمی‌باشد و حتی به کارگیری مواد کمی هم به بهبود نتایج الکترورسی منجر نمی‌شود. شکل ۲ تصاویر SEM به دست آمده از این مرحله می‌باشد.

تمرکز تحقیق متوجه الکترورسی مونومر EDOT گردید به همین علت از پلیمر کمی پلی آکریلیک اسید با مونومر EDOT استفاده شد.

از آن جایی که پلیمر پلی آکریلیک اسید با درصد‌های بسیار کم به تنهایی الکترورسی