

تهیه و توصیف غشای الیاف توخالی پلی آنیلین / پلی اکریلونیتریل

فاطمه کوهستانی^۱ | مهدی نوری^۲

چکیده

پلی آنیلین با استفاده از روش اکسیداسیون شیمیایی با موفقیت سنتز گردید. سپس غشای نامتقارن الیاف توخالی از مخلوط پلی آنیلین آندوپ شده / پلی اکریلونیتریل با غلظت‌های مختلف پلی آنیلین طی فرآیند ریسندگی خشک و تر تولید شد. اثر افزایش درصد پلی آنیلین آندوپ شده بر ساختار غشا، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FE-SEM) مورد بررسی قرار گرفت؛ علاوه بر آن خواص مکانیکی الیاف از جمله استحکام و ازدیاد طول اندازه‌گیری شد. برای بررسی بار سطح غشاء، آبدوستی یا آب‌گریزی غشاء از آزمون زاویه تماس و زتا پتانسیل استفاده شد. بار سطحی غشای الیاف توخالی پلی اکریلونیتریل حاوی صفر درصد پلی آنیلین با پتانسیل زتای $12/78 \text{ mV}$ - و همچنین بار سطحی غشای الیاف توخالی تهیه شده حاوی $2/5$ درصد پلی آنیلین با پتانسیل زتای سطح $16/1 \text{ mV}$ - در pH خنثی منفی می‌باشد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت پلی آنیلین آندوپ شده بار سطح غشا منفی‌تر و خاصیت آب‌گریزی غشا افزایش می‌یابد.

۱- مقدمه

پنج درجه سانتیگراد نگهداری شد. $77/325$ گرم از پر سولفات آمونیوم به تدریج در 35 میلیلیتر از اسید کلریدریک 1 نرمال حل شد و در مدت 20 دقیقه و به تدریج به محلول آنیلین در اسید هیدروکلریک اضافه گردید. واکنش پلیمریزاسیون به مدت 4 ساعت در دمای صفر درجه انجام گردید. سپس برای آندوپ کردن پلی آنیلین 150 میلی لیتر محلول آمونیاک 1 نرمال مورد استفاده قرار گرفت و مخلوط حاصل به مدت 4 ساعت هم خورده تا مخلوط که ابتدا به رنگ سبز تیره بود به رنگ آبی تیره درآمد.

۲-۳- تهیه غشای الیاف توخالی

غشای الیاف توخالی پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین توسط فرآیند ریسندگی تر و خشک از طریق وارونگی فاز با استفاده از حلال ان متیل پیرولیدین و ضد حلال آب تهیه شده است. برای تولید الیاف توخالی به روش تر و خشک، محلول ریسندگی با غلظت 12 درصدوزنی پلی اکریلونیتریل تهیه و درصدهای مختلفی از پلی آنیلین صفر درصد، $0/5$ درصد، یک درصد، $2/5$ درصد و 5 درصد وزنی نسبت به وزن پلیمر مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۴- بررسی خواص غشای الیاف توخالی

۲-۴-۱- بررسی مورفولوژی و اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی:

برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی الیاف توخالی، ضخامت دیواره آنها و مورفولوژی الیاف توخالی پلی اکریلونیتریل / پلی آنیلین، از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد.

۲-۴-۲- بررسی خواص مکانیکی غشای الیاف توخالی

اندازه‌گیری استحکام، ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف توسط دستگاه استحکام‌سنج صورت گرفت. برای هر نمونه حداقل 10 اندازه‌گیری انجام شد و میانگین آن گزارش داده شد. استحکام محاسبه در دستگاه بر حسب CN/TEX می‌باشد. ازدیاد طول تا حد پارگی (ϵ) نیز از طریق معادله (۱) به دست می‌آید که ΔL نسبت ازدیاد طول و L_0 طول اولیه می‌باشد.

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

معادله (۱)

مسائل اقتصادی در استفاده از غشاها در فرآیند جداسازی سبب توسعه غشاها در الیاف توخالی شده که نسبت سطح به حجم آنها بزرگ می‌باشد. از غشای الیاف توخالی به‌طور گسترده برای صنایع جداسازی، جداسازی گاز به دلیل سطح جداسازی بالا و انتخابگر، ویژگی انتقال جرمی عالی به دلیل ساختمان الیاف توخالی که این نوع الیاف می‌تواند در اصلاح آب (خالص‌سازی و نمک‌زدایی)، اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس، میکروفیلتراسیون، همودیالیز، جداسازی هیدروکربن‌ها توسط فرآیند تراوش تبخیری، کاربرد داشته باشند. جداسازی غشایی یا فیلتراسیون غشایی به عنوان یکی از موثرترین تکنولوژی‌ها برای حذف آلودگی‌ها از آب به دلیل بازده بالا، عدم نیاز به مواد شیمیایی، برداشت یا حذف انتخابی، عملکرد آسان، قیمت پایین، مصرف انرژی کم و سازگاری با محیط می‌باشد. پلی آنیلین یک پلیمر رسانای آلی است که به راحتی سنتز شده و در کاربردهای مختلف و وسیعی استفاده می‌شود. فان و همکارانش نشان دادند که افزودن نانوالیاف پلی آنیلین به پلی سولفون باعث بهتر شدن خواص آبدوستی و تراوایی غشایی و خواص گرفتگی غشای پلی سولفون شده است. با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد پلی آنیلین، غشای الیاف توخالی از مخلوطی از پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین توسط فرآیند ریسندگی تر و خشک از طریق وارونگی فاز تهیه می‌شود تا پس از تهیه غشا الیاف توخالی در شرایط مختلف، ساختار داخلی، خواص مکانیکی این غشا بررسی گردد.



۲- تجربیات

۲-۱- مواد:

کوپلیمر اکریلونیتریل وینیل استات از کارخانه پلی اکریل ایران (اصفهان) متوسط وزن مولکولی 70000 g/mol تهیه شد. ان متیل پیرولیدین (NMP) به عنوان (حلال) و از آب مقطر به عنوان ضد حلال استفاده شد. پلی آنیلین مورد استفاده در آزمایشگاه تهیه و روش تولید این پلیمر به صورت پلیمریزاسیون اکسایشی آنیلین در محیط اسیدی می‌باشد.

۲-۲- سنتز پلی آنیلین

ابتدا 3 میلی لیتر از آنیلین دوبار تقطیر شده در 150 میلی لیتر از اسید کلریدریک 1 نرمال حل شده و در حال هم زدن با همزن مغناطیسی در حمام یخ با دمای صفر تا





شکل ۱: تصویر FE-SEM مقطع عرضی الیاف توخالی تهیه شده به ترتیب حاوی (الف) ۰، (ب) ۰/۵، (ج) ۱، (د) ۲/۵، (ه) ۵ درصد

شکل دیده می‌شود تخلخل از سطح داخلی الیاف آغاز شده و تا لایه خارجی ادامه می‌یابد. لایه خارجی دارای ضخامت کمتری از لایه داخلی است که می‌توان آن را به فاصله شکاف هوای ۲۰ سانتیمتری تولید الیاف نسبت داد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود با افزایش غلظت پلی‌آنیلین اندازه حفره‌ها کاهش می‌یابد و ساختار الیاف متراکم‌تر می‌شود. همچنین با افزایش مقدار پلی‌آنیلین قطر داخلی و خارجی الیاف توخالی تهیه شده به ترتیب افزایش می‌یابد. نمودار ۱ اندازه قطر الیاف داخلی و خارجی الیاف را نشان می‌دهد.

۲-۳- بررسی خواص مکانیکی غشای الیاف توخالی

۲-۳-۱- بررسی استحکام و ازدیاد طول غشای الیاف توخالی حاوی مقادیر مختلف پلی‌آنیلین:

نمودار ۱ نشان‌دهنده استحکام الیاف توخالی حاوی مقادیر ۰، ۰/۵، ۱، ۲/۵ و ۵



نمودار ۱- مقایسه اندازه قطر داخلی و خارجی غشای الیاف توخالی از مقادیر مختلف پلی آنیلین

۲-۴-۳- بررسی زاویه تماس غشای الیاف توخالی

اندازه‌گیری زاویه تماس با قطره آب (با حجم ۴ میکرولیتر) توسط سیستم مجهز به یک دوربین CCD دارای نرم افزار سنجش زاویه تماس قطره با سطح انجام شده است.


۲-۴-۴- ارزیابی بار سطح غشای الیاف توخالی توسط دستگاه زتا سایزر:

پتانسیل زتای اندازه‌گیری شده غشای الیاف توخالی حاوی ۰ درصد و ۲/۵ درصد پلی آنیلین تحت pH خنثی انجام شده است. آزمایش در دمای ۲۲ درجه سانتیگراد، رطوبت ۲۰ درصد و فشار ۱ اتمسفر انجام شده است. از هر نمونه ۵ اندازه‌گیری زتا پتانسیل انجام و میانگین آن گزارش داده شد.


۳- بحث و نتایج

۳-۱- مطالعه ساختار توسط FE-SEM

تصویربرداری از سطح مقطع غشاها با غلظت‌های مختلف پلی آنیلین در شکل ۱ نشان داده شده است. با تصویربرداری سطح مقطع غشاها، ساختار عمومی غشاء نامتقارن با یک لایه نازک پوسته متراکم و کاملاً فشرده بر روی سطح خارجی و لایه‌ای متخلخل و حفره‌دار به عنوان لایه نگارنده مشاهده گردید. همانطور که از




نمودار ۲ (راست) استحکام غشای الیاف توخالی حاوی درصدهای مختلف پلی آنیلین، نمودار ۳ (چپ): درصد ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف توخالی حاوی مقادیر مختلف پلی آنیلین



شکل ۳: زتا پتانسیل اندازه‌گیری شده غشای الیاف توخالی حاوی پلی‌اکریلونیتریل / پلی‌آنیلین حاوی ۰ درصد پلی‌آنیلین (ب) ۲/۵ درصد پلی‌آنیلین (الف)

به سمت ۰ درجه میل خواهد کرد. از شکل ۲ که تصاویر آنالیز زاویه تماس را نشان می‌دهد؛ واضح است که با افزایش غلظت پلی‌آنیلین آندوپسده در دوپ ریسندگی، زاویه تماس افزایش می‌یابد که مشخص‌کننده افزایش در آبگریزی غشا می‌باشد.



شکل ۴: تصاویر حاصل از آنالیز زاویه تماس از غشاهای تهیه شده با درصد‌های مختلف پلی‌آنیلین (الف) ۰ درصد، (ب) ۰/۵ درصد، (ج) ۱ درصد، (د) ۲/۵ درصد، (ه) ۵ درصد

درصد پلی‌آنیلین نسبت به وزن پلیمر است.

این نمودار نشان می‌دهد که استحکام الیاف تولید شده با افزایش درصد پلی‌آنیلین در دوپ ریسندگی کاهش می‌یابد. در نمودار ۲ از دید طول الیاف تا حد پارگی در مقابل درصد‌های مختلف پلی‌آنیلین نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد‌های پلی‌آنیلین از دید طول الیاف کاهش می‌یابد.

۳-۴- اندازه‌گیری بار سطح غشای الیاف توخالی توسط زتا پتانسیل

ویژگی الکتریکی غشای الیاف توخالی تهیه شده پلی‌اکریلونیتریل و الیاف توخالی پلی‌اکریلونیتریل / پلی‌آنیلین حاوی ۰ درصد و ۲/۵ درصد پلی‌آنیلین با استفاده از اندازه‌گیری پتانسیل زتا بررسی شده است. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش مقدار پلی‌آنیلین پتانسیل زتا منفی تر شده و ۳/۳۲ - یا ۱۱/۴۹ درصد افزایش یافته است. شکل ۳، منحنی زتا پتانسیل مربوط به غشای الیاف توخالی حاوی ۲/۵ درصد پلی‌آنیلین را نشان می‌دهد.

۳-۳- بررسی خاصیت آب‌دوستی و آب‌گریزی غشای الیاف توخالی

جهت اندازه‌گیری زاویه تماس معمولاً چند قطره آب بر روی نقاط مختلف سطح یک غشا چکانده شده و سپس زاویه خط مماس بر قطرات نسبت به سطح افق تعیین می‌گردد. هرچه قطرات آب بیشتر بر روی سطح پهن شوند، زاویه مذکور θ کوچکتر شده و در نتیجه، غشا از آب‌دوستی بیشتری برخوردار است. زاویه θ در غشاهای آب دوست کوچک بوده و با افزایش در میزان آب دوستی غشا مقدار آن

۴- نتیجه‌گیری کلی

غشاهای الیاف توخالی تهیه شده از پلی‌اکریلونیتریل با درصد‌های مختلف پلی‌آنیلین، توسط فرآیند ریسندگی تر خشک از طریق وارونگی فاز با موفقیت تهیه شده و دارای ساختار نامتقارن می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد افزایش مقدار پلی‌آنیلین در محلول ریسندگی موجب کاهش خواص از جمله خواص مکانیکی (استحکام و ازدیاد طول) می‌شود. مجتمع شدن ذرات پلی‌آنیلین می‌تواند موجب ناهمگن شدن ساختار داخلی و کاهش ازدیاد طول تا حد پارگی و استحکام الیاف شود. همچنین با افزایش مقدار پلی‌آنیلین آندوپ شده خاصیت آبگریزی غشا افزایش و بار سطح غشا منفی تر می‌شود. این ویژگی ایجاد شده در غشای الیاف توخالی به واسطه وجود پلی‌آنیلین آندوپ شده می‌تواند در بسیاری از موارد چون جداسازی مایعات با استفاده از در غشا کاربرد داشته باشد.

پی‌نوشت

۱- کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان fatemeh.koohestani@gmail.com

۲- دانشیار دانشگاه گیلان mnouri69@guilan.ac

درصد پلی‌آنیلین	CA Right	CA left
۰٪	۰۶/۵۵	۰۶/۵۵
۰٪/۱۵	۰۷/۶۴	۰۲/۶۱
۱٪	۰۷/۶۷	۰۳/۶۲
۲٪/۱۵	۰۷/۶۹	۰۳/۶۷
۵٪	۰۴/۷۰	۰۴/۶۹

جدول ۱ زاویه‌های حاصل از آنالیز زاویه تماس غشاهای الیاف توخالی تهیه شده

منابع در دفتر مجله موجود است