



سنتز نانوالیاف اکسید تنگستن به روش الکترورسی جهت حسگری گاز و کرومیک هیدروژن

فاطمه توکلی فروشانی^۱ | هژیر بهرامی^۱ | حسین توانایی^۲ | مهدی رنجبر^۲

چکیده

در این پژوهش خاصیت گاز و کرومیک نانوالیاف اکسید تنگستن جهت حسگری گاز هیدروژن بررسی شده است. در ابتدا پیش ماده تنگستنی پروکسوپلی تنگستیک اسید (PPTA) با دستور کدو سنتز شد. سپس با پلیمر کمکی پلی وینیل پیرولیدون (PVP) و حلال اتانول ریسندگی الکتروستاتیکی گردید. سرانجام با عملیات کلسینه کردن در دمای 500°C با نرخ $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ پلیمر کمکی حذف و سه نمونه نانوالیاف اکسید تنگستن با قطر متوسط 103 ، 182 و 293 نانومتر متشکل از دانه‌های به هم پیوسته تهیه گردید. نتایج بررسی خاصیت گاز و کرومیک نشان می‌دهد وب نانوالیاف اکسید تنگستن پس از گذشت حدود 1 دقیقه در مقابل گاز هیدروژن - آرگون ($90-10$) از بی‌رنگ به آبی تغییر رنگ می‌دهد.

۱- مقدمه

ساختارهای نانوالیافی به علت سطح مخصوص بالا یکی از ساختارهای مناسب جهت حسگری گاز تلقی می‌شوند. تکنیک الکترورسی روشی غیر گران و راحت جهت تهیه انواع مختلف نانوالیاف است. به کمک این روش می‌توان کنترل خوبی روی قطر الیاف داشت و به همین علت در این پژوهش ساختار نانولیفی تهیه شده به روش الکترورسی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای اولین بار بررسی خاصیت گاز و کرومیک نانوالیاف اکسید تنگستن در دمای محیط جهت حسگری گاز هیدروژن انتخاب شد و اثر قطر نانوالیاف بر تغییر رنگ گاز و کرومیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

ابداع و بهبود روش‌های تشخیص گازهای خطرناک از نظر ایمنی و سلامت برای بشر امری بسیار مهم می‌باشد. حسگرهای گازی کاربردهای متعددی از قبیل نظارت بر محیط زیست، تولید صنعتی و ایمنی، تشخیص پزشکی و صنایع نظامی دارند. تا به حال حسگرهای مختلفی جهت حسگری گاز هیدروژن معرفی شده‌اند در این بین، حسگرهای اکسید فلزی به علت ساخت آسان، هزینه کم، پاسخ سریع، حساسیت بالا و اندازه کوچک مورد مطالعه بیشتری قرار گرفته است.

۲- تجربیات

۲-۱ سنتز سل پروکسوپلی تنگستیک اسید (PPTA)

جهت تهیه نانوالیاف اکسید تنگستن ابتدا سل پروکسوپلی تنگستیک (PPTA) مطابق روش کدو تهیه شد. بدین صورت که ابتدا سیم تنگستن (خالص) خرد شده سپس طی چندین مرحله با آب و صابون، استون، اتانول، حمام اولتراسونیک و آب دی یونیزه شست‌وشو می‌شود تا از هرگونه آلودگی زدوده شده و در آخر خشک می‌گردد. 20 ml آب اکسیژنه (30% درصد مرک) به 5 g سیم تنگستن خرد شده افزوده، در محیط تاریک با دمای $20-23^{\circ}\text{C}$ روی همزن مغناطیسی قرار داده شد تا آرام آرام تنگستن در آب اکسیژنه حل شود. پس از حل شدن کامل تنگستن، به منظور حذف آب اکسیژنه واکنش نداده در محلول، یک سیم پلاتینی به مدت یک

اکسید تنگستن یکی از پر کاربردترین این اکسیدهای فلزی جهت حسگری گاز هیدروژن می‌باشد که می‌تواند آشکارسازی هیدروژن را به دو شکل تغییر مقاومت الکتریکیو تغییر رنگ موسوم به گاز و کرومیک نشان دهد. اکسید تنگستن در شکل‌های مختلفی از جمله ی فیلم، نانومیله و نانوالیاف جهت حسگری الکتریکی گاز هیدروژن مطالعه شده است اما حسگرهای الکتریکی خطر ایجاد جرقه و انفجار حین استفاده را دارند؛ بنابراین کاربرد عملی آنها برای گاز هیدروژن نیازمند احتیاط و دقت است به همین خاطر در پژوهش حاضر حسگری گاز و کرومیک اکسید تنگستن که روشی ایمن تر است مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ سریع حسگرهای گاز و کرومیک مستلزم استفاده از کاتالیستی از جنس فلزات نجیب نظیر Pt، Pd و بر روی سطح ماده حسگر است تا به واسطه آن مولکول‌های گاز هیدروژن سریعتر به اتم یا یون هیدروژن تجزیه شده و در داخل ماده حسگر پخش شوند و تغییر رنگ اتفاق بیفتد.



جدول ۱: مشخصات محلول‌های الکتروریسی نمونه ۳ و ۲، ۱

نمونه	PVP MW(kDa)	PPTA/Ethanol(v/v)	PVP/(Ethanol+PPTA)(g/ml)
۱	۲۹	0,6/3	0,27
۲	۱۳۰۰	1,8/1,8	0,06
۳	۲۹	2,1/1,4	0,18

جدول ۲: شرایط الکتروریسی نمونه ۳ و ۲، ۱

نمونه	(kV) ولتاژ	(ml/h) نرخ تغذیه	(cm) فاصله نازل تا جمع کننده
1	19	0,3	16
2	17	0,4	16
3	20	0,8	16

۳-۲- الکتروریسی

محلول‌های الکتروریسی آماده شده را در سرنگ‌های پلاستیکی ۵ میلی لیتری با گیج ۲۳ ریخته سپس آن را در جایگاه پمپ تغذیه قرار داده و هر محلول به مدت ۱۰ ساعت بر ورقه آلومینیومی روی جمع کننده چرخان (با سرعت rpm ۱۰۰) با شرایط درج شده در جدول ۲ الکتروریسی شد.

۴-۲- کلسینه کردن

وب‌های کامپوزیتی تهیه شده پس از افزایش دما با نرخ ۵ درجه سلسیوس بر دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سلسیوس به مدت ۲ ساعت در هوا توسط کوره‌ی دما بالا (Exciton, EX.1200-2L) کلسینه شدند.

۵-۲- مشخصه‌یابی

جهت بررسی مورفولوژی و ساختار سطحی نانوالیاف قبل و بعد از عملیات کلسینه کردن از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM Philips, XL30) استفاده شد و همچنین FTIR (Hartmann & Braun, MB Series) (BOMEM) برای شناسایی گروه‌های عاملی و ترکیب شیمیایی استفاده شدند.

۶-۲- تست گازوکرومیک وب نانوالیاف اکسید تنگستن

جهت بررسی خاصیت گازوکرومیک وب نانوالیاف اکسید تنگستن، ۰/۰۳g از هر


ساعت درون محلول قرار می‌گیرد.

پلاتین موجب تجزیه آب اکسیژنه به آب و اکسیژن می‌شود. سپس سیم پلاتینی را در آورده، ۲۰ml اتانول خالص (مرک) در دمای ۸۰°C به سل اضافه شد و پس از تغییر رنگ سل از شیری به زرد روشن سل را صاف کرده و در یخچال با دمای ۲-۴°C نگهداری کردیم.


از آنجایی که با افزودن اتانول در دمای ۸۰°C، آب سل تبخیر شده و به تبع آن هنگام فرایند الکتروریسی گرفتگی سوزن داشتیم به همین علت در فرایند سنتز سل نمونه ۱ و ۲ این مرحله را اجرا نکرده و تنها برای سل نمونه ۳ اتانول در دمای ۸۰°C اضافه شد. حذف این مرحله صرفاً راهکاری برای الکتروریسی بهتر بود.

۲-۲- تهیه محلول الکتروریسی

تهیه محلول‌های الکتروریسی بدین ترتیب صورت گرفت که؛ اتانول خالص (مرک) به عنوان حلال و سل را به نسبت‌های درج شده در جدول ۱ با یکدیگر مخلوط کرده سپس به صورت تدریجی پلیمر PVP با وزن مولکولی درج شده در جدول ۱ به آن اضافه شد و تا بدست آمدن یک محلول کاملاً یکنواخت روی استیرر و در دمای محیط همزده شد. (برای اینکه بتوانیم سه قطرمتنوع از نانوالیاف اکسیدتنگستن تهیه کنیم مجبور به استفاده از PVP با دو وزن مولکولی مختلف شدیم.)



شکل ۱: تصاویر SEM نانوالیاف PPTA-PVP (A) و (B) قبل از کلسینه کردن و (C) و (D) نانوالیاف اکسیدتنگستن (D, E و F قبل از کلسینه کردن)



کامپوزیتی به صورت غیرصاف و دانه دانه تبدیل شده است. بدین ترتیب قطر متوسط نانوالیاف به ترتیب به ۱۰۳، ۱۸۲ و ۲۹۳ نانومتر کاهش یافته است. شکل ۲ طیف FTIR PVP و نانوالیاف نمونه ۲ قبل و بعد از کلسینه کردن را نشان می‌دهد.

همان‌طور که طیف a نشان می‌دهد پیک‌های مشخصی PVP در عددیهای موجی 3452 cm^{-1} (C-H کششی غیرمتقارن SP^3)، 2955 cm^{-1} (C-H کششی غیرمتقارن SP^3)، 1663 cm^{-1} (C=O آمیدی)، 1423 cm^{-1} (C-H کششی گروه‌های متیلنی)، 1288 cm^{-1} (C-N)، 976 cm^{-1} (C-C زنجیر)، 806 cm^{-1} (N-C=O کششی) می‌باشند.

همان‌طور که مشاهده می‌شود طیف b (نانوالیاف کامپوزیتی PVP - PPTA قبل از کلسینه کردن) حاوی تمام پیک‌های مشخصه PVP بوده و به علاوه پیک‌هایی در عدد موجی 976 cm^{-1} (ارتعاشات کششی W=O خارجی) و چند پیک در محدوده $610-820 \text{ cm}^{-1}$ (ارتعاشات کششی W-O-W) دارد که پیک‌های مشخصه مربوط به PPTA هستند. لازم به ذکر است که طیف a و b نسبت به پیک C-H SP^3 نرمالایز شده‌اند.

طیف FTIR نانوالیاف کامپوزیتی PPTA-PVP پس از کلسینه شدن (شکل ۲-۲) تنها پیک پهن و شدیدی در عدد موجی 806 cm^{-1} را نشان می‌دهد. عدم حضور پیک‌های مشخصه PVP پس از کلسینه کردن حاکی از حذف کامل PVP از ساختار نانوالیاف مرکب بوده و مشاهده پیک مشخصه اکسیدتنگستن کریستالی در عدد موجی 806 cm^{-1} (ارتعاشات کششی O-W-O) نشان از تشکیل اکسیدتنگستن خالص از PPTA است.

۳-۲- بررسی خاصیت گازوکرومیک نانوالیاف

شکل ۳ تصاویر تغییر رنگ سه نمونه نانوالیاف اکسیدتنگستن با قطرهای مختلف در مجاورت گاز هیدروژن ۱۰ درصد با توجه به مدت زمان در معرض گاز قرار گرفتن نشان می‌دهد.

مشاهده می‌شود که هر سه نمونه نانوالیاف در مجاورت گاز هیدروژن ۱۰ درصد از ته زرد به آبی تغییر رنگ دادند اما عمق رنگی این سه نمونه نانوالیاف با قطرهای مختلف کاملاً با یکدیگر متفاوت می‌باشد و نمونه ۱ با میانگین قطر در حدود ۱۰۳ نانومتر زودتر از دو نمونه دیگر به گاز هیدروژن ۱۰ درصد واکنش نشان داد (در ثانیه ۳۵ نقطه آبی رنگی روی آن ظاهر شد).


۴- نتیجه‌گیری

نانوالیاف اکسیدتنگستن با متوسط قطر ۱۰۳، ۱۸۲ و ۲۹۳ نانومتر به روش الکترورسی تهیه گردید. این نانوالیاف قابلیت تشخیص گاز هیدروژن ۱۰ درصد پس از زمان حدود ۱ دقیقه با تغییر رنگ به آبی را دارند.

پی‌نوشت:

۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان



شکل ۲: طیف FT-IR (a) پودر PVP (b) نانوالیاف PVP-PPTA (c) نانوالیاف اکسیدتنگستن نمونه ۲


نمونه نانوالیاف را روی لام قرار داده، سپس جهت فعال کردن سطح نمونه‌ها در برابر گاز هیدروژن، ۱ ml / محلول 0.2 g/l PdCl_2 بر روی هر کدام از نمونه‌ها چکانده شد. هر سه نمونه با هم داخل سل فولادی قرار گرفته و به مدت ۶ دقیقه در معرض جریان گاز هیدروژن - آرگون ۱۰-۹۰ درصد قرار گرفتند. سپس به کمک دوربین عکاسی درحالی که نمونه‌ها داخل سل در حال رنگی شدن بودند از آنها عکس گرفته شد.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- مشخصه یابی نانوالیاف

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف PPTA-PVP به ترتیب متوسط قطر ۱۹۹، ۲۰۵ و ۷۵۵ نانومتر را برای نمونه‌های A، B و C نشان می‌دهد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود هر سه لیف مورفولوژی یکنواخت و بدون دانه دارند. تصاویر SEM نانوالیاف A، B و C بعد از کلسینه کردن به ترتیب در شکل ۱- F, E, D آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود پس از کلسینه کردن و حذف PVP قطر نانوالیاف کاهش یافته و سطح صاف نانوالیاف



شکل ۳: تغییرات رنگ نانوالیاف اکسیدتنگستن در مجاورت گاز هیدروژن ۱۰ درصد بر حسب زمان