



# تکمیل پلی استر با گرافیت کربن نیتريد و بررسی خواص فتوکاتالیستی آن

فاطمه قرهی<sup>۱</sup>، مجید منتظر<sup>۱</sup>، مریم یوسف زاده<sup>۱</sup>

## چکیده

در این پژوهش تلاش شده تا خواص فتوکاتالیستی پارچه پلی استر با استفاده از تکمیل با گرافیت کربن نیتريد سنتز شده از پودر اوره بهبود یابد. برای این منظور پارچه پلی استر پس از آماده سازی با گرافیت کربن نیتريد به دو روش پد و رمق کشی تکمیل شده و سپس با تغییر غلظت گرافیت کربن نیتريد و اضافه کردن نیترات روی تاثیر آن بر خواص فتوکاتالیستی بررسی شده است. برای ارزیابی خواص فتوکاتالیستی دو آزمایش اندازه گیری میزان تغییر رنگ لکه بر اثر نوردهی و زمان جذب قطره آب قبل و بعد از نوردهی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که به طور کلی حضور ذرات گرافیت کربن نیتريد روی سطح پارچه پلی استر سبب بهبود خواص فتوکاتالیستی شده است.

## مقدمه

پلی استر یک پلیمر شبه کریستالی و ترموپلاستیک است که تولید آن از سال ۱۹۶۰ آغاز شد و به دلیل ویژگی های عالی و تقاضای جهانی به سرعت رشد کرد و از آن در صنعت نساجی و پوشاک، تولید فیلم، بسته بندی و ... استفاده می شود. پلی استر که بیشتر پلی اتیلن ترفتالات است به دلیل داشتن حلقه های بنزن، سختی و مقاومت زیاد، انعطاف پذیری کم، مدول بالا، مقاومت زیاد در برابر رطوبت، حلال ها و مواد رنگی دارد. الیاف پلی اتیلن ترفتالات به جهت داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی بی نظیر مانند مقاومت در برابر چروک، سایش، مواد شیمیایی و حلال ها، زبردست مناسب، استحکام زیاد، سازگاری مناسب در مخلوط الیاف و همچنین قیمت ارزان و به دست آوردن آسان از منابع پتروشیمی، پلیمری مفید و پر کاربرد در صنعت نساجی است.

الیاف پلی استر دارای گروه های شیمیایی مهم مانند گروه متیلن، گروه های قطبی کربونیل و گروه استری می باشد و به همین جهت دارای مشکلاتی مانند خاصیت آب دوستی ضعیف، تجمع الکتریسیته ساکن، رنگ پذیری کم، جذب روغن و چرک است.

کلیه ترکیبات دارای کربن و نیتروژن را می توان در ترکیبات کربن نیتريد دسته بندی کرد. از بین ساختارهای مختلف سنتز شده کربن نیتريد، کربن نیتريد گرافیتی به عنوان پایدارترین ساختار در طبیعت شناخته شده که توجه به تهیه و کاربرد آن افزایش یافت. بیشتر پیش ماده های مورد استفاده در تهیه کربن نیتريد گرافیتی غنی از نیتروژن، بدون اکسیژن و دارای پیوند C-N مانند سیانامید، دی سیانامید، مالین، مشتقات تری آزین و هپتازین هستند.


فندانگ و همکارانش سنتز موثر مواد پلیمری لایه ای C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-g به عنوان فوتوکالیزور نور مرئی انجام دادند. جیاجیا و همکارانش از کربن نیتريد گرافیتی به همراه اکسید تیتانیوم به جهت ساخت

در جای فیلم های ناهمگون / TiO<sub>2</sub>/ C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-g با فعالیت فتوکاتالیستی پیشرفته بر روی قاب چرخش مغناطیسی استفاده کردند

## مواد و روش ها

به منظور تهیه گرافیت کربن نیتريد، پودر اوره را در پوشش آلومینیومی کامل بسته در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت در کوره حرارت داده تا جامد سفید رنگ اوره به جامد زرد رنگ کربن نیتريد گرافیتی تبدیل شود. شکل ۱ فرآیند تبدیل اوره به گرافیت کربن نیتريد را نشان می دهد سپس ۲/۵ گرم از پودر حاصل را در ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر ریخته و با استفاده از دستگاه فراصوت به مدت ۱۰ ساعت مخلوط کرده تا سوسپانسیون با غلظت ۵ گرم بر لیتر به دست آید که در ادامه مورد استفاده قرار گرفته است.

pH سوسپانسیون به دست آمده حدوداً ۷-۸ است؛ سپس نمونه هایی به دو روش پد و رمق کشی (با استفاده از قلیا و نیترات روی) با



شکل ۱- فرآیند تبدیل اوره به گرافیت کربن نیتريد



جدول ۲- مشخصات نمونه های رmq کشی

شماره نمونه	مقدار مواد موجود در حمام رmq کشی (درصد وزنی کال)
۶	۰/۱gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد
۷	۰/۳gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد
۸	۰/۷gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد
۹	۱gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد
۱۰	۳gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد
۱۱	۵gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد
۱۲	۵Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> درصد
۱۳	۰/۱ gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد و ۵Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> درصد
۱۴	۰/۳ gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد و ۵Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> درصد
۱۵	۰/۷ gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد و ۵Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> درصد
۱۶	۱ gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد و ۵Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> درصد
۱۷	۳ gC <sub>3</sub> N <sub>4</sub> درصد و ۵Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> درصد

جدول ۱- مشخصات نمونه های پدیده

شماره نمونه	تعداد دفعات عملیات انجام شده
۱	یک بار
۲	دو بار
۳	سه بار
۴	چهار بار
۵	پنج بار

پارچه پلی استر و سوسپانسیون به دست آمده تهیه شد. جداول ۱ و ۲ مشخصات نمونه‌ها را نشان می‌دهد. پس از تهیه نمونه‌ها آزمایش‌های خودتمیزشدگی و جذب قطره آب روی آنها انجام شد. هدف از آزمایش خودتمیزشدگی از بین بردن لکه‌ها بدون دخالت مواد شوینده و تنها با نور است. برای انجام آزمایش از محلول متیلن‌بلو به منظور ایجاد لکه بر روی نمونه‌ها استفاده شد و نمونه‌ها به مدت ۲۰ ساعت تحت تابش نور خورشید قرار گرفتند و ΔRGB آنها هر ۵ ساعت یکبار اندازه‌گیری شد.

آزمایش جذب قطره آب مطابق استاندارد BS4554 یک قطره آب توسط قطره‌چکان روی نمونه‌های به ابعاد ۱۰ سانتیمتر در ۱۰ سانتیمتر و همچنین پارچه خام به عنوان نمونه شاهد چکانده شد و با استفاده از کرنومتر زمان جذب کامل قطره آب توسط نمونه اندازه‌گیری شده‌است. این آزمایش برای هر نمونه ده بار تکرار و میانگین زمان اندازه‌گیری شده محاسبه و گزارش شده است. سپس نمونه‌ها به مدت ۱۰ ساعت تحت تابش نور خورشید قرار گرفته و دوباره آزمایش جذب قطره آب روی آنها تکرار شد.

### نتایج و بحث

جدول ۳ نتایج آزمایش خودتمیزشدگی را نشان می‌دهد. براساس جدول ۳ تغییرات ΔRGB در نمونه‌های تهیه شده نسبت به نمونه شاهد نشان‌دهنده وجود خاصیت فتوکاتالیستی در نمونه‌های تهیه شده است. با افزایش زمان نوردهی، ΔRGB افزایش یافته؛ روند افزایش ΔRGB نشان‌دهنده بهبود خاصیت فتوکاتالیستی نمونه‌های تهیه‌شده است. نمونه‌های شماره ۱ تا ۵ از ΔRGB بیشتری نسبت به نمونه‌های شماره ۶ تا ۱۱ برخوردارند که این امر به دلیل فرآیند تکمیل پارچه پلی‌استر با کربن‌نیتريد گرافیتی است. نمونه‌های ۱ تا ۵ با فرآیند پد و سایر نمونه‌ها با فرآیند رmq کشی تهیه شدند که در فرآیند پد مقدار بیشتری کربن‌نیتريد گرافیتی روی سطح پارچه قرار گرفته است.

روند افزایشی ΔRGB در نمونه‌های شماره ۱ تا ۵ در هر ستون به دلیل افزایش مقدار کربن‌نیتريد گرافیت در نمونه‌هاست. افزایش ΔRGB در نمونه‌های شماره ۱۳ تا ۱۷ نسبت به نمونه‌های شماره ۶

تا ۱۱ که با یک روش و میزان ثابت کربن‌نیتريد گرافیتی تهیه شده اند به دلیل وجود هم‌زمان نیتترات روی و کربن‌نیتريد گرافیتی است که هر دو از خاصیت فتوکاتالیستی برخوردارند که اثر هم‌افزایی داشته و سبب افزایش خاصیت فتوکاتالیستی نمونه‌ها شده‌اند. مطابق جدول ۴ زمان جذب قطره پس از نوردهی کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش آبدوستی نمونه‌ها هاست.

یانگ ژاو و همکاران ا شماره کردند که فعالیت فتوکاتالیستی گرافیت کربن‌نیتريد با گرمادهی توسط میکروویو افزایش می‌یابد و در نتیجه گروه‌های هیدروکسیل موجود در سطح و ظرفیت جذب آن افزایش می‌یابد. بر این اساس نوردهی سبب افزایش فعالیت فتوکاتالیستی و گروه‌های آبدوست هیدروکسیل سطح شده و در نتیجه آبدوستی نمونه‌ها افزایش و زمان جذب قطره کاهش یافته‌است.

### نتیجه‌گیری

در این پژوهش، پودر گرافیت کربن‌نیتريد با حرارت دادن پودر اوره در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد سنتز شد. سپس با استفاده از دستگاه فراصوت سوسپانسیون گرافیت کربن‌نیتريد با غلظت ۵ گرم بر میلی‌لیتر تهیه شد. در ادامه تکمیل پارچه پلی‌استر با استفاده از سوسپانسیون گرافیت کربن‌نیتريد به روش پد و رmq کشی و در دسته‌ای از نمونه‌ها با ترکیب گرافیت کربن‌نیتريد و نیتترات روی انجام که منجر به سنتز اکسید روی نیز شد. تکمیل انجام شده با فرآیند پد اغلب نتایج بهتری نسبت به رmq کشی نشان داد و به علاوه خواص نمونه‌های پد شده با افزایش تعداد دفعات پد بهبود یافته است. با افزایش میزان گرافیت کربن‌نیتريد در نمونه‌های پد شده میزان ΔRGB و میزان کاهش زمان جذب قطره آب افزایش و



جدول ۳- خودتمیزشوندگی نمونه های مختلف

نمونه	ΔRGB پس از ۵ ساعت	ΔRGB پس از ۱۰ ساعت	ΔRGB پس از ۱۵ ساعت	ΔRGB پس از ۲۰ ساعت
نمونه شاهد	۱۴/۴	۱۷/۳	۱۹/۹	۲۰/۱
۱	۳۸/۱	۷۲/۴	۱۰۱/۰	۱۰۵/۷
۲	۳۷/۲	۷۳/۶	۱۰۶/۴	۱۱۰/۳
۳	۳۹/۶	۸۱/۰	۱۱۰/۳	۱۱۸/۴
۴	۳۳/۴	۶۷/۴	۹۸/۶	۱۰۴/۶
۵	۳۹/۵	۸۳/۵	۱۰۰/۹	۱۲۰/۳
۶	۱۶/۴	۳۰/۱	۳۹/۳	۴۳/۶
۷	۱۸/۰	۳۸/۰	۴۲/۹	۴۵/۷
۸	۲۱/۳	۳۹/۴	۴۵/۲	۵۷/۸
۹	۲۴/۲	۴۲/۳	۵۲/۲	۶۰/۰
۱۰	۲۵/۸	۴۲/۴	۵۴/۲	۶۳/۳
۱۱	۲۸/۶	۵۲/۳	۶۱/۳	۶۸/۸
۱۲	۶۱/۰	۱۱۲/۲	۱۳۰/۰	۱۴۱/۴
۱۳	۴۲/۲	۷۹/۹	۱۱۲/۰	۱۲۸/۳
۱۴	۴۲/۴	۷۸/۰	۱۰۴/۳	۱۱۵/۰
۱۵	۴۹/۳	۸۳/۶	۱۰۶/۲	۱۲۴/۱
۱۶	۵۱/۸	۹۰/۳	۱۱۶/۸	۱۲۶/۰
۱۷	۵۲/۰	۸۹/۱	۱۱۲/۵	۱۲۷/۹

در نتیجه خواص فتوکاتالیستی بهبود یافته است. در بین نمونه‌های کربن نیتريد بیشتر از بقیه بوده است. رمق‌کشی شده نمونه‌های دارای ترکیب گرافیت کربن نیتريد و نیترات روی از خواص فتوکاتالیستی بیشتری برخوردار بودند. همچنین پی نوشت

آب‌دوستی نمونه‌های عمل شده نسبت به نمونه خام بیشتر شده و ۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به علاوه افزایش آب‌دوستی نمونه‌های شامل اکسید روی و گرافیت

جدول ۴- زمان جذب آب نمونه های مختلف قبل و بعد از نوردی

نمونه	زمان جذب قطره قبل از نوردی (دقیقه)	زمان جذب قطره بعد از نوردی (دقیقه)
نمونه شاهد	۱/۷	۱/۷
۱	۱۲/۶	۱۰/۳
۲	۲۵/۷	۱۶/۴
۳	۳۲/۸	۱۸/۹
۴	۴۵/۳	۳۱/۱
۵	۵۷/۴	۳۹/۲
۶	۸/۹	۵/۳
۷	۱۳/۴	۹/۷
۸	۱۵/۶	۱۱/۴
۹	۱۸/۳	۱۰/۷
۱۰	۲۳/۲	۱۷/۹
۱۱	۲۷/۴	۲۱/۶
۱۲	۹/۱	۳/۸
۱۳	۱۱/۳	۶/۸
۱۴	۱۴/۶	۸/۰
۱۵	۱۶/۹	۱۰/۹
۱۶	۱۹/۷	۱۱/۸
۱۷	۲۳/۵	۱۲/۹