

بررسی خصوصیات فیزیکی و چاپی جوهرهای زرد تصعیدی انتقالی جوهرافشان

محسن محمدرای نایینی، مجتبی جلیلی، مهری نوروزی - گروه علوم و فناوری چاپ پژوهشگاه رنگ

چکیده:

مشخصه‌یابی کامل پنج نمونه مرکب زرد چاپ جوهرافشان انتقالی تصعیدی صورت گرفته است. عوامل موثر بر قابلیت چاپ پذیری و همچنین کیفیت چاپ نهایی مورد مطالعه قرار گرفت. کشش سطحی به روش wilhelmy plate، خواص رئولوژیکی به وسیله رئومتر و چاپ پذیری با استفاده از چاپگر جوهرافشان پیزوالکتریک سنجش گردید. کل محتوای جامد حل شده، سهولت فیلتراسیون و میزان انتقال در فرایند تصعید و پایداری پراکنه نیز اندازه‌گیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد که هرچه سرعت فیلتراسیون نمونه‌های بیشتر باشد، عملکرد نهایی جوهر در چاپگر بهتر بوده و گرفتگی نازل در حین چاپ کمتر رخ می‌دهد. از سوی دیگر نتایج حاصل از بررسی پایداری پراکنه نیز این مطلب را تایید می‌کند. همچنین مشخص گردید که افزایش دمای انتقال از 18°C به 20°C افزایش چشمگیری را در انتقال موجب می‌شود.

۱. مقدمه

در انواع روش‌های چاپ سنتی که به صورت تماسی رخ می‌دهد، نیاز به تهیه حامل تصویر، هم مراحل پیش از چاپ را بسیار طولانی می‌سازد و هم اینکه قیمت تمام شده محصول نهایی را به شدت به تیراژ تولید وابسته می‌سازد. به این صورت هر چه تیراژ تولید یک محصول با یک الگوی چاپی مشخص بیشتر شود، هزینه تمام شده آن کمتر خواهد بود و اساساً در روش‌های چاپ تماسی، برای اینکه امکان تولید یک محصول به صورت تجاری مهیا باشد، باید یک تیراژ حداقلی از آن به تولید برسد. هر دوی این موارد در تضاد با ملاحظات دنیای امروز نساجی است.

یکی از روش‌های جایگزین چاپ تماسی برای چاپ منسوجات، چاپ جوهرافشان تصعیدی است که خود به دو صورت مستقیم و انتقالی قابل انجام است. در روش چاپ جوهرافشان انتقالی تصعیدی، فرایند به این صورت است که تصویر آینه‌ای الگوی مورد نظر به روش جوهرافشان بر روی بستر انتقال که معمولاً نوعی کاغذ است چاپ می‌شود. در ادامه بستر انتقال حاوی تصویر آینه‌ای الگو، با روبروی پارچه مورد نظر قرار داده می‌شود و تحت فشار و اعمال دما، ماده رنگزا تصعید شده و از

کاغذ به داخل ساختار پارچه که منتقل می‌گردد. اما در روش مستقیم، الگو مستقیماً بر روی بستر منسوج پلی‌استری چاپ می‌شود. در هر دو این روشها ماده رنگی مورد استفاده، از دسته مواد رنگزای دیسپرس است. این روش مزایای متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- منسوج آبگریزی که به این روش چاپ می‌شود، چنانچه شفاف با نیمه شفاف باشد، الگوی رنگی چشم‌نوازی را حاصل می‌نماید. چرا که در طی فرایند انتقال، ماده رنگزا نه تنها بر روی سطح منسوج می‌نشیند، بلکه به داخل ساختار و تا عمق ۱۰۰ میکرونی آن هم نفوذ می‌نماید. به این ترتیب نور نه تنها از سطح منسوج انعکاس می‌یابد، بلکه در داخل ساختار منسوج هم شکست پیدا می‌کند.

۲- این روش به حامل تصویر فیزیکی نیاز ندارد و از این جهت هزینه تولید مستقل از تیراژ خواهد بود. بنابراین دستیابی به تنوع بالای الگو کاملاً میسر خواهد بود.

۳- با چاپگرهای جوهرافشان متداول نیز قابل اعمال است.


۴- آلایندگی بسیار ناچیزی دارد.

۵- از آنجا که به جز خود ماده رنگزا، اجزاء دیگر قابلیت تصعید مناسبی ندارند، سایر اجزاء که ممکن است که اثرات نامطلوبی بر روی سلامتی داشته باشند به داخل کالای چاپی منتقل نمی‌شوند.

۶- مراحل پیش از چاپ (نظیر پوشش‌دهی) و پس از چاپ (نظیر شستشو) در این روش وجود ندارد که هم زمان انجام فرایند را تسریع می‌کند و هم هزینه‌های مترتب بر این مراحل را می‌کاهد و علاوه بر این، مشکلات مربوط به آلایندگی و... را نیز مرتفع می‌سازد. مرکب‌های جوهرافشان انتقالی تصعیدی، باید ویژگی‌های لازم برای اینکه بتوانند به روش جوهرافشان اعمال شوند را دارا باشند. خواص رئولوژیکی آنها باید به نحوی باشد که هم وضوح تصویر مناسبی را حاصل نمایند و هم اینکه از عوارضی نظیر اثر ماهواره‌ای و یا گرفتگی نازل چاپگر پرهیز شود. همچنین باید کشش سطحی، دانه بندی، پایداری پراکنه، هدایت الکتریکی و محتوای جامد مرکب به نحو مناسبی بهینه‌سازی شده باشد. از سوی دیگر، پس از اعمال باید قدرت رنگی مناسب و میزان انتقال از کاغذ به پارچه آنها مناسب باشد. همچنین باید شرایط فرایند انتقال و مشخصاً دما و زمان انتقال بهینه شود.

جدول ۱: دستگاه‌های مورد استفاده در این پژوهش

مدل دستگاه	دستگاه	آزمون
Antonpaar MCR300	Rheometer	خواص رئولوژیکی
Kruss K100	wilhelmy plate	کشش سطحی
Mettler toledo	هدایت سنج	هدایت الکتریکی و TDS
Ihara R730	Color reflection densitometer	قدرت رنگی و میزان انتقال
Epson C91	چاپگر جوهرافشان رومیزی	چاپ پذیری
PIT320	سانتریفیوژ	پایداری پراکنه
milipore	فیلتراسیون تحت خلاء با اندازه حفرات $1\mu\text{m}$	سهولت فیلتراسیون
Metrohm 827	pH سنج	pH



شکل ۱: نتایج آزمون رئومتر مایع مرکبها

بر روی برگه معمولی فتوکپی با ابعاد A4 داده شد. تعداد صفحات چاپ شده پیش از آنکه خللی در چاپ پیش بیاید و گرفتگی نازل رخ دهد به عنوان معیاری از چاپ پذیری معرفی شده است. گرفتگی نازل پیش از چاپ پنج صفحه به عنوان ضعیف، بین ۵ تا ۱۰ صفحه به عنوان بد، ۱۰ تا ۱۵ صفحه به عنوان متوسط و بیش از ۲۰ صفحه به عنوان خوب در نظر گرفته می شود. برای سنجش میزان انتقال نیز ابتدا نمونه ها بر روی کاغذ انتقال چاپ شدند و سپس تحت دو شرایط دمایی و زمانی مختلف به سطح یک پارچه کاملاً پلی استری انتقال یافتند. دانسیته نوری

O.D کاغذ، پیش و پس از انتقال اندازه گیری شد و اختلاف آنها به عنوان معیاری از بازده انتقال در نظر گرفته شد. به این منظور آزمون و برای سنجش شرایط بهینه انتقال، فرایند انتقال تحت دو شرایط متفاوت صورت گرفت؛ دما بالا (۲۰۰°C و ۳۰ ثانیه) و دما پایین (۱۸۰°C و ۶۰ ثانیه).

۳. نتایج و بحث

مقادیر مربوط به ویسکوزیته، pH، فیلتراسیون، رسانایی، کشش سطحی، و دانسیته جوهرها به این شرح هستند؛ همانطور که از نتایج بالا و همچنین شکل ۱ مشخص است، نمونه S3 علیرغم اینکه طی اعمال سانتریفیوژ پایداری پراکنه مناسبی داشته، ولی کشش سطحی نسبتاً بالاتر آن در کنار انحراف بالا از رفتار نیوتونی، موجب شده است هم فیلتراسیون دشواری داشته باشد و هم اینکه ضعیفترین رفتار چاپ پذیری را از خود بروز دهد.

این درحالیست که دو نمونه S2 و S4 که بهترین رفتار چاپ پذیری را ارائه داده اند، کشش سطحی کمتر و بالاترین میزان TDS را داشته اند، هرچند که در سنجش پایداری پراکنه با استفاده از سانتریفیوژ ضعیفترین عملکرد را ارائه داده اند. نتایج آزمون بازده انتقال نیز در جدول ۳ نمایش داده شده است. میزان کاهش O.D. بستر کاغذ پس از انجام فرایند انتقال، با بازده انتقال ارتباط مستقیم دارد. اولاً مشخص است که با افزایش دمای انتقال، حتی با نصف کردن مدت زمان انتقال هم، در تمامی نمونه ها میزان انتقال افزایش یافته است.

۴. نتیجه گیری

در این پژوهش، پنج نمونه مرکب زرد جوهرافشان انتقالی تصعیدی تجاری انتخاب و مشخصه یابی شدند. مشخص شد که ارتباط مستقیمی بین سهولت فیلتر شونده و چاپ پذیری وجود دارد در حالیکه چنین ارتباطی بین پایداری پراکنه و چاپ پذیری مشاهده نشد. همچنین مشخص شد که در بین نمونه های انتخاب شده، دو عامل میزان هدایت الکتریکی و محتوی جامد حل شده، با سهولت چاپ پذیری ارتباط مستقیم دارند. این امر می تواند ناشی از وارد شدن مقادیر بالاتر پراکنشگرها و سطح فعال های یونی در فرمولاسیون باشد.

جدول ۲: نتایج مربوط به سنجش ویسکوزیته در تنش بالا، pH، فیلتراسیون، رسانایی، کشش سطحی، TDS و دانسیته

S5	S4	S3	S2	S1	
7.15	14.1	9	7.57	4.11	η^* (mPa.s)
8.11	7.55	8.56	8.85	8.29	pH
13.18	14.82	21.62	16.17	11.31	سهولت فیلتراسیون* (s)
0.65	1.08	0.79	1.2	0.97	میزان رسوب در سانتریفیوژ (g)
760	4640	1485	2090	1687	هدایت الکتریکی ($\mu\text{s/cm}$)
28.903	31.378	41.057	30.671	33.317	کشش سطحی (mN/m)
383	2320	731	1452	854	TDS (mg/l)
1.092	1.088	1.128	1.098	1.082	وزن مخصوص
متوسط	خوب	بد	خوب	متوسط	چاپ پذیری

* هیچ یک از نمونه ها از فیلترهای با اندازه حفرات ۰/۴۵ μm و ۰/۷ μm عبور نکردند.

در این پژوهش، پنج نمونه مرکب چاپ جوهرافشان انتقالی تصعیدی زرد تجاری تهیه و به صورت کامل مشخصه یابی شده است. کشش سطحی به روش wilhelmy plate، خواص رئولوژیکی به وسیله رئومتر و چاپ پذیری با استفاده از چاپگر جوهرافشان پیزوالکتریک سنجش گردید و میزان انتقال در فرایند تصعید با روش های رنگ سنجی و پایداری پراکنه نیز با استفاده از سانتریفیوژ اندازه گیری و مقایسه شده است. کل محتوای جامد حل شده (TDS) سهولت فیلتراسیون نیز به عنوان معیاری از الگوی پراکنش بررسی گردیده است.

۲. تجربیات

پنج نمونه مرکب زرد جوهرافشان انتقالی تصعیدی از شرکت های مختلف تهیه گردید. این جوهرها در ادامه با نام های کد شده ۱ تا ۵ معرفی می شوند. دستگاه های مورد استفاده در آنالیز نمونه ها در جدول ۱ نمایش داده شده است. برای سنجش سهولت فیلتراسیون، مرکبها به همان صورت که تهیه شده بودند، با استفاده از سیستم فیلتراسیون خلاء و از میان فیلتر استات سلولزی با اندازه حفرات ۱ μm عبور داده شدند.

مدت زمان عبور از فیلتر به عنوان معیاری از سهولت عبور از نازل در نظر گرفته شد. به عنوان معیاری از پایداری پراکنه نیز از سانتریفیوژ استفاده شد. به این صورت که نمونه ها در سانتریفیوژ با دور ۹۰۰۰ rpm قرار گرفتند و درصد وزنی رسوب کرده از هر مرکب اندازه گیری و گزارش شد. خواص رئولوژیکی در هندسه استوانه های هم محور، به روش چرخشی و در حالت sweep strain سنجش گردید. برای سنجش چاپ پذیری، کارتریج چاپگر تخلیه و شستشو گردید. سپس مرکب مورد بررسی در داخل آن شارژ شد و چک کردن نازل به صورت خودکار انجام پذیرفت. سپس دستور چاپ ۲۰ نسخه از یک مستطیل متراکم به ابعاد ۱۸ × ۲۷ / ۵ cm

جدول ۳: مقایسه بازده انتقال مرکبها در شرایط زمانی و دمایی متفاوت

O.D کاغذ پیش از انتقال	O.D کاغذ پس از انتقال	O.D کاغذ پس از انتقال	میزان کاهش O.D		S
			پایین (%)	بالا (%)	
0.6	0.36	0.25	40	58.34	S1
0.68	0.56	0.28	17.65	58.82	S2
0.6	0.44	0.29	26.66	51.66	S3
0.73	0.52	0.44	28.77	39.73	S4
0.52	0.38	0.27	26.92	48.08	S5