

## کاربرد الیاف پلی پروپیلن میکرو معمولی و آب دوست در بتن به عنوان جزء مسلح کننده

روح الله رستمی<sup>۱</sup> | محمد ذره بینی<sup>۱</sup> | سعید آجلی<sup>۲</sup> | سید مهدی ابطحی<sup>۲</sup>

چکیده

بتن های تقویت شده با الیاف (FRC) کاربرد گسترده ای داشته اند. این مواد، ترکیباتی سیمانی با ویژگی تقویت کننده ای در همه جهات هستند. در طول دهه های گذشته استفاده از الیاف پلیمری به دلیل اثر مثبت آنها بر روی خواص بتن استقبال شده است. چسبندگی بین الیاف و ماتریس سیمانی اساساً بر خواص بتن مسلح شده تأثیر می گذارد. الیاف آب دوست، تمایل بیشتری به اتصال با ماتریس سیمانی دارند. در این تحقیق، الیاف پلی پروپیلن معمولی و آب دوست با استفاده از پلی پروپیلن خالص و پلی پروپیلن گرفت شده، تولید گردیدند. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف تولید شده به همراه ظرفیت جذب رطوبت تعیین گردید. مقاومت فشاری، کششی و خمشی نمونه های بتن مسلح شده با الیاف مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از الیاف آب دوست خواص مکانیکی بتن را نسبت به نمونه مسلح به الیاف معمولی بهبود بخشیده است.

### ۱- مقدمه

بتن الیافی به عنوان یکی از مصالح ساختمانی از الیاف، سیمان، آب و سنگدانه تشکیل شده است. شکل پذیری بالا، مقاومت کافی در برابر آتش سوزی و مقاومت مناسب در برابر نیروهای کششی و خمشی از عواملی است که باعث شده این نوع بتن به عنوان یکی از مصالح عمرانی در سراسر جهان مورد علاقه بسیار قرار گیرد. استفاده از مواد تقویت کننده الیافی که می توانند به صورت یکنواخت در همه جهات توزیع شوند زمینه تولید محصولی با خصوصیات برتر را به وجود آورده است. الیاف طبیعی و مصنوعی را می توان در انواع ماتریس های بر پایه سیمان استفاده نمود. این بتن ها به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. رشتہ های الیاف به دلیل انعطاف پذیری، نسبت طول به قطر زیاد و سطح مقطع متنوع به اندازه کافی توانایی استفاده به عنوان تقویت کننده در مواد مرکب مانند بتن را دارند.


توزیع یکنواخت الیاف موجب بالا رفتن مقاومت خمشی بتن به همراه افزایش قابل توجه ظرفیت جذب انرژی بتن می شود. خواص از جمله وزن کم، عدم کاهش استحکام در شرایط مرطوب و خشک و عدم تاثیر پذیری در محیط های اسیدی یا قلیایی از جمله خواص برجسته الیاف پلی پروپیلن است.

این خصوصیات منجر به پذیرش گسترده الیاف پلی پروپیلن به عنوان الیاف مسلح کننده در بتن شده است. علاوه بر این، الیاف پلی پروپیلن می توانند به آسانی تحت عملیات حرارتی قرار گیرند که می تواند هندسه آنها را هم در طول و هم در مقطع عرضی تغییر دهد.

سطح تماس بین الیاف و ماتریس سیمانی در تعیین خصوصیات مکانیکی بتن،



سهم تعیین کننده ای دارد. چسبندگی بیشتر الیاف، باعث ایجاد پیوند مستحکم بین الیاف و ماتریس در محل اتصال می شود. این چسبندگی به صورت فیزیکی و شیمیایی می تواند تقویت گردد. اثر ترکیبی پدیده فوق، منجر به افزایش قابل توجه مقاومت کششی و خمشی به همراه ارتقای ظرفیت جذب انرژی بتن می گردد.



شکل ۱. مقاومت فشاری بتن

### ۳ - ۱. مقاومت فشاری


مقاومت فشاری بتن های مسلح در مقایسه با بتن شاهد در شکل ۱ نشان داده شده است.

با توجه به شکل ۱ افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت فشاری بتن شده است. کمترین افزایش (۳ درصد) در هنگام افزودن الیاف معمولی به بتن حاصل می شود. با استفاده از الیاف آب دوست بیشترین افزایش (۸ درصد) در مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد مشاهده می شود.

از آنجا که آب یکی از اجزای بتن است، بنابراین تمایل به مرطوب شدن الیاف از عوامل مؤثر در چسبندگی الیاف با ماتریس بتنی است. پدیده گلوله ای شدن که در حین مخلوط کردن الیاف با بتن اتفاق می افتد، در هنگام استفاده از الیاف معمولی شدیدتر است و در مورد استفاده از الیاف آب دوست کاهش می یابد.

### ۳ - ۲. مقاومت کششی

مقاومت کششی بتن های مسلح در مقایسه با بتن شاهد در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲. مقاومت کششی بتن

چسبندگی الیاف و ماتریس، موجب تحمل نیروهای کششی اعمال شده به بتن توسعه الیاف شده است. الیاف از ایجاد یا انتشار ترک در بتن جلوگیری می کنند، بنابراین افزایش مقاومت بتن در برابر تنش اعمال شده، مشاهده می گردد. همانطور

در صورت استفاده از گرانول گرفت شده با انیدرید مالیک اسید، الیاف پلی پروپیلن را می توان آب دوست نمود. استفاده از الیاف پلی پروپیلن گرفت شده منجر به بهبود چسبندگی ماتریس-الیاف در بتن شده است.

این امر منجر به افزایش قابل توجه مقاومت چنین بتنی در برابر ترکهای ناشی از انقباض پلاستیک گردیده است.

با توجه به الزامات فن آوری بتن مسلح، در این تحقیق، الیاف نساجی مهندسی شده با استفاده از مواد خام و پلی پروپیلن گرفت شده تولید شد.

خصوصیات مکانیکی و آب دوستی الیاف تعیین شد و طرح بتنی با کسر حجمی یکسان تهیه گردید. اثر تغییرات فیزیکی و شیمیایی بر مقاومت فشاری، کششی و خمی نمونه های بتنی مورد بررسی قرار گرفت.

### ۲. تجربیات

در این تحقیق از فن آوری ذوب رسی به عنوان پر کاربردترین روش، جهت تولید الیاف پلی پروپیلن مورد نیاز استفاده گردید. برای تولید الیاف پلی پروپیلن به ترتیب از گرانول پلی پروپیلن معمولی و گرفت شده با انیدرید مالیک استفاده شد. مشخصات مکانیکی الیاف با توجه به استاندارد ASTM D۳۸۲۲ با استفاده از دستگاه Zwick (مدل ۶۰-۱۴۴۶) تعیین شد.

طرح اختلاط بتن، مطابق با آیین نامه ACI ۲۱۱ نهایی شد. در جدول ۲ میزان سهم هر یک از اجزای بتن، نشان داده شده است.

جدول ۲: میزان اجزای بتن بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب

شن	ماشه	سیمان	آب
۹۱۷	۷۵۷	۳۷۹	۲۰۳

طرح های بتنی با کسر حجمی ثابت ۵۵ / ۰ ساخته شدند. چهار نمونه استوانه ای ۱۵۰ × ۳۰۰ میلی متری از هر طرح برای تعیین مقاومت فشاری و کششی انتخاب شد. از سه نمونه مشبور ۱۰۰ × ۱۰۰ میلی متر برای اندازه گیری مقاومت خمی استفاده گردید.

در این تحقیق از جک فشاری ۲۰۰۰ کیلو نیوتونی ELE UK جهت تعیین خصوصیات فشاری و کششی بتن استفاده شد و خواص خمی طبق استاندارد ASTM C۱۰۱۸ تعیین گردید.

### ۳. نتایج و بحث

چسبندگی بین الیاف و بتن به عنوان مسلح کننده و ماتریس از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت تحمل بار کششی در سازه است.

تفاوت های آشکار در اجزای بتن، منجر به چسبندگی ضعیف الیاف با ماتریس می شود. آب دوست بدون الیاف باعث افزایش چسبندگی ماتریس و الیاف می گردد. در ادامه نتایج به دست آمده بر روی بتن شاهد (بدون الیاف) و بتن های مسلح به طور خلاصه گزارش گردیده است.



توجه قرار گرفته است. عملکرد شکننده بتن های تقویت نشده در هنگام قرار گرفتن در برابر نیروهای کششی یا خمشی، مهمترین نقطه ضعف این مصالح ساختمانی است. در راستای به حداقل رساندن این نقطه ضعف، رفتار بتن الیافی توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه تلاش شده است از بتن الیافی در سازه های پیش ساخته بتی، ساخت لوله و پناهگاه استفاده شود.

در این تحقیق استفاده از الیاف پلی پروپیلن میکرو معمولی و آب دوست در بتن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری زیر حاصل شده است:


- الیاف منجر به تقویت مقاومت فشاری بتن می شوند. کمترین افزایش (۳ درصد) در مقاومت فشاری مربوط به استفاده از الیاف معمولی است. بیشترین افزایش (۸ درصد) در مقاومت فشاری، مربوط به استفاده از الیاف آب دوست می باشد.

۲ - افزودن الیاف معمولی موجب افزایش ۱۵ درصد استحکام کششی بتن های مسلح با الیاف شده است. این میزان در مورد الیاف آب دوست ۳۰ درصد در مقایسه با نمونه شاهد است.

۳ - افزودن الیاف موجب افزایش ظرفیت تحمل بار بتن الیافی می شود که به نوبه خود منجر به تقویت مقاومت خمشی بتن می گردد.

نتایج نشان می دهد که افزودن الیاف معمولی باعث افزایش ۳۱ درصد مقاومت خمشی نمونه ها می شود. افزایش مقاومت خمشی نمونه های بتی در مورد الیاف آب دوست نسبت به نمونه شاهد ۵۸ درصد است.

۴ - افزودن الیاف در تقویت مقاومت خمشی بتن به دلیل پدیده جلوگیری از تشکیل و انتشار ترک مؤثرتر است.



شکل ۳. مقاومت خمشی بتن

که در شکل ۲ نشان داده شده است، افزودن الیاف به بتن موجب حداقل ۱۵ درصد مقاومت کششی شده است. حداقل افزایش مقاومت کششی ۳۰ درصد است.

### ۳-۳. مقاومت خمشی

مقاومت خمشی بتن های مسلح در مقایسه با بتن شاهد در شکل ۳ نشان داده شده است. همانطور که در شکل ۳ نشان داده است، باعث افزایش مقاومت خمشی می شود.

نتایج نشان می دهد که افزودن الیاف معمولی باعث افزایش ۳۱ درصد مقاومت خمشی شده است. در صورت تسليح بتن توسط الیاف آب دوست در مقایسه با نمونه شاهد ۵۸ درصد افزایش مقاومت خمشی مشاهده می شود.

### ۴-نتیجه گیری

بتن الیافی به دلیل خصوصیات حائز اهمیت، توسط مهندسین عمران و سازه مورد



### پی‌نوشت

- ۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۲- دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان