



پوشاک

# طراحی خازن‌های مبتنی بر منسوج جهت استفاده در جوراب بیماران دیابتی

نیلوفر یزدانی<sup>۱</sup> / افسانه عبادی<sup>۱</sup> / محسن شنبه<sup>۱</sup>

## چکیده

امروزه استفاده از منسوجات هوشمند در بسیاری از حوزه‌های پزشکی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از حسگرهای پارچه‌ای سبب راحتی پوشاک در سازه‌های هوشمند می‌شود؛ به همین دلیل محققان تلاش می‌کنند تا ابعاد این حسگرها را کاهش و حساسیت آنها را افزایش دهند. در این مطالعه طراحی و سنجش حساسیت حسگرهای خازنی مبتنی بر منسوج جهت استفاده در جوراب‌های هوشمند دیابتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تاثیر عواملی از قبیل مساحت صفحات، ضخامت لایه دی الکتریک و نوع ساختار لایه دی الکتریک بر حساسیت خازن مورد بررسی قرار گرفت.

## مقدمه

و تحلیل فشار کف پا اجازه میدهد، عوامل زیادی از قبیل فشار میانگین، فشار بیشینه و سرعت جابجایی مرکز فشار، تخمین زده شود. این عوامل برای تشخیص ناهنجاری‌های مادرزادی مانند شکل پای گود و یا تخت و تشخیص بسیاری از بیماریها از قبیل پاهای بی‌حس، پارکینسون، نورپاتی محیطی، ضعف و بیشینه فشار در پای بیماران دیابتی ضروری است.

یکی از روش‌های نوین بررسی توزیع فشار در کف پا، استفاده از خازن‌های مبتنی بر منسوج است. خازن وسیله‌ای الکتریکی است که می‌تواند بار الکتریکی را در خود ذخیره کند و از دو صفحه رسانا و دی الکتریک عایق بین آنها و دو درگاه متصل به صفحات رسانا تشکیل شده است.

با اعمال نیروی فشاری بر صفحات خازن فاصله بین صفحات تغییر می‌کند و طبقه رابطه ۱، ظرفیت خازن تغییر می‌یابد. در این رابطه، C: ظرفیت خازن، K: ثابت دی الکتریک، ε: ضریب گذردهی

عارضه نورپاتی زیر شاخه‌ای از عوارض میکروواسکولار بیماری دیابت است که منجر به کاهش یا از دست دادن حس درد می‌شود. بیش از ۷۵ درصد افراد دیابتی مبتلا به زخم‌های دیابتی هستند که در آمریکا ۸۰ درصد آنها منجر به قطع عضو می‌شود و اگر به موقع رسیدگی شود احتمال قطع عضو به شدت کاهش خواهد یافت.

با از دست دادن حس درد، تشکیل زخم در کف پای بیمار تشخیص داده نمی‌شود و به علت تاخیر در ترمیم زخم به خاطر بیماری دیابت عضو به تدریج دچار عفونت شدید و در نهایت دچار قطع عضو می‌شود. براین اساس بهترین روش درمان، پیشگیری و تشخیص سریع زخم است.


رامیرز، پیشرفتهای گزارش شده در زمینه حسگرهای تعبیه شده در کفش را برای اندازه‌گیری فشار راه رفتن و تشخیص و تحلیل در توانبخشی بررسی کرد. بررسی

جدول ۱- مشخصات نمونه‌های تولیدشده با استفاده از دی الکتریک اسپیسر حلقوی تار

ابعاد خازن (سانتیمتر)	تعداد لایه و ضخامت دی الکتریک		
	یک لایه، ۵ میلی متر	سه لایه، ۱۰ میلی متر	چهار لایه، ۱۵ میلی متر
۳×۳	A	D	G
۴×۴	B	E	H
۵×۵	C	F	I

جدول ۲- مشخصات نمونه‌های تولیدشده با استفاده از دی الکتریک بی بافت

ابعاد خازن (سانتیمتر)	تعداد لایه و ضخامت دی الکتریک	
	۲ لایه و ۵ میلی متر	۴ لایه و ۱۵ میلی متر
۴×۴	J	K



شکل ۲- منحنی تغییرات نیرو- ضخامت نمونه B

## ۲- تجربیات

برای آماده‌سازی حسگرهای خازنی مبتنی بر منسوج از پارچه حلقوی پودی رسانا برای صفحات خازن و از منسوج عایق جریان الکتریکی به عنوان دی الکتریک و در نهایت از نخ رسانای پلی‌استر / فول / ۲۰/۸۰ تولید شرکت Xiamen JL-fiber science and technology در چین با نمره ۵۹/۵ تکس و مقاومت خطی ۱/۵۸ اهم در سانتیمتر به عنوان رابط جریان الکتریکی بین حسگر و برد الکتریکی استفاده شد.

جهت تولید پارچه حلقوی پودی از ماشین حلقوی پودی فالماک یک‌رو سیلندر و نخ رسانای با نمره ۳۰ تکس حاوی الیاف کوتاه ( ۲۸ درصد فولاد و ۷۲ درصد پلی‌استر) استفاده شد.

ظرافت الیاف فولاد ۱۲ میکرون بود و مقاومت خطی آن ۵۰ اهم در سانتیمتر، ازدیاد طول تا حد پارگی، ۱۰/۷۵ درصد و نیروی پارگی ۱۹۹/۷۵ سانتی نیوتن بود. منسوج عایق مورد استفاده نیز از نوع اسپیسر حلقوی تار با وزن ۶۶۰ گرم بر متر مربع و جنس پلی‌استر و لایه بی بافت کالندرشده پلی‌استر با وزن ۵۰۰ گرم بر متر مربع بود. نمونه‌ها با عوامل متفاوت که در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است، تولید شد. در نمونه‌های جدول ۱ از دی الکتریک اسپیسر حلقوی تار و در نمونه‌های جدول ۲ از لایه بی‌باخت استفاده شده است.

جهت دستیابی به خازن‌های با فاصله صفحات مختلف، تعداد لایه‌های قرار داده شده از هر منسوج عایق، تغییر داده شد.

برای انجام آزمایش خصوصیات فشاری خازن‌های طراحی شده در بارگذاری فشاری از دستگاه اندازه‌گیری خصوصیات کششی ژئوتیک مدل ۱۴۴۶ که براساس نرخ ثابت ازدیاد طول عمل میکند، استفاده شد.


همچنین جهت ثبت دائم تغییرات ظرفیت خازن در خلال آزمایش از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ Arduino و یک برنامه ویژه پردازنده میکرو که توانایی ثبت تغییرات بسیار پایین ظرفیت خازن را داشته باشد، استفاده شد.

ظرفیت اولیه خازن‌های A, B, C، به ترتیب ۶/۳۴، ۹/۱۴ و ۱۱/۸۱ پیکو فاراد بود. در شکل ۱ نمونه‌ای از خازن‌های طراحی شده و نمای کلی روش بررسی تغییرات ظرفیت خازن در اثر بارگذاری فشاری نشان داده شده است.

پس از بررسی‌های اولیه و جهت شبیه‌سازی فرایند، نیروی فشاری بیشینه، ۱۷۰۰



(ب)



(الف)

شکل ۱ الف نمونه‌ای از خازن‌های طراحی شده. ب نمای کلی روش آزمایش نمونه‌های مختلف

خلاً، A : مساحت صفحه خازن و d : فاصله بین دو صفحه خازن (ضخامت دی الکتریک) است.

سرجیو برای تهیه حسگر خازنی از ماتریس‌هایی با جنس پارچه برای کف پا استفاده کرد. وقتی دولایه روی هم قرار می‌گیرد با تقاطع الکترودها، ماتریس تشکیل می‌شود.

این روش مانند تولید مدار با استفاده از جوهر رسانا است، با این تفاوت که از نخ‌های دولایه رسانا و عایق کنار هم استفاده شده است و یک سنسور منعطف و نرم را تولید می‌کند.

فری و همکاران حسگرهای منعطف و قابل کشش را برای بررسی حرکات بدن انسان ارایه نمودند.

برای طراحی صفحه رسانا از دو روش استفاده شد. روش اول بافت نخ رسانا بر روی پارچه و روش دوم چاپ جوهر رسانا بر روی پارچه بود.

مایر و همکاران یک حسگر فشار مبتنی بر منسوج برای اندازه‌گیری توزیع فشار بر روی بدن انسان طراحی کردند.

الکترودهای ساخته شده با منسوجات رسانا در دو سوی ماده عایق با قابل فشردگی قرار داشتند و یک خازن متغیر را تشکیل می‌دهند. با استفاده از منسوجات، طراحی حسگرهای ساده، راحت، سبک و قابل شستشو امکان پذیر می‌شود.

خازن‌های مبتنی بر منسوج طراحی شده با استفاده از صفحات رسانای پوشش داده شده با نقره و لایه عایق اسپیسر CrosLite™ در لباس ورزشکاران مختلف مثل اسکی به وسیله هولسزک و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در تحقیق صورت گرفته به وسیله آنالای و همکاران، از دو نوع منسوج حلقوی و تار پودی به عنوان صفحات رسانا - و از سیلیکون به عنوان ماده عایق استفاده شد. همچنین خازن طراحی شده در یک دستکش جای گذاری شده و در فعالیتهای روزانه مورد بررسی به صورت عملی قرار گرفت.

هدف از این تحقیق طراحی خازن‌های مبتنی بر منسوج جهت استفاده در جوراب بیماران دیابتی است.

همچنین با تغییر مساحت صفحات رسانا، ضخامت لایه دی الکتریک و نوع لایه دی الکتریک، تغییرات ظرفیت خازن در اثر نیروی فشاری مورد بررسی قرار گرفت و مزایا و معایب هر نمونه با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مشخص می‌شود.



جدول ۳- تغییرات ظرفیت (%) نمونه خازن‌های ساخته شده با استفاده از دی الکتریک اسپیسر حلقوی تاری

ضخامت لایه دی الکتریک			ابعاد خازن (سانتیمتر)
چهار لایه ۱۵ میلی متر	سه لایه ۱۰ میلی متر	یک لایه ۵ میلی متر	
G (۱۰۰/۳۰)	D (۱۱۱/۰۴)	A (۳۳۲/۸۷)	۳۵۳
H (۴۶/۰۹)	E (۱۱۲/۵۶)	B (۱۵۶/۱۰۰)	۴۵۴
I (۳۹/۹۳)	F (۳۵/۲۸)	C (۹۹/۵۶)	۵۵۵

در توجیه روند مشاهده شده به فشردگی بیشتر لایه دیالکتریک در نمونه‌های با ضخامت کم در مقایسه با نمونه‌های با ضخامت بالاتر می‌توان اشاره کرد. براساس نتایج ارائه شده در جدول ۳، با افزایش مساحت صفحات خازن، درصد تغییرات ظرفیت آن با افزایش نیروی فشاری، کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که در نمونه‌های G, H, I، به ترتیب ۱۰۰/۳۰، ۴۶/۰۹ و ۳۹/۹۳ درصد بود. به طور کلی انتظار می‌رود که با افزایش مساحت، توزیع نیرو در واحد سطح کاهش و در نتیجه تغییرات ضخامت آن نیز کاهش یابد؛ بنابراین علت مشاهده روند مذکور را می‌توان توجیه نمود.

براساس نتایج به دست آمده درصد تغییرات ظرفیت خازن نمونه‌های تولیدشده با دی الکتریک بی بافت کالندرشده به ترتیب ۱۵۰/۷۷ و ۳۷/۴۵ درصد متعلق به دو نمونه J و K بود.

مقایسه نمونه‌های ساخته‌شده با لایه اسپیسر و بی بافت نشان می‌دهد که درصد تغییرات ظرفیت خازن در نمونه‌های J و K نسبت به نمونه‌های B و H کمتر است. به نظر می‌رسد در شرایط ثابت اعمال نیرو، تغییرات ضخامت خازن ساخته‌شده از لایه‌های با بافت پلی استر کمتر باشد. به عبارت دیگر نمونه‌های B و H در یک نیروی یکسان، بیشتر فشرده می‌شوند. روند اشاره شده بر اساس نمودار تغییرات نیرو ضخامت حاصل از آزمایش فشار مورد تایید قرار گرفت.

#### ۴- نتیجه گیری

در این تحقیق ضمن طراحی و آماده‌سازی خازن‌های مبتنی بر منسوج، تاثیر مساحت صفحات، ضخامت لایه دی الکتریک و همچنین نوع لایه دیالکتریک بر حساسیت خازن در اثر بارگذاری فشاری مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از این بررسی دستیابی به نمونه‌های مناسب جهت استفاده در جوراب بیماران دیابتی بود. بر این اساس نمونه‌های تولید شده با ابعاد ۳ \* ۳ میلی‌متر و استفاده شده از لایه اسپیسر حلقوی تاری به عنوان دی الکتریک، بهترین تغییرات ظرفیت را در اثر بارگذاری فشاری نشان دادند. در آینده تاثیر عواملی از قبیل شرایط محیطی بر حساسیت خازن‌های مبتنی بر منسوج و همچنین پسماند ظرفیت خازن در اثر بارگذاری دوره‌ای فشاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

#### پی‌نوشت:

۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

گرم و سرعت آزمایش نیز ۱۰ میلی‌متر بر دقیقه در نظر گرفته شد. در شکل ۲ منحنی تغییرات نیرو - ضخامت نمونه B نشان داده شده است.

#### ۳- نتایج و بحث

طبق آزمایش انجام شده به روی هر نمونه و داده‌های لحظه‌ای به دست آمده، درصد تغییرات ظرفیت خازن براساس رابطه ۲ بدست آمد. در جدول ۳ درصد تغییرات ظرفیت نمونه‌های مختلف، ارائه شده است.

$$100 * \frac{\text{مقدار کمینه} - \text{مقدار بیشینه}}{\text{مقدار کمینه}} = \text{تغییرات ظرفیت خازن}$$

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۳، در یک مساحت، نرخ نیروی وارد شده و جنس دی الکتریک ثابت، با افزایش ضخامت دی الکتریک، کاهش درصد تغییرات ظرفیت خازن مشاهده شد.

به‌عنوان نمونه در نمونه‌های A, D, G به ترتیب تغییرات ظرفیت خازن، ۳۳۲/۸۷، ۱۱۱/۰۴ و ۱۰۰/۳۰ درصد بود.

